

Produktový list

Vydanie: 05/2011

Identifikačné č.: 02 09 10 11 200 0 150000

Verzia č.: 03

Sarnafil® T 66-15 D

Sarnafil® T 66-15 D

Fólia na detaily pre Sarnafil® T strešné hydroizolačné fólie

Popis produktu

Sarnafil® T 66-15 D je nevystužená viacvrstvová syntetická strešná hydroizolačná fólia na báze vysoko kvalitného flexibilného polyolefínu (FPO).

Použitie

Fólia na detaily pre strešné hydroizolačné fólie na báze Sarnafil® TG/TS:
- zvárané do zabudovaných Sarnafil® strešných hydroizolačných fólií

Vlastnosti/ prednosti

- vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom vrátane trvalej odolnosti voči UV žiareniu
- vysoká odolnosť voči starnutiu
- vysoká odolnosť voči krúpam
- odolná voči všetkým bežným environmentálnym vplyvom
- výborná pružnosť pri nízkych teplotách
- výborná zvárateľnosť
- Sarnafil® T 66-15 D môže byť aplikovaná obojstranne, na jednej strane béžová a na druhej strane šedá (RAL 7040)
- recyklovateľná

Osvedčenia/ Normy

- Reakcia na oheň podľa EN 13501-1
- Systém manažérstva kvality v súlade s normami EN ISO 9001/14001

Údaje o produkte**Vzhľad / farba**

Povrch: matný

Farby:

Vrchná strana: béžová
šedá (podobná RAL 7040)

Spodná strana: béžová
šedá (podobná RAL 7040)

Iné farby na požiadanie

Balenie

Rolky Sarnafil® T 66-15 D sú balené individuálne v modrej PE-fólii

Baliaca jednotka: vid' cenník

Dĺžka rolky: 20,0 m

Šírka rolky: 0,5 m

Hmotnosť rolky: 15,0 kg

Skladovanie**Sklad. podmienky / životnosť**

Rolky skladovať v horizontálnej polohe na palete v suchom a chladnom prostredí. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom a snehom. Pri správnom skladovaní je produkt bez expirácie.

Nekladte palety s rolkami na seba počas prepravy ani pri skladovaní.



Technické údaje		
Viditeľné chyby	vyhovuje	EN 1850-2
Dĺžka	20,00 (-0/+5%) m	EN 1848-2
Šírka	0,5 (-0,5/+1%) m	EN 1848-2
Účinná hrúbka	1,5 (-5/+10%) mm	EN 1849-2
Plošná hmotnosť	1,5 (-5/+10%) kg/m ²	EN 1849-2
Vodotesnosť	vyhovuje	EN 1928
Účinok kvapalných chemikálií vrátane vody	na požiadanie	EN 1847
Reakcia na oheň:	trieda E	podľa EN ISO 11925-2, klasifikácia podľa EN 13501-1
Schopnosť prepúšťať vodnú paru	μ = 150000	EN 1931
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -30°C	EN 495-5
Vystavenie UV žiareniu	vyhovuje (> 5000 h, stupeň 0)	EN 1297
Vystavenie bitúmenom ¹⁾	vyhovuje	EN 1548
1) Sarnafil® T je kompatibilná so starým bitúmenom		

Informácie o systéme

Skladba systému	Doplnkové produkty podľa lokálneho cenníka: - Sarnafil® T Metal Sheet - Sarnabar - Sarnafil® T Welding Cord - Sarnafil® T Prep/ Sarnafil® T Wet Task Set - Sarnacol T 660 - Solvent T 660 - Sarnafil® T Clean
-----------------	--

Aplikačné detaily

Kvalita podkladu	Podklad musí byť rovný, hladký a bez ostrých výčnelkov atď. Podporná vrstva musí byť kompatibilná s fóliou, odolná voči rozpúšťadlám, čistá, suchá a bez mastnoty a prachu. Kovové platne musia byť odmastené so Sarnafil® Cleaner pred použitím lepidla.
------------------	--

Aplikačné podmienky/ limity

Teplota	Použitie fólie Sarnafil® T 66-15 D je obmedzené pre geografické lokality s priemernou mesačnou minimálnou teplotou -50°C. Trvalá teplota vzduchu počas použitia je limitovaná na +50°C.
Kompatibilita	Sarnafil® T 66-15 D môže byť zabudovaná na všetkých tepelných izoláciách a nivelačných vrstvách vhodných pre strechy. Nie je potrebná žiadna dodatočná separačná vrstva. Pravdepodobne je potrebná protipožiarna vrstva. Sarnafil® T 66-15 D je vhodná na zabudovanie priamo na existujúcu, dôkladne očistenú, vyrovnanú bitúmenovú strechu napr. opätovné zastrešenie na staré ploché strechy. V prípade priameho kontaktu s bitúmenom sa môžu vyskytnúť farebné rozdiely na fólii. V prípade, že existujúca strecha sa musí odstrániť, Sarnafil® T 66-15 D môže byť nalepená priamo na bitúmenovú parozábranu na oddelenie a ochranu dennej práce.

Pokyny pre aplikáciu

Aplikačné metódy/ Náradie

Aplikačné metódy:

Podľa platných inštrukcií na zabudovanie strešného systému Sarnafil® T.

Fixačná metóda

Mechanické kotvenie po obvode strechy so Sarnabar lištou vrátane Sarnafil® T Welding Cord je povinné, aby fólia ostala na mieste.

Lepené strešné spojenia a prekrytia trhlín

Sarnafil® T 66-15 D je lepená na podklad napr. na omietku, na betón, drevené panely, kovové platne atď. kontaktným lepidlom Sarnacol T 660. Prekrytia spojov sú zvárané horúcim vzduchom.

Zváracia metóda

Pred zváraním musia byť spoje pripravené pomocou Sarnafil® T Prep. Prekrytia spojov musia byť zvarené horúcovzdušným zváracím zariadením ako sú ručné horúcovzdušné zváračky a tlakové valčeky alebo automatické horúcovzdušné zváračky s riadeným horúcim vzduchom.

Odporúčané typy zariadenia:

Ručné: Leister Triac PID

Automatické: Sarnamatic 661^{plus}

Parametre zvárania vrátane teploty, rýchlosti, prúdu vzduchu, tlaku a nastavenia zariadenia musia byť posúdené, upravené a odkontrolované na mieste pred zváraním podľa typu zariadenia a klimatických podmienok. Účinná šírka prekrytí zváraných horúcim vzduchom by mala byť minimálne 20 mm.

Spoje musia byť mechanicky odskúšané skrutkovačom, aby bola zabezpečená celistvosť/ homogenita zvaru. Akékoľvek chyby musia byť opravené zváraním horúcim vzduchom.

Poznámky ku aplikácii / limity

Tento materiál môžu zabudovávať iba firmou Sika zaškolení profesionáli!

Teplotné limity pre zabudovanie fólie:

Teplota podkladu: -30 °C min./ +60°C max.

Teplota vzduchu: -20 °C min./ +60°C max.

Zabudovanie niektorých pomocných produktov napr. kontaktných lepidiel/ čističov sa môže vykonať iba pri teplote nad +5°C. Prosím preštudujte si príslušné produktové listy.

Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej ako +5°C kvôli bezpečnostným opatreniam v súlade s národnou legislatívou.

Poznámky

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.

Miestne obmedzenia

Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny produktový list pre presný popis aplikácie.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Pre tento produkt nie je potrebné vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa nariadenia ES č. 1907/2006, článok 31 pri uvádzaní produktu na trh, preprave alebo použití. Produkt nepoškodzuje životné prostredie pri uvedenom použití.

REACH

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)

Tento produkt je výrobok v zmysle Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. Preto nie je potrebné registrovať látky vo výrobku v súlade s článkom 7.1 tohto nariadenia.

Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) z kandidátskeho zoznamu publikovaného Európskou chemickou agentúrou v koncentrácii viac ako 0,1 % (w/w).

Ochranné opatrenia	Pri práci (zváraní) v uzatvorených miestnostiach musí byť zabezpečená ventilácia čerstvého vzduchu. Musia byť dodržané všetky miestne bezpečnostné opatrenia.
Prepravná trieda	Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečná vec z hľadiska dopravných predpisov.
Likvidácia	Tento materiál je recyklovateľný. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnou legislatívou. Prosím kontaktujte miestne obchodné oddelenie spoločnosti Sika pre viac informácií.
Právne oznámenia	Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika. V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory
 Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42 e-mail: sika@sk.sika.com
 Fax: 02 / 49 20 04 44 <http://www.sika.sk>

Redigoval: Ing. Rippelová
 Dňa: 11.11.2011

