

Sika® Separol®-33 Universal

Hospodárny oddebňovací prostriedok a ochrana miešačiek a strojov

Popis produktu

Sika® Separol®-33 Universal je univerzálne použiteľný oddebňovací prostriedok, ktorý sa môže použiť na nasiakavé, nenasiakavé a až do 80 °C vyhrievané debnenia.

Použitie

- Hladké a nenasiakavé debnenia
- Nasiakavé debnenia
- Vyhrievané debnenia až do 80 °C
- Vertikálne debnenia
- Ochrana miešačiek a strojov.

Charakteristiky / výhody

Sika® Separol®-33 Universal je hotový oddebňovací prostriedok na náze minerálnych olejov s chemicko-fyzikálnym oddeľovacím účinkom.

Sika® Separol®-33 Universal má nasledujúce vlastnosti:

- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Dobrá prídržnosť filmu na zvislom debnení
- Nie je potrebný žiaden čakací čas na odvetranie

Sika® Separol®-33 Universal umožňuje:

- Ľahké a čisté oddelenie betónu od debnenia
- Opticky jednotné povrchy betónu
- Žiadne zhoršenie kvality betónu na povrchu
- Ochranu debnenia, miešačiek a strojov pred koróziou a predčasným zostarnutím.

Údaje o produkte

Forma / farba Hnedá kvapalina

Účinné látky Minerálny olej

Hustota (20 °C) 0.85 ± 0.02 g/cm³

Riediteľnosť V organických rozpúšťadlách

Teplota pri spracovaní 0 °C až 80 °C

Balenie 25 kg bandaska (29.4 l)

170 kg sud (200 l)

800 kg kontajner (940 l)

Skladovacie podmienky / životnosť Chrániť pred mrazom, silným slnečným žiarením a znečistením.

V uzatvorenom obale min. 1 rok.



Spracovanie

Výdatnosť 1 l Sika® Separol®-33 Universal vystačuje na:
cca 80 m² pri nenasiakavých debneniach (napr. ocel' a natreté debniace systémy)
cca 60 m² pri nasiakavých debneniach (napr. nenatreté drevené debnenia)

Upozornenia pre spracovanie

Povrch debnenia musí byť suchý a čistý.

Zvyšky hrdze a betónu treba odstrániť.

Materiál nastriekať v tenkej, ale dostatočne krycej vrstve pomocou vysokotlakovej špeciálnej striekačky s prevádzkovým tlakom 4-6 barov a pomocou plochej dýzy (01 F 110 príp. 652.307).

Zabráňte nanášaniu prebytočného množstva, príp. prebytky odformovacieho prostriedku odstráňte a to handrou alebo gumenou stierkou.

Po nanesení prostriedku je možné ihneď betónovať.

Pri použití ako ochrana miešačiek zabráňte nanášaniu prebytočného množstva (možná zmena obsahu pórov v zmesi).

Pred použitím vykonať overovacie skúšky.

Poznámky

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava
Tel: 02 / 49 20 04 09, 49 20 04 14 e-mail: beton@sk.sika.com
Fax: 02 / 49 20 04 44 http://www.sika.sk

Redigoval: Ing. Ždanská
Dňa: 25.3.2013

