

PRODUKTOVÝ LIST

Sikaplan® Walkway-20

Pochôdzna / ochranná fólia pre ploché PVC strešné systémy

POPIS PRODUKTU

Sikaplan® Walkway-20 je ochranná fólia vyrobená z polyvinylchloridu (PVC) obsahujúca stabilizátory ultrafialového žiarenia a samozhášaciu prísadu.

POUŽITIE

Sikaplan® Walkway-20 sa používa ako:

- Ochranná vrstva zabudovaná na plochej streche so strešnou hydroizolačnou fóliou bez zaťaženia ako chodník pre údržbu strechy.

Upozornenie:

- Produkt smú používať iba skúsení odborníci.
- Produkt má obmedzené protišmykové vlastnosti, najmä za mokra.

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Polyvinylchlorid (PVC)	
Balenie	Šírka rolky:	0.80 m
	Dĺžka rolky:	10.0 m
	Hmotnosť:	20 kg
Dostupné varianty balenia nájdete v aktuálnom cenníku.		
Farba	Vrchná strana:	Prašno sivá (~RAL 7037)
	Spodná strana:	Tmavo šedá
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby.	
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom balení, v suchu a pri teplotách medzi +5°C a +30°C. Skladovať v horizontálnej polohe. Neukladať palety s rolkami na seba, alebo pod paletami s inými materiálmi, počas prepravy ani počas skladovania. Vždy je nutné dodržiavať inštrukcie uvedené na obale.	
Dĺžka	10.00 m (± 0.5 m)	
Šírka	0.80 m (± 0.008)	

Účinná hrúbka	Vrátane textúrovaného povrchu:	2 mm (-0.1 mm / +0.2 mm)
	Hrúbka textúrovanej vrstvy:	0.40 mm
Plošná hmotnosť	2.50 kg/m ² (± 0.50 kg/m ²)	(EN 1849-2)
Farba	Horná strana	Textúrovaná (pyramídová)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pevnosť v ťahu	Pozdĺžna (MD)	900 N/mm ²	(EN 12311-2)
Predĺženie pri pretrhnutí	Pozdĺžne (MD)	minimim 15%	(EN ISO 527-3)
	Priečne (CMD)	minimim 15%	
Reakcia na oheň	Trieda E		(EN 13501-1)
Difúzny odpor voči vodnej pare	Faktor odolnosti, metóda A, testované pri +23 °C a 75 % relatívnej vlhkosti.	μ = 18 000	(EN 1931)

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	Maximum	+60 °C
	Minimum	-20 °C
Teplota podkladu	Maximum	+60 °C
	Minimum	-30 °C

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Nasledujúce produkty musia byť použité v závislosti od návrhu strešného systému: <ul style="list-style-type: none"> Sikaplan® PVC strešné hydroizolačné membrány
Kompatibilita	Nesmie prísť do priameho kontaktu s bitúmenom.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v kon-

centracii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť čistý a suchý.

APLIKÁCIA

DÔLEŽITÉ

Aplikácia vyškoleným personálom

Aplikáciu tohto produktu smie vykonávať iba aplikátor, ktorý je vyškolený alebo schválený spoločnosťou Sika. Aplikátor musí mať tiež skúsenosti s týmto typom aplikácie.

DÔLEŽITÉ

Riziko poškodenia v dôsledku extrémne vysokých alebo nízkych teplôt

1. Použitie Sikaplan® Walkway-20 membrán je limitované pre geografickú oblasť s priemernou mesačnou minimálnou teplotou -50 °C.
2. Trvalá teplota vzduchu počas používania je limitovaná do +50 °C.
3. Dodržujte maximálne a minimálne teploty doplnkových produktov.

Aplikácia pod +5 °C

Poznámka: Vzhľadom na bezpečnostné požiadavky v súlade s národnými predpismi môžu byť pri inštalácii pri teplote okolia nižšej ako +5 °C povinné osobitné opatrenia.

Poznámka: Inštalácia doplnkových produktov, ako sú kontaktné lepidlá alebo čistiace prostriedky, je obmedzená na teploty nad +5 °C. Pozrite si príslušné technické listy produktov.

Aplikácia membrány

1. Rozvinite produkt.
2. Produkt narežte na požadovanú dĺžku a nechajte ho vyrovnávať sa pri mieste umiestnenia.
3. Medzi jednotlivými časťami nechajte medzeru asi 2 cm, aby mohla odtekať voda.
4. Produkt privarte horúcim vzduchom na hydroizolačnú membránu Sikaplan®.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sikaplan® Walkway-20

Február 2026, Verzia 05.03

020905071000201001

SikaplanWalkway-20-sk-SK-(02-2026)-5-3.pdf