

**Produktový list**  
Vydanie 17/06/2013  
Identifikačné číslo:  
02 08 08 08 001 0 000018  
Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H

# Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H

Gumená nárazová podložka, súčasť systému  
Sika ComfortFloor® Pro

**Popis výrobku** Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H je prefabrikovaná gumená nárazová podložka vyrobená lepením drvenej gumy s polyuretánovým spojivom.

**Použitie**

- Vhodné zvlášť do nemocníc, škôl, predajní, predvádzacích miestností, vstupných hál, otvorených kancelárií, múzeí alebo obytných priestorov.
- Iba pre použitie v interiéri.

**Charakteristiky / Výhody**

- Permanente flexibilné
- Absorpcia otrasov a zvuku
- Vysoká tvrdosť
- Vysoká odolnosť voči nárazu
- Odolná vysoko kvalitná tlmiaca podložka
- Jednoduchá na aplikáciu

## Skúšky

**Osvedčenia / Normy** Emisie Eurofins testované podľa AgBB schémy a príručky DiBt (AgBB- Výbor pre posudzovanie bezpečnosti stavebných výrobkov pre zdravie, DiBt – nemecký inštitút pre stavebné technológie). Odber vzoriek, testovanie a vyhodnocovanie bolo vykonané podľa normy ISO-16000, správa č. 771284A.

Protipožiarna klasifikácia podľa EN 13501-1 správa č. 08-198, Ghent Univerzita

## Údaje o produkte

### Forma

**Farba** Čierna

### Balenie

Hrúbka	Šírka	Dĺžka	Plocha	Čistá hmotnosť	Hrubá hmotnosť
4 mm	1.5 m	45 m	67.5 m <sup>2</sup>	2.7 kg/m <sup>2</sup>	187 kg/roll

Priemer rolky ≈ 50 cm

### Skladovanie

**Podmienky skladovania** Rolky skladujte horizontálne v prostredí chránenom voči poškodeniu a voči tečúcej vode.



Construction

## Informácie o systéme

<b>Skladba systému</b>	<b>Sika ComfortFloor® Pro:</b>
Lepidlo:	1 x Sikafloor®-Comfort Adhesive
Gumená podložka:	1 x Sikafloor®-Comfort Regupol 6015 H
Porefiller:	1 x Sikafloor®-Comfort Porefiller
Nosná vrstva:	1 x Sikafloor®-330
Uzatvárací náter:	1-2 x Sikafloor®-305 W

## Aplikačné detaily

<b>Príprava podkladu</b>	<p>Podkladový betón a cementové potery musia byť pripravené mechanicky abrazívnym otryskaním alebo drviacim zariadením na odstránenie cementového mlieka, aby sa dosiahol otvorený hladký povrch.</p> <p>Slabý betón musí byť odstránený a povrchové chyby ako bubliny a dutiny musia byť odhalené.</p> <p>Opravy podkladu, vyplňovanie bublín / povrchové vyrovnanie sa musí uskutočňovať prostredníctvom vhodných produktov zo Sikafloor®, Sikadur® a Sikagard®.</p> <p>Škrvy musia byť odstránené napr. brúsením.</p> <p>Všetok prach, voľný a drobný materiál musí byť úplne odstránený zo všetkých povrchov pred aplikáciou, najlepšie kefou a / alebo vysávačom.</p>
--------------------------	--

## Aplikačné detaily / limity

<b>Teplota podkladu</b>	+10°C min. / +30°C max.
<b>Okolité teplota</b>	+10°C min. / +30°C max.
<b>Vlhkosť podkladu</b>	<p>≤ 3% obsahu vlhkosti.</p> <p>Skúšobná metóda: Sika®-Tramex meter, CM – meranie alebo metóda sušenia v peci.</p> <p>Žiada stúpajúca vlhkosť podľa ASTM (Polyetyléňová fólia).</p>
<b>Relatívna vlhkosť vzduchu</b>	80% max.
<b>Rosný bod</b>	<p>Zabráňte vzniku kondenzácie !</p> <p>Teplota podkladu a nevytvrdenej podlahy musí byť min 3 °C nad rosným bodom, aby sa znížilo riziko kondenzácie alebo kvitnutia na podlahe</p>

## Aplikačné metódy

<b>Aplikačné metódy / náradie</b>	<p>Rozviňte podložku na mokré lepidlo Sika® Comfort Adhesive a stlačte s Carpet-linoleum-Roller-om (napr. 20 kg) počas fázy lepenia.</p> <p>Detailnejšie informácie vid' produktový list Sika®-Comfort Adhesive.</p>
-----------------------------------	--

**Čakací čas / pretierateľnosť** Pred aplikáciou Sikafloor®-Comfort Porefiller, po prilepení podložky :

Teplota podkladu	Minimálne	Maximálne
+10°C	12 hodín	Žiadne maximum
+20°C	4 hodiny	Žiadne maximum
+30°C	3 hodiny	Žiadne maximum

Uvedené doby sú približné a môžu sa odlišovať podľa podmienok v okolí, ako sú teplota a relatívna vlhkosť vzduchu.



## Poznámky k aplikácií / Limits

### Náradie

Carpet- and Linoleum-Roller  
„SHARK“ – Fixed-Blade PROFESSIONAL Flooring-Knife

Odporúčaný dodávateľ náradia:

TECHNO-Werkzeuge A.E; Vertriebs GmbH

Dieselstr. 44; 42579 Heiligenhaus, Phone: 02056) 9846-0

[Info@Techno-Vertrieb.de](mailto:Info@Techno-Vertrieb.de); Homepage: <http://www.techno-vertrieb.de/>

PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, Phone: +49 40/5597260, [www.polyplan.com](http://www.polyplan.com)

Za určitých podmienok, podlahové vykurovanie alebo vysoká okolitá teplota v kombinácii s vysokým bodovým zaťažením, môžu spôsobiť odtlačky v živici.

Ak je potrebné ohrievanie, nepoužívať plyn, olej, petrolej alebo iné fosílné vykurovacie palivá, ktoré produkujú veľké množstvo CO<sub>2</sub> a vodných pár, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledný vzhľad a kvalitu povrchu. Na ohrievanie používať iba elektrické teplovzdušné ventilátory.



<b>Základ hodnôt</b>	Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe laboratórnych testov. Tieto hodnoty sa môžu líšiť, čo je mimo našu kontrolu.
<b>Miestne obmedzenia</b>	Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny produktový list pre presný popis aplikácie.
<b>Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti</b>	Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov materiálu.
<b>Právne oznámenia</b>	<p>Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.</p> <p>V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.</p> <p>Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.</p>

**Vyššie uvedené obmedzenia môžu byť prispôbené konkrétnym miestnym zákonom a predpisom. Akékoľvek zmeny tohto vyhlásenia môžu byť vykonané len so súhlasom Sika® Corporate .**

**Sika Slovensko spol. s r.o.**, Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava  
 Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42 e-mail: sika@sk.sika.com  
 Fax: 02 / 49 20 04 44 http://www.sika.sk

Redigoval: Ing. Ďuroška  
 Dňa: 2.4.2014



**Innovation & Consistency** | since 1910