

## PRODUKTOVÝ LIST

## Sarnacol®-2116

## LEPIDLO NA VODNEJ BÁZE NA LEPENIE ŠTRKU NA SARNAFIL® FÓLIE

## POPIS PRODUKTU

Sarnacol®-2116 je 1-komponentné lepidlo na báze syntetickej živice na vodnej báze.

## POUŽITIE

- Lepidlo na lepenie alebo viazanie štrku na vodorovne zabudovaných fóliách Sarnafil® G/S
- Pojivo na viazanie štrku na vodorovne zabudovaných fóliách Sarnafil® T (nie na lepenie fólie)

## VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Lepenie a viazanie štrku na vodorovných fóliách Sarnafil® G/S.
- Viazanie štrku na vodorovných fóliách Sarnafil® T.
- Aplikácia: striekaním alebo naliatím.

## ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Syntetická živica na vodnej báze
Balenie	20 kg
Vzhľad/ farba	Biela
Doba skladovania	18 mesiacov od dátumu výroby.
Podmienky skladovania	Produkt sa musí skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom balení v suchom prostredí pri teplote medzi +5 °C až +30 °C. Vždy sa riadte údajmi na obale.
Hustota	~1,00 kg/l (+20 °C)
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)	~3,8 % (VOC)
Konzistencia	Kvapalina

## INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba	~500–800 g/m <sup>2</sup> na vrstvu štrku 50–60 mm. Každá ďalšia vrstva štrku v hrúbke 10 mm vyžaduje ~100 g/m <sup>2</sup> . Tieto hodnoty sú teoretické a nezahŕňajú žiadne dodatočné množstvá materiálu, ktoré môžu byť ovplyvnené pórovitosťou, profilom povrchu, kvalitou, stratami a pod.
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min
Teplota podkladu	+5 °C min

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch fólie musí byť čistý, suchý, bez čistiacich prostriedkov, oleja a mastnoty. Štrk musí byť suchý alebo iba mierne vlhký.

### APLIKÁCIA

Preštudujte si ďalšiu dokumentáciu, ako napríklad príslušný návod na zabudovanie, aplikačnú príručku a inštaláčne alebo pracovné pokyny.

#### Všeobecné informácie

Sarnacol®-2116 sa musí pred použitím premiešať. Zriedzte s vodou v pomere 1 diel vody k 10 dielom lepidla na úpravu tekutosti. Vždy, keď sa lepidlo nepoužíva, uzatvorte nádobu, aby ste zabránili tvorbe povrchovej kože.

#### Lepenie a spájanie

Aplikácia sa musí vykonávať iba v suchom počasí. Lepidlo sa rovnomerne nastrieka alebo naleje z kanvy na štrk. Sarnacol®-2116 zaschne a vytvorí priehľadný a mierne elastický film.

#### Čistenie

Na odstránenie zvyškov lepidla zo strešnej fólie použite vodu alebo Sarna Cleaner.

### ČISTENIE NÁRADIA

Náradie a vybavenie ihneď po použití očistiť vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť pomocou Sika® Sarna Cleaneru.

## ĎALŠIE DOKUMENTY

- Pokyny pre zabudovanie príslušnej strešnej hydroizolačnej fólie.

## LIMITY

Tento materiál môžu zabudovávať iba firmou Sika zaškolení, skúsení profesionáli.

- Sarnacol®-2116 sa neviaže na fólie Sarnafil® T a môže sa použiť iba na naviazanie štrku na horizontálnych fóliách Sarnafil® T.
- Použitie niektorých pomocných produktov, ako sú lepidlá, čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, je obmedzené na teplotu nad +5°C. Dodržiavajte teplotné obmedzenia uvedené v príslušných produktových listoch.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

Sarnacol®-2116

Apríl 2020, Verzia 01.01

02094507200000011

- Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pri teplote vzduchu pod +5°C kvôli požiadavkám na bezpečnosť vzhľadom na miestnu legislatívu.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

Sarnacol-2116-sk-SK-(04-2020)-1-1.pdf