

PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-1200 Level

Polymérmi modifikovaný samonivelačný poter na báze síranu vápenatého pre hrúbky vrstvy 1–15 mm

POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-1200 Level je samonivelačný podlahový poter (stierka) na báze síranu vápenatého na vyrovnanie podkladov v interiéri pred aplikáciou finálnej povrchovej úpravy podlahy.

POUŽITIE

- Na vyrovnanie nerovností pred pokládkou linolea, PVC krytín, drevených podláh a plávajúcich podláh.
- Do interiérov.
- Môže byť aplikovaný na cementových a anhydritových poteroch, nenasiakavých podkladoch ako je napr. keramická dlažba, podklady so zvyškami starých, vodou nerozpustných lepidiel, magnezitové potery.
- Sikafloor®-1200 Level je kompatibilný so Sika a Schönox lepidlami určenými k aplikácii uvedených typov povrchových úprav.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Veľmi dobrá tekutosť a spracovateľnosť
- Jednoduchá ručná aplikácia
- Vytvrdzuje bez zmraštenia
- Rýchle vytvrdzovanie a schnutie
- Pochôdnosť po 3 hodinách (+20°C)
- Vhodný na povrchy s podlahovým vykurovaním
- Veľmi hladký a rovný povrch
- Vhodný pre pojazď stoličkami na kolieskach (od 2 mm hrúbky vrstvy)

OSVEDČENIA/ NORMY

1-komponentný, samonivelačný poterový materiál na báze síranu vápenatého:
trieda CA-C25-F6 podľa EN 13813
VoP č. 72098028
Reakcia na oheň: A1_{fl} podľa EN 13501-1

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Síran vápenatý
Balenie	25 kg
Vzhľad/ farba	Biely prášok
Doba skladovania	6 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom obale, v suchu.
Maximálna veľkosť zrna	0,2 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

24 hodín	> 10 N/mm ²
7 dní	> 12 N/mm ²
28 dní	> 25 N/mm ²

Platí pre teplotu 20 °C.

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Pomer miešania	6.25-6.75 l/25 kg
Spotreba	~ 1.5 kg/m ² /1mm
Hrúbka vrstvy	1 - 15 mm
Doba spracovania	~30 min. pri +20 °C
Čakací čas/ Pretierateľnosť	Pochôdzny po cca 3 hodinách.
Schopnosť prevádzky	Do 3 mm približne po 24-36 hodinách. Na každý ďalší mm je nutné pridať cca 24 hodín. Všetky hodnoty sú približné a platia pre teplotu okolia +20 °C, relatívnu vlhkosť vzduchu cca 65 % a teplotu podkladu minimálne +15 °C. Uvedené hodnoty sú orientačné a závisia od zmien podmienok v okolí.

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému

- Akrylový primer:
- Sikafloor®-01 Primer, Sikafloor®-02 Primer,
- Schönox KH, Schönox KH FIX, Schönox SHP
 - Syntetický primer:
- Sikafloor®-150/-151
- Schönox EG
- povrch presypať kremičitým pieskom so zrnitosťou 0.3–0.8 mm
Druh použitej penetrácie závisí od podkladu a hrúbky vrstvy.
Oprava trhlín:
Sikadur®-31 CF Rapid / Normal alebo Schönox PGH, povrch presypať kremičitým pieskom so zrnitosťou 0,3–0,8 mm

Pred aplikáciou si preštudujte príslušné produktové listy, karty bezpečnostných údajov a pokyny pre aplikáciu.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

ĎALŠIE DOKUMENTY

Aplikovateľné odporúčania, usmernenia, európske normy, predpisy a údaje v kartách bezpečnostných údajov musia byť dodržané, spolu s predpismi pre stavebníctvo a inžinierskymi predpismi.

LIMITY

Neprekračujte odporúčané množstvo zámesovej vody. Nepridávajte ďalšiu vodu do už namiešanej zmesi počas aplikácie. Nepridávajte cement alebo iný sypký materiál! Neprekračujte odporúčané hrúbky vrstiev.

Produkt musí byť vždy prekrytý následnou vrstvou. Je nutné zamedziť kontaktu stierky so zvislými konštrukciami pomocou obvodovej izolačnej pásky. Nie je vhodný na plochy so sklonom > 1,0 %. Čerstvú a vytvrdnutú stierku je nutné trvale chrániť pred stykom s vodou, vlhkosťou a kondenzáciou! Pokiaľ je materiál aplikovaný pri nižších teplotách, alebo na nenasiakavý podklad, môže sa pri následnom brúsení vyskytnúť na povrchu vyššie množstvo prachu, ktoré zhoršuje prínavosť lepidiel. V takom prípade je vždy nutné veľmi starostlivé očistenie povrchu a v niektorých prípadoch prepenetrovanie plochy.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie,

skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

- Podklad musí mať zodpovedajúcu pevnosť, nosnosť, musí byť rozmerovo stabilný a trvalo suchý.
- Bez zvyškov materiálov, ktoré redukovujú prídržnosť, napr. prach, špina, olej, mastnota a uvoľnené častice.
- Separčné vrstvy, nesúdržné vrstvy a znečistenie musia byť vhodným spôsobom odstránené napr. brúsením, kefou, abrazívnym otryskaním, ofrézovaním alebo očistením.
- Staré, uvoľnené alebo nesúdržné vrstvy musia byť mechanicky odstránené.
- Pre následnú pokládku povrchovej krytiny musia cementové potery vykazovať zvyškovú vlhkosť do $\leq 2,0$ CM-% (vyhrievané potery do $\leq 1,8$ CM-%), potery na báze síranu vápenatého musia mať zvyškovú vlhkosť do $\leq 0,5$ CM-% (vyhrievané potery do $\leq 0,3$ CM-%).
- Vrstvy vodou rozpustných lepidiel, napr. lepidel zo sulfítového výluhu, je nutné mechanicky odstrániť.
- Ostatné zvyšky lepidiel je nutné napenetrovať pomocou epoxidovej živice.
- Staré vodeodolné lepidlá je nutné mechanicky čo najdôkladnejšie odstrániť.
- Staré podlahy z keramickej dlažby alebo prírodného kameňa musia byť dôkladne očistené, otryskané alebo obrúsené.
- Miestnosti v budovách bez suterénu je nutné izolovať proti vzlianjúcej vlhkosti v súlade s normou.
- Dodržiujte požiadavky príslušných platných noriem, smerníc a produktových listov.

MIEŠANIE

Ak miešate zmes manuálne, dajte suchý prášok (25 kg) do nádoby s čistou vodou. Požadované množstvo vody je 6.25 až 6.75 l na 25 kg vreca materiálu. Miešajte dôkladne minimálne 2 minúty, kým nie je zmes homogénna. Po rozmiešaní nechajte zmes 1 minútu odstáť a znovu krátko premiešajte. Miešajte nízkootáčkovým miešacím zariadením (max. 500 ot./min.).

APLIKÁCIA

- Po dôkladnom zamiešaní vylejte stierku na povrch a rozotrite ju do požadovnej hrúbky. Povrch vyrovnajte vhodným hladítkom.
- V prípade aplikácie vo väčších hrúbkach zabráňte kontaktu so zvislými konštrukciami pomocou obvodovej izolačnej pásky.
- Urobte prípravné práce, ako vyplnenie škár a dutín, vyrovnanie nerovností pomocou vhodnej opravnej malty Sika alebo Schönox.
- Na bežné masťaké podklady použite penetráciu Sikafloor®-01 Primer alebo Schönox KH.
- Na potery na báze síranu vápenatého použite penetráciu Sikafloor®-01 Primer (1:1) / (doba schnutia cca 24 hodín), Schönox KH (1:1) / (doba schnutia cca 24 hodín) alebo Schönox KH FIX (doba schnutia cca 60 min.).



Produktový list

Sikafloor®-1200 Level
Február 2026, Verzia 02.05
020815030020000029

ČISTENIE NÁRADIA

Ihneď po ukončení práce očistite náradie vodou

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sikafloor-1200Level-sk-SK-(02-2026)-2-5.pdf

