

PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-54 Booster

Urýchľovač vytvrdzovania pre epoxidové živice

POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-54 Booster je rýchlo vytvrdzujúce činidlo navrhnuté na urýchlenie vytvrdzovania Sikafloor® epoxidových podkladových náterov/ primerov.

POUŽITIE

Sikafloor®-54 Booster môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

Produkt sa používa na urýchlenie / skrátenie času vytvrdzovania nasledujúcich Sika epoxidivých živíc:

- Sikafloor®-150 Plus
- Sikafloor®-151
- Sikafloor®-264 Plus
- Sikafloor®-1590
- Sikafloor®-2650

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Jednoduché pridanie a miešanie do Sikafloor® epoxidových živíc

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Terciárny amín	
Balenie	Krabica s fľaškami 8 x 600 ml (4,8 L) Krabica s fľaškami 12 x 200 ml (2,4 L) Krabica s fľaškami 5 x 375 ml (1,875 L) Krabica s fľaškami 10 x 150 ml (1,5 L)	
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení v suchom prostredí pri teplote medzi +5 °C až +30 °C. Produkt chrániť pred priamym slnečným žiarením. Vždy overte informácie uvedené na obale produktu. Ohľadom bezpečnej manipulácie a skladovania si preštudujte informácie uvedené v aktuálnych kartách bezpečnostných údajov.	
Hustota	~0.98 kg/l	(DIN EN ISO 2811-1)

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Pomer miešania	Produkt	Balenie	Sikafloor®-54 Booster
	Sikafloor®-150 Plus	10 kg	300 ml (2 x 150 ml)
	Sikafloor®-150 Plus	25 kg	750 ml (5 x 150 ml)
	Sikafloor®-150 Plus	25 kg	750 ml (2 x 375 ml)
	Sikafloor®-151	10 kg	150 ml (1 x 150 ml)
	Sikafloor®-151	30 kg	450 ml (3 x 150 ml)
	Sikafloor®-264 Plus	10 kg	150 ml (1 x 150 ml)
	Sikafloor®-264 Plus	30 kg	450 ml (3 x 150 ml)
	2 % Booster: Sikafloor®-1590; Sikafloor®-2650	30 kg	600 ml (1 x 600 ml)
	4 % Booster: Sikafloor®-1590; Sikafloor®-2650	30 kg	1200 ml (2 x 600 ml)
	2 % Booster: Sikafloor®-1590; Sikafloor®-2650	10 kg	200 ml (1 x 200 ml)
	4 % Booster: Sikafloor®-1590; Sikafloor®-2650	10 kg	400 ml (2 x 200 ml)
Aktuálny sortiment balení overiť v Cenníku materiálov.			
Teplota okolitého vzduchu	Pozri produktový list používaného produktu.		
Teplota podkladu	Pozri produktový list používaného produktu.		
Čakací čas/ Pretierateľnosť	Keď sa pridá Sikafloor®-54 Booster do Sikafloor®-150 Plus, Sikafloor®-151, Sikafloor®-264 Plus:		
	Teplota	Minimálne	Maximálne
	+10 °C	18 hodín	2 dni
	+23 °C	4 hodiny	1 deň
Pre materiály Sikafloor®-1590 a Sikafloor®-2650 si čakacie časy overte v produktových listoch materiálov. Poznámka: Časy sú približné a sú ovplyvnené zmenou podmienok v okolí, ako je teplota a relatívna vlhkosť.			

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

MIEŠANIE

Dôležité

Penenie z dôvodu exotermickej reakcie

Po konci doby spracovateľnosti produktu vzniká exotermická reakcia a materiál začína peniť.

1. Pri konci doby spracovateľnosti produktu nádobu

úplne zaplniť kremičitým pieskom, čím sa reakcia zastaví.

Sikafloor®-54 Booster sa pridáva do Sikafloor® epoxidových živíc priamo na mieste počas aplikácie.

1. Zmiešajte komp. A a komp. B Sikafloor® epoxidovej živice podľa produktového listu materiálu.
2. Dôležité: Predávkovanie materiálu spôsobuje kretnutie. Postupne pridajte správne množstvo Sikafloor®-54 Booster do zmiešanej živice.
3. Miešajte ďalšie 2 minúty, až pokým nedosiahnete homogénnu zmes.
4. Pre zaistenie správneho zmiešania prelejte materiál do inej čistej nádoby a miešajte opäť, až pokým nedosiahnete homogénnu zmes.
5. Počas finálnej fázy miešania stiahnite materiál dlhou hladkou stierkou z bokov a zo dna materiálu minimálne raz, čím sa dosiahne úplné premiešanie.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

Produktový list

Sikafloor®-54 Booster

Február 2025, Verzia 05.01

020816220010000010

BUILDING TRUST



PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sikafloor®-54 Booster

Február 2025, Verzia 05.01

020816220010000010

Sikafloor-54Booster-sk-SK-(02-2025)-5-1.pdf