

PRODUKTOVÝ LIST

SikaCeram® Sealing Fix

VODOTESNÉ LEPIDLO NA LEPENIE SIKACERAM® SEALING MEMBRANE W A SIKACERAM® SEALING MEMBRANE A

POPIS PRODUKTU

SikaCeram® Sealing Fix je 2-komp. vodotesné lepidlo, ktoré sa používa na lepenie SikaCeram® Sealing Membrane W a SikaCeram® Sealing Membrane A.

POUŽITIE

Lepenie nasledujúcich SikaCeram® membrán:

- SikaCeram® Sealing Membrane W do interiérov v mokrých miestnostiach
- SikaCeram® Sealing Membrane A do interiérov a exteriérov v mokrých a vodou zaťažených priestoroch, do bazénov a na balkóny

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Vodotesné
- Prekľňuje trhliny
- Odolné voči mrazu
- Veľmi nízke emisie
- Nízka prašnosť
- 2-komp. materiál
- Aplikácia valčekom alebo murárskou lyžicou
- Typické podklady na lepenie: cementový podklad, sadrokartónové dosky, keramika, síran vápenatý

ENVIRONMENTÁLNE INFORMÁCIE

- VOC emisná klasifikácia GEV-Emicode EC 1^{PLUS}

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Disperzia: Akrylát Prášok: Cement, vybrané plnivá, prísady zadržiavajúce vodu, re-dispergovateľný polymér
Balenie	Komp. A + B: 7,8 kg nádoba.
Vzhľad/ farba	Komp. A: Disperzia Komp. B: Biely prášok
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom obale v suchu pri teplotách medzi +5 ° C a +35 ° C. Viac informácií na obale.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Teplotná stabilita - 20°C až 70°C

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému

Pre nasledujúce podklady sa musí použiť základný náter/ primer :

Podklad	Základný náter/ Primer
Vysoko nasiakavé podklady	Sikafloor®-01 Primer (1:3) Sikafloor®-03 Primer
Nasiakavé podklady (cementový poter, betón)	Vopred navlhčíte podklad
Podklady zo síranu vápenatého (sadorová omietka, poter zo síranu vápenatého)	Sikafloor®-01 Primer (1:1) Sikafloor®-03 Primer
Nenasiakavé podklady (keramický obklad, dlažba)	Ak je obrúsený, nie je potrebný primer
Štruktúra systému	
Lepidlo	SikaCeram® Sealing Fix
Membrána	SikaCeram® Sealing Membrane W alebo SikaCeram® Sealing Membrane A
Príslušenstvo	Sika® SealTape F
Lepidlo na obklad a dlažbu	SikaCeram®-250 StarFix, SikaCeram®-250 StarFix White, SikaCeram®-260 StarFlex, SikaCeram®-270 Multiflow SikaCeram®-290 StarLight, SikaCeram®-295 StarS2

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Pomer miešania

Komp. A: 4,8 kg disperzia
Komp. B: 3,0 kg prášok
Komp. A : Komp. B = 1,6 : 1,0 hmotnostne

Spotreba

~0,46 kg/m² disperzia + 0,29 kg/m² prášok
Spotreba závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu.
Tieto čísla sú teoretické a neuvažujú s dodatočným navýšením materiálu z dôvodu pórovitosti povrchu, drsnosti povrchu, nerovnosti, odpadu atď.

Doba spracovania

~45 minút pri teplote +20 °C

Otvorený čas

~15 minút pri teplote +20 °C

POKYNY PRE APLIKÁCIU

ZARIADENIE/ NÁRADIE

Miešanie

- Elektrická ručná vrtáčka s nízkymi otáčkami (<500 ot / min) s vretenovými lopatkami

Aplikácia

- Valček
- 3 alebo 4 mm štvorcová zubová stierka

KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

- Cementové podklady musia byť dostatočne vytvrdnuté a vyschnuté (2–6 týždňov), všetky podklady musia byť štruktúrne zdravé, schopné znášať váhu nového náteru a musia poskytovať stabilný a dostatoč-

ne pevný podklad. Povrchy musia byť čisté, suché, bez akýchkoľvek uvoľnených alebo drobných častíc, nečistôt, ako sú prach, špina, olej, vosk, leštadlo, cementové mlieko alebo výkveti.

- V závislosti od stavu podkladu a nečistôt, ktoré sa majú odstrániť z povrchu, použite vhodné techniky na odstránenie všetkých stôp akýchkoľvek materiálov, ktoré by mohli znížiť príľnavosť produktu k podkladu. Hladké povrchy by sa mali zľahka zdrsniť, aby sa zlepšila príľnavosť. Pred potvrdením pripravenosti povrchu a príľnavosti, vykonajte skúšku nanosením malého množstva materiálu.
- Akékoľvek povrchové chyby a nedostatky na povrchu je možné odstrániť a vyrovnať vhodnými maltami z radu Sika MonoTop® alebo Sikafloor® Level. Praskliny v podkladoch musia byť identifikované a vhodne utesnené, napr. s epoxidovými živcami Sikadur.

- Ak sa SikaCeram® Sealing Fix, membrána a keramický obklad budú aplikovať na nesavé podklady alebo na podklady s obmedzenou nasiakavosťou, ako sú existujúce keramické obklady, dlažby a natreté povrchy atď., skontrolujte, či sú všetky tieto povrchy stabilné, pevne a bezpečne spojené. Potom pomocou vhodného odmasťovacieho / odvápnovacieho prostriedku povrch dôkladne očistite.

MIEŠANIE

Nasypte komp. B (prášok) do komp. A (disperzia). Dôkladne premiešajte pomocou elektrického miešadla, až kým nie je materiál úplne premiešaný (homogénny) a bez hrudiek (~ 3 minúty). Zabráňte nadmernému vmiešavaniu vzduchu do zmesi.

Nepridávať vodu. Ak je potrebné čiastkové miešanie, pomer miešania (hmotnostne) 1,6 (komp. A) : 1,0 (komp. B). Miešajte vždy v samostatnej miešacej nádobe.

APLIKÁCIA

- Aplikujte SikaCeram® Sealing Fix pomocou valčeka, alebo zubovou stierkou veľkosti 3 / 4 mm.
- Hydroizolačné detaily realizované pomocou Sika® SealTape F a príslušenstva je možné vyhotoviť pred alebo po použití membrány pomocou SikaCeram® Sealing Fix.
- Ak sa aplikácia preruší, valec sa môže skladovať až 30 minút vo vzduchotesnej plastovej fólii / vrečku. Ak produkt začne na valci vytvrdzovať, musí sa valec vymeniť.
- Pre postup zabudovania overte informácie v produktovom liste používanej SikaCeram Sealing Membrane.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie ihneď po použití očistiť vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky.

LIMITY

- Aplikujte membránu do 15 minút od aplikácie SikaCeram® Sealing Fix.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list
SikaCeram® Sealing Fix
Júl 2020, Verzia 02.01
021790207000000005

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrobkom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

SikaCeramSealingFix-sk-SK-(07-2020)-2-1.pdf