

**Produktový list**  
Vydanie 07/2014  
Identifikačné č.:  
02 09 45 07 410 0 000004  
Verzia č.: 03

## Sikalastic® Primer FPO

Transparentný, 1-komponentný primer pre konzistentnú a trvácnu príľnavosť medzi Sarnafil® T fóliami a Sikalastic® produktami

Construction

**Popis produktu** Sikalastic® - Primer FPO je transparentný, jemne nažltlý rýchlo schnúci primer obsahujúci rozpúšťadlá.  
Je špeciálne vyvinutý na lepenie tekutej membrány Sikalastic® na Sarnafil® T fólie.

**Použitie**

- Používa sa ako pojivo medzi tekutou membránou Sikalastic® a Sarnafil T fóliou.
- Sikalastic® - Primer FPO je vhodný na použitie so Sikalastic® 621 TC na opravy a detaily

**Vlastnosti / Výhody**

- Jednoduchá aplikácia
- Cenovo výhodné
- Rýchlo schne
- Stabilná v prevádzke od -20°C do + 80°C

Vhodné podklady :  
■ Sarnafil® TG a TS fólie

### Udaje o produkte

**Forma** tekutina

**Vzhľad/ farba** Transparentná s jemne nažltlým odtieňom

**Balenie** Krabica so 4 hliníkovými flašami po 1000 ml

### Skladovanie

**Sklad. podmienky** Skladujte v suchu pri teplotách medzi +5°C do + 30°C.  
Nevystavujte slnečnému žiareniu.

**Trvanlivosť** 9 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení. Dátum spotreby je uvedený na obale.



---

## Technické údaje

---

<b>Chemická báza</b>	Syntetický polymér
<b>Hustota</b>	cca 0,87 kg/l (+20°C)
<b>Čas schnutia pred aplikáciou Sikalastic®</b>	30 min až 60 min. Môže sa meniť v závislosti od počasia
<b>Viskozita</b>	20 - 30 mPas ( +20°C)
<b>Bod vzplanutia</b>	cca < 30°C

---

## Informácie o systéme

---

### Aplikačné detaily

---

<b>Spotreba</b>	1 vrstva 70 – 140 ml/m <sup>2</sup>
<b>Príprava podkladu</b>	Povrch Sarnafil® T fólie musí byť čistý, suchý, bez drobných častíc a bez oleja, mastnoty, silánov, solí, silikónu, siloxánu a iných chemických látok, ktoré môžu spôsobiť slabú priľnavosť. Povrch očistite pomocou Sarnafil® T Clean.

---

**Relatívna vlhkosť vzduchu** Max80%

---

**Teplota vzduchu a povrchu** +10 °C až +30 °C

---

**Aplikačná metóda**

Pred aplikáciou Sikalastic® Primer FPO musí byť podklad očistený so Sarnafil® T Clean.

Pri aplikácii Sikalastic® Primer FPO noste vhodné ochranné oblečenie, vrátane rukavíc a vhodného respirátora v nedostatočne vetraných priestoroch.

Pred aplikáciou dôkladne pretrepte plechovku Sikalastic® Primer FPO, tak aby ste počuli guľičku v nádobe. Pokračujte s trepaním ďalšiu minútu.

Naneste tenkú, ale súvislú vrstvu Sikalastic® Primer FPO pomocou štetca alebo valčeka odolného voči rozpúšťadlám. Sikalastic® Primer FPO sa aplikuje iba raz, a preto je potrebné si uvedomiť, že táto jediná aplikácia musí poskytnúť dostatočné a rovnomerné pokrytie.

Neaplikujte pri teplotách pod +10°C alebo nad +35°C.

Nechajte primer schnúť približne 30 minút pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti. Okolitá teplota a nasiakavosť podkladu ovplyvňuje dobu schnutia.

Povrch primeru musí byť nelepivý pred nanášaním Sikalastic® produktu. Pre lepší výsledok nanášajte Sikalastic® produkty do 2 hod. po nanosení primeru.

Po použití nádobu ihneď tesne uzavrite.

---

**Primery pre ošetrovanie susediacich plôch**

Pri nanášaní na detaily sa môžu stretnúť rôzne materiály – preštudujte si návod na zabudovanie.

---

<b>Obmedzenia</b>	<p>Keď sa používa Sikalastic® Primer FPO len na detaily - v spojení so Sikalastic® 621 TC platia určité obmedzenia v oblasti životného prostredia. Preštudujte si lokálne predpisy.</p> <p>Nepoužívajte pri skladbe obrátených striech.</p> <p>Nepoužívajte na plochách, ktoré môžu byť vystavené dlhodobej stojatej vode.</p> <p>Ak sú teploty na povrchu pravidelne vyššie ako 80°C (priemerne), môžu znížiť životnosť. Používajte svetlé farby Sikalastic® 621 TC, kde sa dá využiť maximálny úžitok z odrazu tepla.</p> <p>Strechy musia byť naprojektované podľa miestnych štandardov. To znamená spád naprojektovaný 2% alebo 1:40, atď.</p> <p>Okolité plochy musia byť chránené pred nastriekaním alebo náhodným zašpinením.</p> <p>Neaplikujte v blízkosti nasávacieho otvoru vzduchu bežiackej klimatizačnej jednotky.</p>
<b>Poznámky</b>	<p>Všetky technické údaje uvedené v tomto produktovom liste sú na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.</p>
<b>Miestne obmedzenia</b>	<p>Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny produktový list pre presný popis aplikácie.</p>
<b>Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti</b>	<p>Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje, sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov materiálu.</p>
<b>Právne oznámenia</b>	<p>Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.</p> <p>V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodенý žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.</p> <p>Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.</p>



**Sika Slovensko spol. s r.o.**, Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory  
 Tel: 02 / 49 20 04 41  
 Fax: 02 / 49 20 04 44

e-mail: [sika@sk.sika.com](mailto:sika@sk.sika.com)  
<http://www.sika.sk>

Redigoval: Ing. Absolonová  
 Dňa: 26.01.2017

