

PRODUKTOVÝ LIST

Sikalastic®-220 W

TEKUTÁ VODONEPRIEPUSŤNÁ MEMBRÁNA NA BÁZE ŽIVICE



POPIS PRODUKTU

Sikalastic®-220 W je na okamžité použitie pripravená, 1-komponentná tekutá vodonepriepusťná membrána na vodnej báze do vlhkých miestností. Vytvára vodonepriepusťnú povrchovú úpravu pripravenú na pokládku dlažby. Hrúbka > 0,5 mm. Na vnútorné použitie.

POUŽITIE

- Hydroizolácia do spŕch
- Hydroizolácia do kúpeľní
- Na steny a normálne až vysoko zaťažené podlahy do vyššie uvedených miestností

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Bezškárová membrána
- Súčasť celého systému vrátane Sika® SealTape F pásovk a doplnkov na riešenie detailov, prumerov a lepidiel pod obklady.
- 1-komponentný materiál pripravený na okamžité použitie
- Na vodnej báze
- Rýchlo schnúci
- Vodonepriepusťný
- Premosťuje trhliny
- Ideálny na aplikáciu hladítkom aj valčekom
- Vhodný na rôzne podklady: betón, cementovú omietku, sadrokartón, sadrovú omietku, sadrové tehly, suché potery, staré keramické povrchy.
- Spĺňa ETAG 022:1

ENVIRONMENTÁLNE INFORMÁCIE

VOC klasifikácia emisií GEV-Emicode EC1 (veľmi nízke emisie), číslo licencie 7658/24.02.97.

OSVEDČENIA/ NORMY

CE označenie značkou zhody a vyhlásenie o parametroch podľa ETAG 022 časť 1 - Systémy vodotesných povlakov alebo obkladov podláh a/alebo stien vlhkých miestností.

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Syntetická disperzia na vodnej báze
Balenie	7 a 16 kg balenia
Farba	modro-šedá
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom

balení v suchom prostredí pri teplote medzi +5 °C až +35 °C. Vždy sa riadte informáciou na obale.

Hustota ~ 1,6 g/cm³

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Hrúbka suchého filmu ≥ 0,5 mm

Schopnosť prekryvať trhliny **Sikalastic®-220 W hrúbka vrstvy** **Kategória** (EN 1062-7 C.2)
0,5 mm Kat. 2 (0,75 mm)
Skúška vykonaná pri teplote +23 °C.

Odolnosť proti chemikáliám Odolnosť voči alkalite kat.: 2 (EN 14891 A 6.9)

Priepustnosť vodnej pary sd = 18 m (EN 12 572)

Vodotesnosť Vodotesnosť (tlak 1,5 bar) (EN 14891 A.7)

Reakcia na oheň Trieda E (En 13501)

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému

Podklad

Podklady na báze síranu vápenatého (sadrokartónové dosky, sadrové tehly, sadrové omietky, potery na báze síranu vápenatého ...)

Nenasiakavé podklady (keramika,...)

Sika® SealTape F

Podkladný náter

SikaFloor®-01 Primer (1:1 s vodou) alebo

SikaFloor®-03 Primer

SikaFloor®-02 Primer

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba ~ 1,35 kg/m² na aplikáciu v dvoch vrstvách

Hrúbka vrstvy

- Hrúbka mokrého filmu na každú vrstvu - minimum 0,45 mm
- Hrúbka suchého filmu na celú aplikáciu - minimum 0,5 mm

Teplota okolitého vzduchu min. +5 °C, max. +35 °C

Teplota podkladu min. +5 °C, max. +35 °C

Obsah vlhkosti podkladu Vid'. produktový list príslušného podkladového náteru. Cementové potery musia byť staré najmenej 28 dní a zvyšková vlhkosť ≤ 2,0 CM-%, potery s obsahom síranu vápenatého by mali mať zvyškovú vlhkosť ≤ 0,5 CM-%.

Čas schnutia Medzi prvou a druhou vrstvou:

- ~3 hod. na stene
- ~5 hod. na podlahe

Čakací čas/ Pretierateľnosť Pred aplikovaním prvého a druhého náteru:
~3 hod. na stene
~5 hod. na podlahe
Časy sú približné a sú ovplyvnené zmenou podmienok v okolí, ako je teplota a relatívna vlhkosť.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Podklad musí byť pevný, čistý, suchý a bez znečistenia olejom, masťotami, cementovým mliekom, predchádzajúcimi nátermi, ošetrovacími prostriedkami, a pod., ktoré by mohli znížiť prídržnosť.

PRÍPRAVA PODKLADU

Cementové podklady sa musia mechanicky pripraviť vhodným spôsobom, ako je umývanie vodným lúčom/

Produktový list
Sikalastic®-220 W
Apríl 2020, Verzia 02.02
02179020200000003

BUILDING TRUST



otryskanie/ opieskovanie, aby sa odstránilo cementové mlieko a dosiahol otvorený štruktúrovaný profil povrchu, vhodný pre hrúbku výrobku.

Povrchová úprava a akékoľvek "drobivé" plochy podkladu musia byť mechanicky odstránené a podklad musí byť opravený Sika vyrovnávacou zmesou.

Všetok prach, uvoľnený a drobný materiál sa musí pred aplikáciou výrobku úplne odstrániť z celého povrchu, najlepšie pomocou vysávača.

MIEŠANIE

- 1-komponentný, pripravený na okamžité použitie.
- Môže sa použiť priamo bez miešania.

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Podkladový náter:

Zabezpečte, aby bol podklad dôkladne ošetrený a uzatvorený podkladným náterom.

Dilatačné škáry a konštrukčné škáry podlaha/ stena:

Utesnite vhodnou páskou Sika® SealTape F a vhodným vnútorným/ vonkajším komponentom. Použite Sikalastic®-220 W na nalepenie SealTape F produktov.

Podlahové odtoky a potrubia:

Utesnite páskou Sika® SealTape F. Použite Sikalastic®-220 W na zalepenie SealTape F.

Náter:

Po aplikácii podkladného náteru a Sika® SealTape. Aplikujte 1. vrstvu Sikalastic®-220 W pomocou valčeka alebo oceľovej murárskej lyžice.

Po uplynutí vhodného čakacieho času naneste druhú vrstvu.

Keď je Sikalastic®-220 W úplne vyschnutý, urobte finálnu pokládku dlažby/ obkladu.

Ohľadne nanášania podkladného náteru SikaFloor® a pások Sika® SealTape si preštudujte jednotlivé produktové listy.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie ihneď po použití očistiť vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky.

LIMITY

Nie je vhodný do exteriéru ako hydroizolácia balkónov a terás.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

Sikalastic®-220 W

Apríl 2020, Verzia 02.02

021790202000000003

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sikalastic-220W-sk-SK-(04-2020)-2-2.pdf