

PRODUKTOVÝ LIST

SikaCeram® Sealing Membrane A

FLEXIBILNÁ HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA DO MOKRÝCH MIESTNOSTÍ, BAZÉNOV A NA BALKÓNY POD DLAŽBU

POPIS PRODUKTU

SikaCeram® Sealing Membrane A je flexibilná tesniaca a oddeľovacia membrána, ktorá sa používa na izoláciu stien a podláh pod obkladom / dlažbou v mokrých miestnostiach, v bazénoch a na balkónoch. Je vhodná na podlahové vykurovanie a má trhliny premošujúce vlastnosti

POUŽITIE

Pred obkladáním na hydroizoláciu a / alebo oddelenie pre nasledujúce aplikácie:

- Normálne až vysoké zaťaženie
- Obchodné / obytné priestory
- Kúpeľne
- Mokrý priestory
- Kuchyne
- Čistiarne, práčovne
- Kúpele, wellness
- Sprchy (súkromné a verejné)
- Bazény (maximálna hĺbka 10 m)
- Balkóny
- Terasy
- Nemocnice
- Podlahové vykurovanie (vodné a elektrické systémy)
- Prekrytie existujúcich vnútorných, dobre pridrzných keramických obkladov
- V interiéri a exteriéri

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Hrúbka ~0,5 mm
- Vodeodolná
- Parotesná
- Oddeľovacia
- Flexibilná
- Trhliny premošujúca
- Ľahká aplikácia
- Vhodná na podlahové vykurovanie
- Dobrá pridrznosť k lepidlám na obklady/ dlažbu

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Membrána	Polyetylén
	Netkaná vrstva	Polypropylén
Balenie	1,0 m široká × 30 m dlhá rolka v balení Varianty balenia nájdete v aktuálnom cenníku.	
Vzhľad/ farba	Žltá	

Produktový list

SikaCeram® Sealing Membrane A

Jún 2020, Verzia 01.02

021790206100000022

Doba skladovania	2 roky
Podmienky skladovania	Produkt musí byť uskladnený vodorovne v nepoškodenom, neotvorenom a originálnom balení v suchom prostredí pri teplote +5 ° C až +35 ° C. Viac informácií na obale.
Účinná hrúbka	~0,5 mm
Plošná hmotnosť	285 g/m ² (± 20 g/m ²)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pevnosť v ťahu	Pozdĺžne	390 N / 50 mm (≥ 250 N / 50 mm)	(EN ISO 527-3)
	Priečne	140 N / 50 mm (≥ 100 N / 50 mm)	
Predĺženie pri pretrhnutí	Pozdĺžne	55 % (≥ 35 %)	(EN ISO 527-3)
	Priečne	130 % (≥ 90 %)	
Prestup vodných pár	≥ 50 m		(ETAG 022)
Vodotesnosť	≥ 1,5 bar		(EN 1928 Version B)
Odolnosť proti chemikáliám	Odolné voči mnohým chemikáliám. Pre viac informácií kontaktujte Sika Technický servis.		
Vystavenie UV žiareniu	≥ 450 hodín		(EN ISO 4892-3)
Reakcia na oheň	B2		(EN 4102)
Prevádzková teplota	-30 °C min. / +90 °C max.		

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Použíte musia byť nasledujúce systémové produkty:	
	Primer	Pozrite Produktový list SikaCeram® Sealing Fix
	Lepidlo	SikaCeram® Sealing Fix
	Membrána	SikaCeram® Sealing Membrane A
	Príslušenstvo	Sika® SealTape F
	Lepidlo na obklady /dlažbu	SikaCeram®-253 Flex, SikaCeram®-255 StarFlex, SikaCeram®-260 StarFlex, SikaCeram®-270 MultiFlow, SikaCeram®-295 StarS2

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min. / +35 °C max
Teplota podkladu	+5 °C min. / +35 °C max

POKYNY PRE APLIKÁCIU

ZARIADENIE/ NÁRADIE

- Nožnice
- Orezávač
- Murárska lyžica

KVALITA PODKLADU

Hydroizolačná membrána sa aplikuje na nanosené lepidlo SikaCeram® Sealing Fix alebo pomocou SikaCeram® S1 lepidiel na obkladačky pri aplikácii ako oddeľovacia vrstva. Informácie o príprave podkladu nájdete v jednotlivých Produktových listoch.

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

SikaCeram® Sealing Membrane A so SikaCeram® Sealing Fix pre zhotovenie hydroizolácie:

Detaily

Aplikujte tesniacu pásku Sika® SealTape F na čerstvú vrstvu SikaCeram® Sealing Fix na miestach všetkých spojov, spoje podlahy / steny, rohy, odtoky a miesta okolo potrubí.

Aplikácia membrány

Vystrihnite SikaCeram® Sealing Membrane A na požadovanú veľkosť. SikaCeram® Sealing Membrane A vložte do čerstvej vrstvy SikaCeram® Sealing Fix. Pritlačte plastovú stierku na membránu, aplikujte tlak tak, aby ste zabránili tvorbe vzduchových bublín pod membránou. Odporúča sa vyhladiť membránu smerom od stredu von k okrajom membrány.

Prekrytie spojov

Všetky prekrývajúce sa spoje musia byť zlepené a utesené SikaCeram® Sealing Fix. Šírka jednotlivých presahov musí byť minimálne 50 mm.

Aplikujte SikaCeram® Sealing Fix na existujúcu SikaCeram® Sealing Membrane A na šírku 80 mm. Prekrývajúca membrána sa položí na čerstvú maltu a na spoj sa pomocou hladítka vytvorí tlak. V lepenom spoji je nevyhnutné zabrániť vzniku vzduchových bublín a dutín.

Aplikácia obkladu / dlažby

Obklad / dlažbu lepiť na membránu po vytvrdení SikaCeram® Sealing Fix.

SikaCeram® Sealing Membrane A na balkónoch a terasách:

SikaCeram® Sealing Membrane A musí byť uložené pozdĺžne ku spádu, nie priečne. Tým sa zabezpečí, že sa na ploche nebude zachytávať voda.

SikaCeram® Sealing Membrane A ako oddeľovacia vrstva:

Aplikácia membrány

SikaCeram® Sealing Membrane A vložte do čerstvej vrstvy SikaCeram® S1 lepidla na dlažbu (klasifikácia podľa EN 12004), ktoré bolo nanosené zubovou stierkou so zubami veľkosti 4 mm. Pritlačte plastovú stierku na membránu, aplikujte tlak tak, aby ste zabránili tvorbe vzduchových bublín pod membránou.

Odporúča sa vyhladiť membránu smerom od stredu von k okrajom membrány.

Spoje

Membránové okraje sa priložia tesne k sebe a prelepia štandardnou maskovacou / lepiacou páskou.

Aplikácia obkladu / dlažby

Obklad / dlažbu lepiť na membránu po vytvrdení použitého lepidla. Vhodné sú SikaCeram® S1 lepidlá.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Produktové listy uvedených doplnkových produktov.

LIMITY

- Nepoužívajte na strešné terasy.
- Neaplikujte príslušenstvo a membránu mimo otvoreného času lepidla.
- Dbajte na to, aby ste membránu pri zabudovávaní nepoškodili.
- Nepoužívajte na žiadne aplikácie, ktoré nie sú výslovne uvedené v Produktovom liste.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

Produktový list

SikaCeram® Sealing Membrane A

Jún 2020, Verzia 01.02

021790206100000022

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

SikaCeram® Sealing Membrane A

Jún 2020, Verzia 01.02

021790206100000022