

PRODUKTOVÝ LIST

Sika ThermoCoat®-5 MultiPrimer

Penetračný náter pod omietky

POPIS PRODUKTU

Sika ThermoCoat®-5 MultiPrimer je vodou riediteľný, jednozložkový penetračný náter pod omietky. Je súčasťou certifikovaných systémov Sika ThermoCoat® CZ a Sika ThermoCoat® Mineral CZ ako vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém ETICS.

POUŽITIE

- Zjednotenie nasiakavosti podkladov
- Zaistenie lepšej prílnavosti aplikovaných omietok: minerálnych, akrylátových, silikónových, silikón-silikátových a mozaikových
- Na vnútorné aj vonkajšie povrchy stien
- Pripravený na priame použitie

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Odolný voči vplyvu poveternostných podmienok
- Vysoká prílnavosť na hladkých aj inak problematických podkladoch
- Vysoko difúzny
- Vodou riediteľný
- Odolný voči alkáliám

OSVEDČENIA/ NORMY

Súčasť certifikovaných zatepľovacích systémov:

- Sika ThermoCoat® CZ eps - ETA 19/0367, Prehlásenie o vlastnostiach č. 86496696
- Sika ThermoCoat® CZ mw - ETA 19/0364, Prehlásenie o vlastnostiach č. 72292868
- Sika ThermoCoat® Mineral CZ eps - ETA 19/0365, Vyhlásenie o parametroch č. 10325169
- Sika ThermoCoat® Mineral CZ mw - ETA 19/0366, Vyhlásenie o parametroch č. 11683116
- ETA podľa ETAG 004: 2013 použitého ako EAD

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Vodou riediteľná disperzia, minerálne plnivá, pigmenty a ďalšie prísady
Balenie	5 l alebo 10 l plastové vedro
Vzhľad/ farba	Biela tekutina, možno tónovať podľa odtieňa finálnej omietky
Doba skladovania	24 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Skladovanie v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom obale v suchých a krytých skladoch pri teplote v rozmedzí + 5 ° C do + 25 ° C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a účinkom zdrojov tepla v blízkosti skladovaného materiálu.

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Pomer miešania	Na veľmi savé podklady je možné riediť vodou max. 0,2 l vody / 1 liter penetrácie, na ostatné podklady sa náter neriedi.
----------------	--

Spotreba	0,12 - 0,13 l / m ² / 1 náter podľa nasiakavosti a drsnosti podkladu. Presná spotreba závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu. Odporúča sa urobiť skúšobná vzorka.
Teplota okolitého vzduchu	+5°C min. / +25°C max.
Teplota podkladu	+5°C min. / +25°C max.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

Neprekračujte doporučené množstvo zámesovej vody. Neprikladajte ďalšiu vodu do už namiešanej zmesi v priebehu aplikácie. Čerstvý náter je nutné trvalo chrániť pred dažďom, slnkom a silným vetrom vhodnými spôsobmi. Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia klesnúť pod + 5 ° C. Neaplikovať na priamom slnku, za silného vetra alebo pri očakávaných mrazoch.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Detailné informácie o zdravotnej závadnosti a bezpečnosti práce sú spolu s bezpečnostnými informáciami (napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje) uvedené v bezpečnostnom liste.

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Výrobok nie je nebezpečnou chemickou látkou v zmysle Nariadenia ES 1907/2006 (REACH). Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie výrobku nájdete v aktuálnom vydaní Bezpečnostného listu, ktorý obsahuje tiež fyzikálne, ekologické, toxikologické a ostatné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrobkom.

DIRECTIVE 2004/42/CE - OBMEDZENIE EMISÍ VOC

Obsah prchavých organických látok (VOC):

- hraničná hodnota obsahu VOC (kategória A, podtriedy h): 30 g / l
- maximálny obsah VOC v stave na použitie: 0 g / l

KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Podklad musí byť suchý, pevný, rovný, bez voľných častíc, bez prachu a nečistôt. Staré, neúnosné nátery a nátery farieb úplne odstrániť. Miesta opravené novou omietkou musia byť dobre spojené s podkladom a dostatočne vyschnuté.

Sika Slovensko, spol. s r. o.

Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list
Sika ThermoCoat®-5 MultiPrimer
Apríl 2021, Verzia 01.02
02181510000000026

MIEŠANIE

Sika ThermoCoat®-5 MultiPrimer je potrebné pred spracovaním dobre premiešať.

APLIKÁCIA

Nanáša sa štetcom alebo valčekom. Nanášať rovnomerne a rozotierať tak, aby nevznikali škrvy a lesklé miesta z dôvodu rozdielnej hrúbky vrstiev.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie ihneď po aplikácii umyť vodou a pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk