

PRODUKTOVÝ LIST

SikaPaver® - 800 Color

PROSTRIEDOK DO BETÓNU REDUKUJÚCI TVORBU VÝKVETOV A ZLEPŠUJÚCI PLNENIE A ZHUTNENIE ZMESI PRE ZHOTOVENIE HLADKÝCH POVRCHOV BETÓNU

POPIS PRODUKTU

SikaPaver® - 800 Color je prostriedok redukujúci výkvetu na sýto farebných prefabrikovaných prvkoch, materiál zlepšujúci plnenie a zhutnenie, ktorý má zároveň antiadhezívny účinok. Špeciálne vyvinutý na betónovú dlažbu s hladkým povrchom.

POUŽITIE

- Dlažobné prvky, najmä z pigmentovanej zmesi a s farebnou povrchovou úpravou
- Betónová dlažba z polosuchého betónu
- Farebné prvky do záhrad a na dotvorenie krajiny

VLASTNOSTI/ VÝHODY

SikaPaver® - 800 Color má nasledujúci účinok v polosuchej betónovej zmesi:

- Lepšie rovnomerné rozmiestnenie cementu, prísad a pigmentov
- Nižšie trecie sily medzi cementom a kamenivom
- Vývin veľmi malých a rovnomerne rozdelených vzduchových pórov
- Schopnosť zadržiavania vody, ktorá znižuje lepiivosť betónu.
- Hydrofóbny účinok z dôvodu zvýšenia povrchového napätia

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Oleát
Balenie	Sud: 190 kg, IBC: 1000 kg, Tanker: min 6 t
Vzhľad/ farba	Kvapalina / svetlo žltá
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v nepoškodenom, neotvorenom, originálnom balení. Po dlhodobom skladovaní produkt pred použitím premiešať.

Tým sa zvyšujú nasledujúce vlastnosti čerstvého betónu:

- Rovnomerné rozloženie betónu po celej forme
- Lepšia zhutniteľnosť, čo umožňuje kratšie výrobné cykly alebo vyššiu tesnosť betónu
- Redukovaná priľnavosť medzi vrchnou vrstvou výroby a stlačovacou hlavou stroja (protilepivý účinok)
- Zvýšená počiatočná pevnosť (udržanie tvaru) po okamžitom odformovaní

SikaPaver® - 800 Color umožňuje ekonomickú výrobu vysoko kvalitného betónu s:

- Hladkými bokmi a povrchmi
- Rovnomernou a intenzívnou farebnosťou betónu
- Zvýšenou tesnosťou a pevnosťou
- Redukovanou nasiakavosťou
- Redukovanou tvorbou výkvetov
- Zvýšenou odolnosťou proti zmrazovaniu / rozmrazovaniu a proti posypovým soľam
- Rovnomernou kvalitou výroby, menej výrobkov 2. triedy

Podmienky skladovania	Chrániť pred mrazom, intenzívnym slnečným žiarením a znečistením. V prípade dodávania v tankeroch musia byť tankery a ich vybavenie čisté.
Hustota	1.00 kg/dm ³ pri +20°C
Hodnota pH	ca. 11
Celkový obsah chloridových iónov	≤ 0.10 %
Ekvivalent oxidu sodného	≤ 1.5 %

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Odporúčané dávkovanie	0.2 - 0.6 % z hmotnosti pojiva (cement + popolček)
Dávkovanie	SikaPaver®- 800 Color sa pridáva súčasne so zámesovou vodou alebo pri konci miešania. Potrebná doba miešania po pridaní prísady závisí od typu miešačky.
Obmedzenia	Pred použitím je potrebné vykonať preukazné skúšky. Redukcia najčastejšie vznikajúcich výkvetov (v horizontálnych medzerách medzi jednotlivými vrstvami dlažby na paletách) vyžaduje tesnú a hydrofóbnu štruktúru betónu oboch zmesí - základnej aj povrchovej. Dostatočné zhutnenie základnej aj povrchovej betónovej zmesi je nevyhnutné pre dosiahnutie požadovaných kvalitatívnych parametrov vyrábaných polosuchých betónových prvkov. Pre doplnenie informácií kontaktujte Sika Technický servis. Použitie SikaPaver®- 800 Color do mokrych betónov nie je vhodné.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list
SikaPaver®- 800 Color
Február 2020, Verzia 03.01
021404061000000153

SikaPaver-800Color-sk-SK-(02-2020)-3-1.pdf