

PRODUKTOVÝ LIST

SikaShield® E-KV-4S-wf

Modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou vložkou ako strešná krytina odolná voči koreňom, natavovaný horákom.

POPIS PRODUKTU

SikaShield® E-KV-4S-wf (hrúbka 4.2 mm) je modifikovaný asfaltový pás odolný voči koreňom, vystužený polyesterovým rúnom. Horná strana je pokrytá bridlicovým granulátom a spodná strana polyetylénovou fóliou. Horná strana pozdĺžneho prekrývania má jednostranný okrajový pás z PET fólie.

POUŽITIE

Strešná krytina a hydroizolačná membrána

- Zelená strecha ako vrchná vrstva

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Pružné správanie pri nízkych teplotách
- Robustná, odolná proti roztrhnutiu a pružná výstuž
- Odolný voči koreňom a ekologicky nezávadný
- Vysoká pevnosť v ťahu
- Vysoká odolnosť proti krupobitiu
- Odolný voči UV žiareniu
- Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Chemicky dobre kompatibilný

OSVEDČENIA/ NORMY

Označenie CE a vyhlásenie o vlastnostiach podľa

- EN 13707 - Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech

Klasifikačná správa o vystavení vonkajšiemu pôsobeniu ohňa – Ústav pre testovanie materiálov, Univerzita v Štutgarte

Odolnosť proti krupobitiu – IBS Linz, inšpekčný a certifikačný orgán pre stavebné výrobky

Odolnosť voči prenikaniu koreňov – Ústav záhradníctva, Univerzita aplikovaných vied Weiheinstephantriesdorf

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	povlak	modifikovaný asfaltový spomaľovač rastu koreňov
	výstuž	polyesterová flísová tkanina
Balenie	jednotlivé rolky	
Vzhľad/ farba	vrch	šindľový granulát, lemovanie okrajov laminované fóliou
	spodok	laminovaný fóliou
Doba skladovania	bez obmedzenia Technické vlastnosti môžu byť zaručené po dobu 24 mesiacov, ak sú správne skladované.	

Podmienky skladovania	Skladujte vo vertikálnej polohe a chráňte pred extrémnymi vonkajšími vplyvmi, ako je teplo, chlad, vlhkosť atď.	
Viditeľné poškodenia	bez viditeľných chýb	(EN 1850-1)
Dĺžka	10 m	(EN 1848-1)
Šírka	1 m	(EN 1848-1)
Hrúbka	4.2 mm	(EN 1849-1)
Priamosť	< 20 mm / 10 m	(EN 1848-1)
Plošná hmotnosť	4.8 kg/m ² [± 10%]	(EN 1849-1)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Odolnosť proti nárazu	≥ 1.500 mm	(EN 12691 - A+B)
Odolnosť proti krupobitiu	HW 5 (7) * * podľa testovania systému	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	≥ 20 kg	(EN 12730 - A+B)
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	spĺňa	(EN 13948, FLL - metóda)
Pevnosť v ťahu	maximálna ťahová sila	(EN 12311-1)
	pozdĺžne	≥ 900 N / 50 mm
	priečne	≥ 800 N / 50 mm
Predĺženie	predĺženie pri maximálnej ťahovej sile	(EN 12311-1)
	pozdĺžne	≥ 35 %
	priečne	≥ 35 %
Rozmerová stabilita	≤ 0.6 %	(EN 1107-1)
Odolnosť proti pretrhnutiu	driek klinca	(EN 12310-1)
	pozdĺžne	≥ 250 N
	priečne	≥ 250 N
Odolnosť proti šmyku v spoji	odolnosť proti šmyku	(EN 12317-1)
	pozdĺžne	≥ 700 N / 50 mm
	priečne	≥ 600 N / 50 mm
Správanie pri vonkajšom požiari	B _{roof} (t1) * * podľa testovania systému	(EN 13501-5)
Reakcia na oheň	trieda E	(EN 13501-1, EN ISO 11925-2)
Prestup vodných pár	s _d = 320 m [± 20%]	(EN 1931 - metóda A)
Vodotesnosť	400 kPa	(EN 1928 - metóda B)
Odolnosť proti tečeniu	+110 °C	(EN 1110)
Pružnosť pri nízkej teplote	-20 °C	(EN 1109)

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Teplota okolitého vzduchu	Odporúčame minimálnu teplotu +5 °C počas aplikácie.
Teplota podkladu	Odporúčame minimálnu teplotu +5 °C počas aplikácie.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Pri práci s plameňom v uzavretých priestoroch je potrebné zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu.

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Všeobecné ustanovenia o kvalite podkladu:

Podklad musí byť rovnomerný, pevný, hladký a bez ostrých výstupkov alebo otrepov, čistý, suchý, bez mastnoty, oleja, prachu a voľne prilnutých častíc.

Príprava podkladu:

Na dosiahnutie požadovanej kvality podkladu použite vhodné prípravné zariadenia.

Všeobecné ustanovenia pre aplikáciu:

Prísne dodržiavajte postupy inštalácie uvedené v metodickom vyhlásení, aplikačných príručkách a pracovných pokynoch, ktoré musia byť vždy prispôbené skutočným podmienkam na mieste.

Je nutné dodržiavať všetky príslušné normy a predpisy týkajúce sa spracovania.

Ochrana:

Membrána musí byť chránená pred poškodením počas akýchkoľvek prebiehajúcich činností na stavenisku.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk



Produktový list

SikaShield® E-KV-4S-wf

Október 2025, Verzia 02.01

020920011990002080

SikaShieldE-KV-4S-wf-sk-SK-(10-2025)-2-1.pdf