

PRODUKTOVÝ LIST

SikaLastomer®-710

Tmel na báze butylu

TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIĎ KBU)

Chemická báza	Butyl
Farba (CQP001-1)	biela, sivá, čierna
Hustota	1.4 kg/l
Aplikačná teplota	10 – 35 °C
Čas tvorby povrchovej kože (CQP019-1)	10 – 20 minút ^A
Zmraštenie (CQP014-1)	12 %
Tepelná odolnosť (CQP513-3)	-30 – 80 °C
Trvanlivosť	15 mesiacov ^B Dátum spotreby je uvedený na výrobku.

CQP = Corporate Quality Procedure ^{A)} 23 °C / 50 % r. v.^{B)} skladovať (neotvorený) na suchom mieste pri teplote medzi +5 °C a +30 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

POPIS

SikaLastomer®-710 je pastovitý butylový tmel obsahujúci rozpúšťadlá. Vytvrdzovanie sa uskutočňuje fyzikálnym sušením. Produkt sa môže použiť ako plastický tmel do škár vo viacerých priemyselných odvetviach.

PREDNOSTI PRODUKTU

- jednoduchá aplikácia
- dobré spektrum prílnavosti
- dobrá odornosť proti starnutiu
- plastický produkt
- vytvrdzuje bez nahrievania
- neskôr je možné ho odstrániť

OBLASŤ POUŽITIA

SikaLastomer®-710 je vhodný prevažne pre plastické tmelenie spojov s možnosťou neskoršieho rozobratia. Môže byť použitý na rozličné utesnenia pri výrobe autobusov, áut, nákladných áut a karavanov. SikaLastomer®-710 preukazuje dobrú prílnavosť skoro na všetkých povrchoch používaných v spomenutých oblastiach s minimálnou predúpravou povrchu.

Tento produkt je vhodný iba pre skúsených používateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami a s doplnkovými materiálmi ako sú vlákna a uvoľňovacie činidlá, aby sa zaistila vhodná kompatibilita materiálov.

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

SikaLastomer®-710 je odolný voči vode, morskej vode, vápnitej vode, vodoumiešateľným čistiacim prostriedkom, je slabo odolný voči pohonným látkam, minerálnym olejom ako aj rastlinným a živočíšnym tukom a olejom.

Vyššie uvedené informácie slúžia len ako všeobecné usmernenie. Vzhľadom na možnú chemickú alebo tepelnú expozíciu je potrebné vykonať testovanie špecifické pre daný projekt.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Príprava povrchu

Podklad musí byť čistý, bez prachu, oleja, mastnoty a vody.

Ak je príľnavosť rozhodujúca, musí sa overiť skúškami na konkrétnom podklade.

Aplikácia

Naneste tmel do škáry vhodnou aplikačnou pištoľou, pričom sa vyhňte vzduchovým bublinám.

Aplikačná teplota musí byť v rozmedzí +10 °C až +35 °C.

Zahľadenie a finálna úprava

Škáry a tesnenia urobené so SikaLastomer®-710 môžu byť jednoducho zahladené pomocou vody a mydla.

Odstránenie

Na neporéznych podkladoch nechajte tmel zaschnúť a oklepte ho. Na poréznych podkladoch vytvrdnutý SikaLastomer®-710 môžete odstrániť mechanicky.

Ruky a pokožku treba okamžite umyť pomocou utierok Sika® Cleaner-350H alebo vhodným priemyselným prostriedkom na čistenie rúk a vodou.

Nepoužívajte na pokožku rozpúšťadlá.

Prelakovanie

SikaLastomer®-710 môže byť prelakovaný iba niektorými systémami na vodnej báze. Náter/lak musí byť vopred odskúšaný testovaním kvôli kompatibilitě s povrchom.

Treba vziať do úvahy, že pružnosť náteru je obvykle nižšia ako pružnosť tmelu. To môže viesť k popraskaniu náteru v oblasti spoja.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na Technickom oddelení Sika Industry.

K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov

INFORMÁCIE O BALENÍ

Kartuša	310 ml
Monoporcia	600 ml
Hobok	27 kg
Sud	250 kg

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk