

# PRODUKTOVÝ LIST

## SikaCeram®-213 Extra

Vysoko kvalitné cementové lepidlo s klasifikáciou C2TE podľa EN 12004+A1

### POPIS PRODUKTU

SikaCeram®-213 Extra je cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobu zavädzania, pripravené na miešanie s príslušným množstvom vody. Je vhodné na lepenie keramických obkladov a dlažby v interiéri aj v exteriéri.

### POUŽITIE

Na lepenie nasledovných druhov vysoko a nízko nasiekavých keramických dlažieb, ktoré majú slabú prídržnosť k tradičným lepidlám. Na lepenie keramickej, lisovanej a pálenej dlažby.

SikaCeram®-213 Extra je možné použiť:

- na lepenie na zvislé a vodorovné podklady v interiéri, na vodorovné podklady v exteriéri
- na lepenie na podlahy s podlahovým vykurovaním
- na lepenie na existujúcu starú dlažbu v interiéri
- na podklady: betón, malta, sadrokartón, anhydritové podlahy (s primerom)
- na podklady, kde môžeme očakávať zmrašťovanie alebo teplotnú expanziu
- na aplikáciu v kúpeľniach, kuchyniach, na balkónoch, terasách, v bazénoch a pod.

### VLASTNOSTI/ VÝHODY

- tixotropný efekt - znížený sklz
- predĺžená doba zavädzania
- vynikajúca prídržnosť na väčšine podkladov (betón, cementové malty, kameň, tehly, dlažba, klinkery ..)
- jednoduchá použiteľnosť vďaka výbornej spracovateľnosti a tixotropnej konzistencii
- odolná voči vode a poveternostným podmienkam

### OSVEDČENIA/ NORMY

Spĺňa požiadavky EN 12004+A1, trieda C2TE  
Vyhľásenie o parametroch č. 64188817  
Reakcia na oheň: trieda E podľa EN 13501-1

### ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Polymérmi modifikovaný portlandský cement a vybrané prísady
Balenie	25 kg
Vzhľad/ farba	Šedý prášok
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych, neotvorených, nepoškodených obaloch.
Podmienky skladovania	Skladovať v chladnom a v suchom prostredí.

# TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Prídržnosť	Požiadavka	Skúšobná metóda
počiatočná	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
po ponorení do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
po pôsobení tepla	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
po zmrazovacích cykloch	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
predĺžená doba zavädzania (30 min.)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1346

Odolnosť proti sklu	Sklz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308
---------------------	------	-----------------------	---------

## INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Na nasiakavé podklady ako sadrokartón alebo anhydritové potery je potrebné použiť Sika® Level-01 Primer a na nenesiakavé alebo čiastočne nasiakavé podklady Sika® Level-02 Primer. Podrobnejšie informácie nájdete v aktuálnom produktovom liste zvoleného výrobcu.
-----------------	--

## INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Pomer miešania	6.0 - 6.5 l/25 kg								
Spotreba	Spotreba lepidla vždy závisí od profilu a drsnosti podkladu, ako aj od aplikácie metódy: <b>Veľkosť zubov</b>								
	<table border="1"><tbody><tr><td>4 mm</td><td><math>\sim 2.4 \text{ kg/m}^2</math></td></tr><tr><td>6 mm</td><td><math>\sim 3.6 \text{ kg/m}^2</math></td></tr><tr><td>8 mm</td><td><math>\sim 4.8 \text{ kg/m}^2</math></td></tr><tr><td>10 mm</td><td><math>\sim 5.4 \text{ kg/m}^2</math></td></tr></tbody></table>	4 mm	$\sim 2.4 \text{ kg/m}^2$	6 mm	$\sim 3.6 \text{ kg/m}^2$	8 mm	$\sim 4.8 \text{ kg/m}^2$	10 mm	$\sim 5.4 \text{ kg/m}^2$
4 mm	$\sim 2.4 \text{ kg/m}^2$								
6 mm	$\sim 3.6 \text{ kg/m}^2$								
8 mm	$\sim 4.8 \text{ kg/m}^2$								
10 mm	$\sim 5.4 \text{ kg/m}^2$								
Teplota okolitého vzduchu	+5°C min. / +30°C max.								
Teplota podkladu	+5°C min. / +30°C max.								
Doba spracovania	$\sim 3 \text{ hod. (20°C)}$								
Otvorený čas	cca 30 min. (20°C) Otvorený čas / doba zavädzania závisí od teploty a podmienok, ktoré sa môžu na stavbách meniť, preto vyskúšajte prstom zmáčacie vlastnosti lepidla.								

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Podklad musí byť správne vytvrdený, nosný, čistý, suchý a bez znečistení ako sú napr. prach, špina, olej, mastnotu, cementové mlieko, výkvety, staré nátery a iné prostriedky na ošetrenie betónu. V závislosti od typu znečistenia použite vhodný spôsob prípravy podkladu ako sú napr. umývanie vodným lúčom, opieskovanie, čím sa odstránia všetky zvyšky predchádzajúcich povlakov, ktoré by mohli znížiť prídržnosť produktu k podkladu.

Malé nerovnosti v podklade je možné vyrovnáť a vyplniť vrstvou lepidla SikaCeram®-213 Extra s maximálnou hrúbkou 10 mm aplikovanou minimálne 24 hodín pred pokládkou keramickej dlažby. Pri väčších

hrúbkach použiť niektorý výrobok zo skupiny materiálov Sika MonoTop® alebo Sikafloor®Level. Trhliny v popraskaných podkladoch vopred utesníť pomocou epoxidových živíc.

Pri pokladke na nenesiakavé alebo zlepšené nasiakavé podklady, ako sú napr. stará keramická dlažba, kameň a nátery skontrolujte všetky dlaždice, či sú bezpečné a stabilné a použite odmašťovací prostriedok na ich dôkladné očistenie.

Aplikácia za vysokých teplôt na nasiakavom podklade vyžaduje dôkladné predvlhčenie podkladu pred použitím materiálu. Zabráňte vzniku kaluží, podklad musí byť matne vlhký a v pôroch nesmie stáť voda (podklad vodou nasýtený, na povrchu však suchý).

## MIEŠANIE

SikaCeram®-213 Extra miešať nízkootáčkovým miešacím zariadením (~ 500 ot./min.) so stanoveným množstvom vody. Dôkladne zmiešať, až kým nedosiahnete homogénnu zmes bez hrudiek. Po zmiešaní nechať produkt chvíľu odstáť a pred aplikáciou ešte raz krátko premiešať. Získaná zmes má mať krémovitú konzisteniu, ktorá sa jednoducho rozotiera.

## APLIKÁCIA

SikaCeram®-213 Extra sa nanáša pomocou zubového hladítka. Množstvo materiálu musí byť dostatočné na úplné pokrytie zadnej strany obkladu alebo dlažby. Dlažbu ukladať do čerstvého lepidla, vynaložiť správny tlak na pritlačenie a zabezpečiť kontakt s lepidlom a tým aj perfektné nalepenie. V prípade, že sa na lepidle vytvorí film utrite stierku a znova ſhou prejdite po povrchu. Zabráňte aplikácii na priamom slnku a / alebo pri silnom vetre.

## ČISTENIE NÁRADIA

Akékoľvek použité náradie a strojné vybavenie umyte vodou ešte pred začiatkom tvrdnutia lepidla, najlepšie ihneď po ukončení prác. Vytrdnutý materiál je možné odstrániť už iba mechanicky.

## LIMITY

- Sadrové podklady musia mať max. obsah vlhkosti 0.5%.
  - V prípade požiadavky zhotovenia vodotesnej vrstvy pod dlažbou použiť materiály na cementovej alebo akrylovej báze. Podrobne údaje k výrobkom nájdete v produktovom liste vybraného materiálu.
  - Pri lepení dlažby z prírodného kameňa vždy overiť lepenie na vzorovej ploche.
- SikaCeram®-213 Extra nie je vhodný na aplikáciu v nasledujúcich prípadoch:
- Na kovové a drenené podklady.
  - Na starú keramickú dlažbu v exteriéri.
  - Vo všetkých prípadoch, pri ktorých nie je presný popis.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu lísiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrobkom.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**  
Rybničná 38/e  
831 06 Bratislava  
Tel.: +421 2 4920 0403  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



**Produktový list**  
**SikaCeram®-213 Extra**  
September 2020, Verzia 03.01  
021710102000000275

SikaCeram-213Extra-sk-SK-(09-2020)-3-1.pdf