

## PRODUKTOVÝ LIST

## Sikalastic®-823

## Spojovací náter pod liaty asfalt

## POPIS PRODUKTU

Sikalastic-823 je 1-komponentný, rozpúšťadlový spojovací náter na membrány Sikalastic®-821 a Sikalastic®-822 pre zabezpečenie prídržnosti medzi Sikalastic hydroizolačnou membránou a liatym asfaltom.

## POUŽITIE

Sikalastic®-823 môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

- Spojovací náter na Sikalastic®-821 LV a Sikalastic®-822 hydroizolačné membrány

## VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Dobrá prídržnosť na Sikalastic-821 LV a Sikalastic-822
- Rýchle vytvrdzovanie
- Aplikácia štetkou, valčekom alebo striekaním

## OSVEDČENIA/ NORMY

- Náterový systém na betónové povrchy mostov podľa TL/TP-BEL-B of ZTV-BEL-B, Sikalastic®-823, Polymer Institut, Skúšobná správa č. P 1700-1
- Náterový systém na betónové povrchy mostov podľa TL/TP-BEL-B of ZTV-BEL-B, Sikalastic®-823, Polymer Institut, Skúšobná správa č. P 1700-2

## ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Kombinácia syntetickej živice
Balenie	11 kg (~12 L) nádoba.
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Produkt skladovať v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení v suchom prostredí pri teplote medzi +5 °C až +25 °C.
Hustota	~0,912 kg/l (EN ISO 2811-1)
Obsah tuhých látok hmotnostne	~29 %
Obsah tuhých látok objemovo	~21 %

## INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba	~0,1 kg/m <sup>2</sup> Spotreba závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu. Táto hodnota je teoretická a nezahŕňa žiadne dodatočné množstvo materiálu, ktoré závisí od pórovitosti podkladu, profilu, strát a pod.
Teplota okolitého vzduchu	+8 °C min. / +45 °C max.
Relatívna vlhkosť vzduchu	80 % maximálne

## Rosný bod

Zabráňte vzniku kondenzácie.

Teplota podkladu a nevytvrdenej membrány musí byť minimálne 3°C nad rosným bodom, aby sa zabránilo riziku kondenzácie.

## Teplota podkladu

+8 °C min. / +45 °C max.

## Čakací čas/ Pretierateľnosť

Pred aplikáciou na Sikalastic-821 LV:

Teplota podkladu	Minimálne	Maximálne
+10 °C	~90 minút	1 týždeň
+20 °C	~60 minút	1 týždeň
+30 °C	~30 minút	1 týždeň

Pred aplikáciou na Sikalastic®-822:

Teplota podkladu	Minimálne	Maximálne
+10 °C	~14 hodín	1 týždeň
+20 °C	~12 hodín	1 týždeň
+30 °C	~10 hodín	1 týždeň

Pred aplikáciou liateho asfaltu:

Teplota podkladu	Minimálne	Maximálne
+10 °C	~45 minút	14 hours
+20 °C	~30 minút	14 hours
+30 °C	~20 minút	14 hours

Časy sú približné a sú ovplyvnené pri zmene poveternostných podmienok.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## LIMITY

- Minimálna teplota počas aplikácie musí byť +8 °C.
- Minimálna teplota asfaltu musí byť +220 °C.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrobkom.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu hydroizolačnej membrány odstrániť všetko znečistenie a kontamináciu.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list  
Sikalastic®-823

Január 2021, Verzia 01.01  
020706401000000001

## MIEŠANIE

Dôkladne miešať minimálne 2 minúty, až pokým rovnomerná konzistencia.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

Sikalastic-823-sk-SK-(01-2021)-1-1.pdf