

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Igolflex® P-01 IT

1-zložkový bitúmenový emulzný základný náter na vodnej báze

POPIS PRODUKTU

Sika® Igolflex® P-01 IT je jednozložkový bitúmenový základný náter na vodnej báze, pripravený na použitie. Zlepšuje priľnavosť a spevňuje podklad pred nanesením hrubých bitúmenových stierok a bitúmenových pásov.

POUŽITIE

Produkt sa používa ako základný náter na nasledujúce podklady:

- Betón
- Malta
- Murivo
- Drevo

Upozornenie:

- Produkt nie je vhodný na kontakt s pitnou vodou.
- Produkt nie je odolný voči trvalému pôsobeniu poveternostných vplyvov a UV žiarenia.
- Nepoužívajte na aplikácie pod tlakom vody alebo pri trvalom ponorení do vody.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Rýchle schnutie
- 1-komponentný, pripravený na použitie
- Dobrá schopnosť prenikania do poréznych podkladov
- Nanáša sa štetcom, valčekom alebo bezvzduchovým striekaním
- Dobrá priľnavosť k suchým alebo mierne vlhkým podkladom

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Bitúmenová emulzia a prísady	
Balenie	10 L vedro	
Vzhľad/ farba	Vzhľad a farba	hnedá
	Vytvrdnutý vzhľad	čierna
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom obale v suchých podmienkach pri teplote medzi +5°C a +30°C. Vždy sa riadte pokynmi na obale. Informácie o bezpečnej manipulácii a skladovaní nájdete v aktuálnej karte bezpečnostných údajov.	
Hustota	(1.00 ± 0.10) kg/L	(EN ISO 2811-1)

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Spotreba	Betón	0.3-0.5 kg/m²	
	Kov	0.2-0.3 kg/m²	
Poznámka: Údaje o spotrebe sú teoretické a nezohľadňujú žiadny dodatočný materiál v dôsledku pórovitosti povrchu, profilu povrchu, drsnosti, odpadu alebo akýchkoľvek iných odchýlok. Naneste produkt na testovaciu plochu, aby ste vypočítali presnú spotrebu pre konkrétne podmienky podkladu a navrhované aplikačné zariadenie.			
Teplota produktu	Maximum	+30 °C	
	Minimum	+5 °C	
Teplota okolitého vzduchu	Maximum	+30 °C	
	Minimum	+5 °C	
Relatívna vlhkosť vzduchu	Maximum	80 %	
Teplota podkladu	Maximum	+30 °C	
	Minimum	+5 °C	
Obsah vlhkosti podkladu	Podklad	Spôsob skúšania	Obsah vlhkosti
	Cementové podklady	Metóda karbidu vápenatého (CM-metóda)	≤ 3 %
Žiadna stúpajúca vlhkosť (ASTM D4263, polyetylénová fólia)			
Čakacia doba medzi vrstvami	+20 °C	~60 minút	

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

ZARIADENIE/ NÁRADIE

MIEŠACIE ZARIADENIA

- Elektrický jednolopatkový miešač (300 až 400 ot./min)

Vyberte najvhodnejšie zariadenie pre všetky aplikácie požadované pre projekt:

APLIKAČNÉ ZARIADENIA

- Štetec
- Valček
- Stierka
- Bezvzduchové striekacie zariadenia

KVALITA PODKLADU

CEMENTOVÉ PODKLADY

Podklad musí byť rovnomerný, suchý alebo mierne vlhký, bez prachu, voľného materiálu, povrchového znečistenia, existujúcich náterov, oleja, mastnoty a iných materiálov, ktoré by mohli znížiť príľnavosť náteru.

- Odstráňte slabé povrchy a úplne odhaľte defekty, ako sú dutiny a prázdne miesta.
- Vykonajte opravy a vyrovnanie povrchu pomocou vhodných produktov z radu materiálov SikaTop®, Sikadur® a Sika MonoTop®.
- Pred nanosením produktu nechajte opravné produkty úplne vytvrdnúť.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad očistite a pripravte pomocou vhodných prípravných techník, aby ste dosiahli čistý povrch s jemnou štruktúrou.

APLIKÁCIA

DÔLEŽITÉ

Prísne dodržiavajte postupy inštalácie

Prísne dodržiavajte postupy inštalácie uvedené v metodických pokynoch, aplikačných príručkách a pracovných pokynoch, ktoré musia byť vždy prispôbené skutočným podmienkam na mieste.

DÔLEŽITÉ

Vystavenie UV žiareniu alebo poveternostným vplyvom

Produkt nie je odolný voči trvalému pôsobeniu UV žiarenia alebo poveternostným vplyvom.

1. Podrobné informácie získate na technickom oddelení spoločnosti Sika.

Pred nanosením skontrolujte vlhkosť podkladu, teplotu podkladu a vzduchu.

RUČNÁ APLIKÁCIA

1. Produkt naneste rovnomerne na povrch štetcom alebo valčekom v požadovanej spotrebe.

APLIKÁCIA STRIEKANÍM

1. Produkt naneste na pripravený podklad pomocou bezvzduchového striekacieho zariadenia.

ČISTENIE NÁRADIA

Všetky nástroje a aplikačné zariadenia očistite ihneď po použití prostriedkom Sika® Colma Cleaner. Ztvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sika® Igolflex® P-01 IT

Október 2025, Verzia 02.01

020706401000000047

SikaIgolflexP-01IT-sk-SK-(10-2025)-2-1.pdf