

PRODUKTOVÝ LIST

SikaProof® Primer-02

Systémový primer pre SikaProof® Adhesive-02

POPIS PRODUKTU

SikaProof® Primer-02 je akrylový podkladný náter / primer na vodnej báze, ktorý sa používa na uzatvorenie pórov pred aplikáciou SikaProof® Adhesive-02. SikaProof® Primer-02 je súčasťou dodatočne zabudovaného systému SikaProof A+.

POUŽITIE

SikaProof® Primer-02 sa používa ako podkladný náter / primer pre SikaProof® Adhesive-02 na betóne a iných cementových podkladoch.

Upozornenie:

- Výrobok môžu používať len skúsení zaškolení profesionáli.

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Akrylová disperzia na báze vody
Balenie	5 kg bandaska
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby.
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení v suchom prostredí a pri teplote medzi +5 ° C a +30 ° C. Viac informácií na obale. Viac informácií k bezpečnej manipulácii a skladovaniu je uvedených v aktuálnej karte bezpečnostných údajov / KBÚ.
Farba	Svetločervená
Hustota	1.01 kg/l (pri +20 °C)
Obsah tuhých látok hmotnostne	25 %

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému

SikaProof® A+ dodatočne zabudovaný systém:

Funkcia:	Produkt:
Primer	SikaProof® Primer-02
Lepidlo	SikaProof® Adhesive-02
Membrána	SikaProof® A+ 08
	SikaProof® A+ 12
Páska	SikaProof® ExTape-100

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba	~100 – 150 g/m ² na vrstvu. Tieto údaje sú teoretické a nezahŕňajú žiadny dodatočný materiál spôsobený pórovitosťou povrchu, profilom povrchu, odchýlkami v úrovni alebo stratami atď.
Teplota produktu	+5 °C min. / +35 °C max.
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min. / +35 °C max.
Teplota podkladu	+5 °C min. / +35 °C max.
Čakací čas/ Pretierateľnosť	20 až 30 minút pri +20 °C. Čas odparovania závisí od podkladu, počasia a množstva naneseného podkladného náteru. Nechajte materiál dostatočne zaschnúť, kým povrch nie je lepkavý (na dotyk suchý).

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dôležité

Dôsledne dodržiavajte inštalčné postupy

Striktne dodržiavajte postupy inštalácie definované v Návodoch na zabudovanie, príručkách na použitie a pracovných pokynoch, ktoré musia byť vždy prispôbené aktuálnym podmienkam na stavenisku.

KVALITA PODKLADU

Kvalita betónu musí spĺňať požiadavky pre pevnosť v tlaku po 28. dňoch (minimálne 25 N/mm²) a odtrhovú pevnosť po 28. dňoch (minimálne 1 N/mm²). Podklad musí byť nosný, čistý, homogénny, zbavený všetkých nečistôt, ako sú oleje a mastnoty, prach a

voľné alebo drobné častice, cementové mlieko a iné zle priľnavé materiály.

PRÍPRAVA PODKLADU

Dôležité

Odhalenie dutín a dier v podklade

Pri strojnnej príprave povrchu dbajte na úplné otvorenie a odhalenie dutín a dier v podklade.

Predpoklad: Povrch betónu musí byť vytvrdený, nosný, rovný, čistý, suchý a bez akéhokoľvek znečistenia ako je špina, olej, mastnoty alebo ošetrovacie prostriedky.

1. Odstráňte slabé cementové podklady.
2. Cementové povrchy pripravte strojným spôsobom pomocou brúsky a odstráňte cementové mlieko.
3. Všetok prach a uvoľnené častice musia byť pred aplikáciou produktu úplne odstránené zo všetkých povrchov.
4. Na vyplnenie dier, trhlín a podobne použite vhodný produkt zo skupiny Sikafloor®, Sikadur® a Sikagard®. Pre ďalšie informácie ohľadom vyrovnania a opravy poškodení kontaktujte Sika® Technický servis.

APLIKÁCIA

Produkt nanášať na pripravený podklad pomocou štetky alebo valčeka. Zabezpečiť rovnomerné pokrytie povrchu a uzatvorenie pórov.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

Produktový list

SikaProof® Primer-02

September 2022, Verzia 02.01

020720308100000002

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list

SikaProof® Primer-02
September 2022, Verzia 02.01
020720308100000002

SikaProofPrimer-02-sk-SK-(09-2022)-2-1.pdf