

PRODUKTOVÝ LIST

Sikalastic® P 684

(predtým MSeal P 684)

1-komponentný základný náter na báze rozpúšťadla pre nehrdzavejúcu oceľ, neželezné kovy, hliník, meď

POPIS PRODUKTU

Sikalastic® P 684 je 1-komponentný polyuretánový základný náter na báze rozpúšťadla pre exponované podklady z nehrdzavejúcej ocele, neželezných kovov, hliníka a medi.

POUŽITIE

Univerzálny základný náter na rôzne kovové podklady na použitie s:

- SikaRoof® MTC
- Sikalastic® strešné systémy
- SikaFloor® balkónové hydroizolačné systémy
- Sikagard® hygienické nátery

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Rýchle vytvrdzovanie
- Vynikajúca príľnavosť
- Ľahká aplikácia štetcom alebo valčekom
- Nežltne

ENVIRONMENTÁLNE INFORMÁCIE

Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice EÚ 2004/42/ES (smernica o dekoratívnych náterových hmotách) a obsahuje menej ako maximálny povolený limit VOC (Stupeň 2, 2010). Podľa smernice EÚ 2004/42 je maximálny povolený obsah VOC pre kategóriu výrobkov IIB/c 780 g/l g/l (limit: Stupeň 1, 2010). Obsah VOC pre Sikalastic® P 684 je < 780 g/l (pre výrobok pripravený na použitie).

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Polyuretán na báze rozpúšťadla	
Balenie	4.7 kg bandaska	
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby. Pozrite si údaj „Minimálna trvanlivosť do...” na etikete.	
Podmienky skladovania	Produkt musí byť správne skladovaný v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom obale v suchých podmienkach pri teplote medzi +5 °C a +35 °C. Vyššie skladovacie teploty môžu skrátiť trvanlivosť produktu. Pozrite si tiež odporúčania týkajúce sa skladovania uvedené v karte bezpečnostných údajov.	
Hustota	0.9 kg/l	
Obsah tuhých látok	25%	
Viskozita	20s	(4mm DIN cup)

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Spotreba	0.04 - 0.06 kg/m²												
Teplota okolitého vzduchu	+8 °C min. / +30 °C max.												
Relatívna vlhkosť vzduchu	90%												
Rosný bod	Zabráňte vzniku kondenzácie. Podklad a nevytvrdený materiál musia mať teplotu ≥3 °C nad rosným bodom.												
Teplota podkladu	+8 °C min. / +30 °C max.												
Čakací čas/ Pretierateľnosť	Sikalastic® P 684 naneste do 4 hodín po pieskovaní, pred opätovnou oxidáciou. Pred nanesením akéhokoľvek odporúčaného produktu SikaRoof® MTC, Sikalastic®, Sika- floor® alebo Sikagard® produktov na Sikalastic® P 684 počkajte: <table><tr><td>Teplota podkladu</td><td>Mimimálny čakací čas</td><td>Maximálny čakací čas</td></tr><tr><td>+10 °C</td><td>2 hodiny</td><td>4 hodiny</td></tr><tr><td>+23 °C</td><td>30 minút</td><td>2 hodiny</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>15 minút</td><td>1 hodina</td></tr></table> Poznámka: Ak uplynie viac ako 7 dní pred nanesením náteru, naneste ďalšiu vrstvu. Časy sú približné a môžu sa meniť v závislosti od zmien okolitých podmienok, najmä teploty a relatívnej vlhkosti.	Teplota podkladu	Mimimálny čakací čas	Maximálny čakací čas	+10 °C	2 hodiny	4 hodiny	+23 °C	30 minút	2 hodiny	+30 °C	15 minút	1 hodina
Teplota podkladu	Mimimálny čakací čas	Maximálny čakací čas											
+10 °C	2 hodiny	4 hodiny											
+23 °C	30 minút	2 hodiny											
+30 °C	15 minút	1 hodina											

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

- Nepoužívajte za vlhkého počasia ani na vlhké povrchy.
- Nepoužívajte Sikalastic® P 684 na vnútorné použitie.
- Pri používaní Sikalastic® P 684 v uzavretých priestoroch vždy zabezpečte dobré vetranie, aby sa zabezpečilo vyschnutie a úplné vytvrdenie.
- Všetky povrchy, ktoré zostali odkryté dlhšie ako 7 dní, je potrebné nanovo natrieť základným náterom.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Povrchy musia byť čisté, suché, bez odstraňovacích prostriedkov a bez oleja, mastnoty, silanov, solí, siloxanov a iných chemikálií, ktoré by mohli spôsobiť zlú prídržnosť.

PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky povrchy, ktoré sa majú natierať, je potrebné dôkladne očistiť bežnými prostriedkami. Ak nie je povolené tryskacie čistenie, je prijateľná príprava čistého kovu pomocou elektrického náradia. Neželezné kovy sa pripravujú odstránením usadenín prachu a oxidácie a brúsením do bieleho kovu. Na mäkké kovy, napr. meď, sa môže použiť drôtená kefa. Pred nanesením produktu sa uistite, že povrchy sú bez viditeľnej vlhkosti a že všetok prach, voľný a drobivý materiál je úplne odstránený zo všetkých povrchov, najlepšie kefou a/alebo vysávačom. V prípade pochybností najskôr naneste produkt na skúšobnú plochu.

APLIKÁCIA

Odporúčané spôsoby nanášania sú štetcom alebo utieraním mäkkou handričkou (noste ochranné rukavice, okuliare a ochranný odev). Nanášajte tenkú a rovnomernú vrstvu, aby sa nevytvárali kaluže. Po nanesení by mal byť materiál chránený pred priamym kontaktom s vodou. Pred nanesením ďalšej vrstvy sa uistite, že sa rozpúšťadlo obsiahnuté v materiáli úplne odparilo.

ČISTENIE NÁRADIA

Po použití očistite všetky nástroje a aplikačné zariadenia vhodným čistiacim prostriedkom na polyuretány na báze rozpúšťadiel. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sikalastic® P 684

Január 2026, Verzia 01.01

02091500000002027

SikalasticP684-sk-SK-(01-2026)-1-1.pdf