

PRODUKTOVÝ LIST

Sikalastic® Primer FPO

Základný náter (primer) pre strešné fólie Sarnafil® FPO

POPIS PRODUKTU

Sikalastic® Primer FPO je jednozložkový, transparentný, mierne nažltlý základný náter na báze syntetického polyméru obsahujúci rozpúšťadlá, špeciálne vyvinutý na lepenie strešných systémov Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) na membrány FPO.

POUŽITIE

Sikalastic® Primer FPO môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

Základný náter (primer) pre detailné práce so strešnými systémami Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) na membránach Sarnafil® T
Vhodné podklady: Nové inštalácie (mladšie ako 3 roky) nasledujúcich membrán:

- Sarnafil® TG -66
- Sarnafil® TS -77

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Jednozložkový - jednoduchý a pripravený na použitie
- Zvýšenie priľnavosti k membránam Sarnafil® FPO
- Rýchle vytvrdnutie - prekrytie je možné po max. 1 hodine

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Syntetický polymér
Balenie	1000 ml hliníková fľaša, 4 hliníkové fľaše v škatuli
Vzhľad/ farba	Transparentný s mierne nažltlým odtieňom
Doba skladovania	9 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí správne skladovať v pôvodných, neotvorených a nepoškodených uzavretých obaloch v suchých podmienkach pri teplotách od +5 °C do +30 °C. Vyššie teploty skladovania môžu skrátiť trvanlivosť výrobku. Treba sa tiež riadiť odporúčaniami na skladovanie v karte bezpečnostných údajov.
Hustota	~0.87 kg/l (23 °C)
Viskozita	20–30 mPas (20 °C)

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba	Nanášajte v jednej vrstve v spotrebe 70–140 ml/m ²		
Teplota okolitého vzduchu	+10 °C min. / +30 °C max.		
Relatívna vlhkosť vzduchu	80 % r.v. max.		
Rosný bod	Pozor na kondenzáciu. Podklad a nevytvrdnutý materiál musia byť ≥3 °C nad teplotou rosného bodu.		
Teplota podkladu	+10 °C min. / +30 °C max.		
Obsah vlhkosti podkladu	Viditeľne bez vlhkosti a kondenzácie		
Čakací čas/ Pretierateľnosť	Teplota	Min. čakacia doba	Max. čakacia doba
	10 °C	60 min	24 hodín
	20 °C	30 min	24 hodín
	Poznámka: Ak uplynie viac ako 24 hodín pred nanesením náteru, naneste ďalšiu vrstvu. Časy sú približné a ovplyvňujú ich meniace sa okolité podmienky, najmä teplota a relatívna vlhkosť.		

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

- Neaplikujte za vlhkého počasia alebo na mokré povrchy.
- Pri použití Sikalastic® Primer FPO len na detaily - v spojení so strešnými systémami Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) platia určité environmentálne obmedzenia.
- Nepoužívajte v situáciách so strechou s opačným poradím vrstiev.
- Pri aplikácii na detaily sa môžu vyskytnúť iné materiály - pozrite si PDS príslušných strešných systémov Sika® Liquid Applied Membrane (LAM).
- Nepoužívajte na miestach, ktoré môžu byť vystavené dlhotrvajúcemu pôsobeniu vody v rybníkoch.
- Povrchové teploty, ktoré môžu pravidelne prekročiť 80 °C, môžu skrátiť očakávanú životnosť.
- Ak je to možné, použite svetlé farby vybraných strešných systémov Sika® Liquid Applied Membrane (LAM), aby sa znížila teplota povrchu.
- Strechy musia byť správne navrhnuté tak, aby klesali podľa miestnych noriem, ktoré môžu byť definované zvyčajne ako 2 % alebo 1:40.
- Nepoužívajte ho v blízkosti nasávacieho otvoru klimatizácie v prevádzke.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Povrchy musia byť čisté, suché, bez drolivých častíc a bez oleja, mastnoty, silanov, solí, silikónu, siloxánov a iných chemikálií, ktoré by mohli spôsobiť zlú priľnavosť.

PRÍPRAVA PODKLADU

Silne znečistené staré membrány, ktoré sa majú natrieť, by sa mali dôkladne vyčistiť bežnými prostriedkami. Pred aplikáciou Sikalastic® Primer FPO vyčistite pomocou Sarnafil® T Clean a nechajte povrch schnúť minimálne 15 minút pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti 50 %. V závislosti od klimatických podmienok môže byť vysychanie rýchlejšie alebo pomalšie. v prípade pochybností najprv naneste skúšobnú plochu. Podrobné informácie týkajúce sa kvality/prípravy podkladu a tabuľky podkladového náteru nájdete v Návide na zabudovanie.

APLIKÁCIA

Plechovku Sikalastic® Primer FPO veľmi dôkladne pretrepte. Naneste tenkú, ale súvislú vrstvu Sikalastic® Primer FPO valčekom alebo štetcom odolným voči rozpúšťadlám. Sikalastic® Primer FPO by sa mal nanášať iba raz. Je potrebné dbať na to, aby toto jednorazové nanesenie zabezpečilo dostatočné a rovnomerné pokrytie. Pred prelakovaním nechajte základný náter dostatočne vyschnúť (pozri tabuľku Čakací čas/ Pretieraťnosť).

Pri aplikácii na detaily sa môžu vyskytnúť iné materiály - pozrite si Návod na zabudovanie. Podrobné informácie o aplikácii na detaily na membrány FPO nájdete v Návoде na zabudovanie.

ČISTENIE NÁRADIA

Všetko náradie ihneď po použití vyčistite riedidlom Thinner C.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sikalastic® Primer FPO

Marec 2025, Verzia 03.01

020915951000000004

SikalasticPrimerFPO-sk-SK-(03-2025)-3-1.pdf