

## PRODUKTOVÝ LIST

## SikaWall®-110 Machine

## Vyrovnávací základný náter

## POPIS PRODUKTU

Cementová/hydratovaná vápenná prášková malta na vyrovnávanie mnohých podkladov pred nanesením povrchovej úpravy.

## POUŽITIE

Omietka je určená na realizáciu dvojvrstvovej omietky na vonkajšie a vnútorné použitie v hrúbke 10-50 mm (max. 30 mm na stropoch). Je určená len na ručné spracovanie a je vhodným podkladom pred aplikáciou jemných štukových omietok zo sortimentu Sika.

## VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Použitie v exteriéri alebo interiéri
- Ručné spracovanie
- Jednokomponentná, jednoduché použitie
- Odolnosť voči mrazu
- Na steny a stropy

## OSVEDČENIA/ NORMY

Priemyselne vyrábaná malta na vonkajšie/vnútorné použitie omietky (GP) podľa EN 998-1: 2016, použitie na konečnú úpravu práce na stenách, stĺpoch, priečkach a stropoch. Vyhlásenie o parametroch č. 25631464.

## ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Hydroxid vápenatý, cement, piesok a vhodné prímеси
Balenie	25 kg vrece
Vzhľad/ farba	Šedý prášok
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Skladujte v nepoškodenom, neotvorenom, pôvodnom uzavretom obale v suchu. Chráňte pred priamym slnečným žiarením, teplom a vlhkosťou
Maximálna veľkosť zrna	0-2,5 mm (výrobný závod 1349) 0-3,1 mm (výrobný závod 1530)

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pevnosť v tlaku	1,5–5,0 N/mm <sup>2</sup> (Kategória CS II), podľa EN 1015-11
Pevnosť v ťahu	≥ 0,20 N/mm <sup>2</sup> (FP:A), podľa EN 1015-12
Reakcia na oheň	Trieda A1
Priepustnosť vodnej pary	< 20
Tepelná vodivosť	min. 15 cyklov
Absorpcia vody	Kategória Wc 0

# INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Pomer miešania	4,4–5,3 l/25 kg
Spotreba	Výdatnosť z 25 kg vreca: cca 1,4 m <sup>2</sup> omietky s hrúbkou 10 mm
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min./+25 °C max.
Teplota podkladu	+5 °C min./+25 °C max.
Doba spracovania	~ 3 hodiny (+20 °C)

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## LIMITY

Čerstvá vrstva omietky musí byť trvalo chránená pred dažďom, slnkom a silným vetrom vhodným spôsobom. Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a vytvrdzovania klesnúť pod +5 °C. Nepoužívajte na priamom slnečnom svetle, pri silnom vetre alebo pri očakávaných mrazoch. Pridávanie ďalších prísad do hotovej zmesi nie je prípustné.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

### NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Informácie a pokyny o bezpečnej manipulácii, skladovanie a likvidáciu chemických výrobkov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, environmentálne, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s výrobkom.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť bez prachu, voľných častíc, nosný, nezamrznutý, neprepúšťajúci vodu, musí byť čo najrovnejší a spoje medzi stavebnými prvkami musia byť vyplnené. Pri aplikácii na vysoko nasiakavé materiály musí byť podklad riadne navlhčený. Pred aplikáciou omietky sa odporúča naniesť na všetky druhy podkladu SikaWall®-50- kontaktný podkladový nástrek.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

SikaWall®-110 Machine

November 2024, Verzia 01.01

021820101000000148

## MIEŠANIE

Na ručné miešanie možno použiť nízkootáčkové elektrické miešadlo s nadstavcom s miešaním minimálne 3 minúty. Používa sa pitná voda alebo voda splňajúca normu EN 1008 podľa pomeru uvedeného v tabuľke. Vhodné strojové zariadenie je napr. kontinuálna miešačka.

## APLIKÁCIA

Malta sa nanáša strojne na vyzretý podklad v požadovanej hrúbke. Nanesená omietka sa zarovná hliníkovou latou a po zatvrdnutí sa povrch malty zatočí.

## ČISTENIE NÁRADIA

Všetky nástroje a aplikačné zariadenia očistite vodou ihneď po použití, po zatvrdnutí materiálu je možné zvyšný materiál odstrániť len mechanicky.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

SikaWall-110Machine-sk-SK-(11-2024)-1-1.pdf