

PRODUKTOVÝ LIST

Sika BlackSeal®-1

BITUMENOVÝ TESNIACI TMEL

POPIS PRODUKTU

Sika BlackSeal®-1 je 1-komponentný tmel na báze bitumenu s dobrou prídržnosťou ku väčšine bežných stavebných materiálov.

POUŽITIE

Sika BlackSeal®-1 je vhodný na tmelenie a opravy v exteriéri, na strechách, stenách a iných stavebných prvkoch.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Dobrá príľnavosť k mnohým podkladom
- Nevyžaduje primer / podkladný náter
- Jednoduchá aplikácia
- Môže byť aplikovaný na vlhkých, nepórovitých podkladoch

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	1-komp. bitumen
Balenie	300 ml kartuše, 12 kartuší v krabici
Farba	Čierna
Doba skladovania	Sika BlackSeal®-1 má životnosť 12 mesiacov od dátumu výroby. Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom, nepoškodenom a uzatvorenom balení.
Podmienky skladovania	Sika BlackSeal®-1 skladovať v suchu, chrániť pred priamym slnečným žiarením a pri teplote medzi +5 °C a +25 °C.
Hustota	~1.30 kg/l (ISO 1183-1)
Obsah tuhých látok	~85 %

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Prevádzková teplota	-20 °C až +70 °C
---------------------	------------------

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Tekutosť	< 3 mm (20 mm profil, 23 °C) (ISO 7390)
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C až +40 °C, min. 3 °C nad teplotou rosného bodu
Teplota podkladu	+5 °C až +40 °C

POKYNY PRE APLIKÁCIU

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť nosný, čistý, suchý a homogénny, bez oleja, masťô, prachu a uvoľnených častíc. Nátery, cementové mlieko a iné nedostatočne pridržené vrstvy musia byť odstránené.

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Sika BlackSeal®-1 sa dodáva v stave pripravenom na okamžité použitie. Kartušu vložiť do pištole a Sika BlackSeal®-1 rovnomerne vtlačať do škáry, pričom treba dbať na to, aby sa tmel dotlačil na boky škáry po celej jej dĺžke. Zabráňte zabudovaniu vzduchu. Sika BlackSeal®-1 dôkladne zahľadiť a pritlačiť ku bokom strán, aby sa zaistila dostatočná pridržnosť. Ak sa vyžadujú pekné a presné línie škáry, nalepte lepiacu pásku po oboch stranách škáry. Pásku odstráňte po vytvrdnutí, ešte počas doby tvorby kože. Na zahľadzenie tmelu použite kompatibilný zahľadzovací prostriedok (napr. Sika® Tooling Agent N). Nepoužívajte zahľadzovacie prostriedky s obsahom rozpúšťadiel. Na spojenie / zlepenie naniesť dostatočné množstvo Sika BlackSeal®-1 na vyplnenie medzery a okraje prvku stlačiť k sebe.

ČISTENIE NÁRADIA

Všetko náradie a aplikačné vybavenie očistiť ihneď po použití prostriedkom Colma Cleaner alebo Sika® Cleaning Wipes-100. Vytvrdené zvyšky materiálu môžu byť odstránené už iba mechanicky.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Karta bezpečnostných údajov

LIMITY

- Sika BlackSeal®-1 nie je pretierateľný.
- Sika BlackSeal®-1 nepoužívať pre škáry zaťažené vodou.
- Sika BlackSeal®-1 nepoužívať na tmelenie skla.
- Sika BlackSeal®-1 nepoužívať na tmelenie škár v bazénoch a okolo nich.
- Sika BlackSeal®-1 nepoužívať na prírodnom kameni.
- Sika BlackSeal®-1 nepoužívať v priamom kontakte s inými tmelmi alebo lepidlami.

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list
Sika BlackSeal®-1
Júl 2019, Verzia 01.01
02051108000000011

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

SikaBlackSeal-1-sk-SK-(07-2019)-1-1.pdf