

PRODUKTOVÝ LIST

Sikaplan® Walkway-20

Pochôdzna / ochranná fólia pre ploché PVC strešné systémy

POPIS PRODUKTU

Sikaplan® Walkway-20 je ochranná fólia vyrobená z polyvinylchloridu (PVC) obsahujúca stabilizátory ultrafialového žiarenia a samozhášaciu prísadu.

POUŽITIE

- Ochranná vrstva zabudovaná na plochej streche so strešnou hydroizolačnou fóliou bez zaťaženia ako chodník pre údržbu strechy.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Použitie na exponovaných strechách
- Jednoduchá a bezpečná inštalácia
- Zvárateľná horúcim vzduchom
- Recyklovateľná



ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Polyvinylchlorid (PVC)	
Balenie	Dĺžka rolky:	10,00 m
	Šírka rolky:	1,00 m
	Hmotnosť:	~25,00 kg
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby.	

Podmienky skladovania

Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom balení, v suchu a pri teplotách medzi +5°C a +30°C. Skladovať v horizontálnej polohe. Neukladať palety s rolkami na seba, alebo pod paletami s inými materiálmi, počas prepravy ani počas skladovania. Vždy je nutné dodržiavať inštrukcie uvedené na obale.

Vzhľad/ farba	Vrchná strana:	Textúrovaná Olovená šedá (Lead grey, podobná RAL 7011) Tehlovo červená (Brick red, podobná RAL 8004)
	Spodná strana:	Tmavo šedá
Povrch vrchnej časti	Štruktúrovaný (pyramídový vzor)	
Dĺžka	10,00 m (+/- 5 %)	(EN 1848-2)
Šírka	1,00 m (+/- 1 %)	(EN 1848-2)
Účinná hrúbka	2 mm (-5 % / +10 %) hĺbka reliéfu: ~0,40 mm	(EN1849-2)
Plošná hmotnosť	2,50 kg/m ² (+/- 20 %)	(EN 1849-2)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pevnosť v ťahu	min. 900 N	(EN 12311-2)
Prestup vodných pár	$\mu = 18\ 000$	
Reakcia na oheň	Trieda E	(EN ISO 11925-2, klasifikácia podľa EN 13501-1)

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Nasledujúce produkty musia byť použité v závislosti od návrhu strešného systému: <ul style="list-style-type: none">▪ Sikaplan® PVC strešné hydroizolačné membrány
Kompatibilita	Nesmie prísť do priameho kontaktu s bitúmenom.

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	-20 °C min. / +60 °C max.
Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Návod na zabudovanie: Sikaplan® strešné hydroizolačné membrány.

LIMITY

Tento materiál môžu zabudovávať iba firmou Sika zaškolení profesionáli!

- Uistite sa, že Sikaplan® Walkway-20 je chránená od priameho kontaktu s nekompatibilnými materiálmi.

- Použitie Sikaplan® Walkway-20 membrán je limitované pre geografickú oblasť s priemernou mesačnou minimálnou teplotou -50 °C. Trvalá teplota vzduchu počas používania je limitovaná do +50 °C.
- Použitie doplnkových materiálov, ako sú lepidlá, čističe a rozpúšťadlá, je limitované teplotou nad +5 °C. Teplotné limity overte v produktovom liste príslušného materiálu.
- Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej ako je +5°C, kvôli bezpečnostným opatreniam v súlade s národnou legislatívou.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Musí byť zabezpečený prísun čerstvého vzduchu pokiaľ je zváranie horúcim vzduchom vykonávané v uzav-

retom priestore.

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKÁCIA

Zabudovanie membrány musí byť v súlade s platným návodom na zabudovanie Sikaplan® strešných hydroizolačných fólií.

Príprava membrány

Odstráňte všetky nečistoty z povrchu PVC membrány a nechajte ju vyschnúť predtým ako začnete s aplikáciou Sikaplan® Walkway-20.

Aplikácia membrány

Rozrolujte Sikaplan® Walkway-20 do plochy a urežte na požadovanú dĺžku. Následne zarovnajte do správnej pozície a nechajte pás vyrovnáť. Medzi jednotlivými sekciami vytvorte cca 2cm širokú medzeru, aby mohla odtekať voda. Pripravenú fóliu privarte horúco-vzdušným zariadením k podkladnej hydroizolačnej membráne.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

Sikaplan® Walkway-20

November 2021, Verzia 03.02

020905071000201001

SikaplanWalkway-20-sk-SK-(11-2021)-3-2.pdf