

## PRODUKTOVÝ LIST

## Sikafloor® ArmorTop

## Metalický vsyp do podláh

## POPIS PRODUKTU

Sikafloor® ArmorTop je 1-komponentná, predmiešaná, farebná zmes metalického vsypu do betónu obsahujúca cement, tvrdé metalické nekorozívne plnivá, špeciálne prísady a pigmenty.

## POUŽITIE

Sikafloor® ArmorTop môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

- Sikafloor® ArmorTop umožňuje zhotovenie vysoko tvrdej a vysoko odolnej metalickej pancierovej podlahy na povrchu monolitického betónu. Po nasypaní a zahladení do čerstvej betónovej podlahy vytvára farebný, extrémne vysoko odolný hladký a tesný povrch.

- Typické použitie je v skladoch, galériách, elektrárňach, na nakladacích plochách, plošinách, na povrchoch vyžadovanou vysokou životnosťou, na dopravných termináloch, atď.

## ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Prírodná zmes vybraného drveného a triedeného špeciálneho metalického kameniva s cementom, pigmentami a prísadami.
Balenie	25 kg vrecia
Vzhľad/ farba	Prášok prírodnej farby - Natural (betónovo šedý). Iné farby na vyžiadanie.
Doba skladovania	9 mesiacov od dátumu výroby.
Podmienky skladovania	Skladovať v originálnom, neotvorenom, nepoškodenom, uzatvorenom balení, v suchom prostredí pri teplote medzi +5 °C až +30 °C.
Objemová hmotnosť	~ 2.5 kg/l (sypná hmotnosť)

## VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Najvyššia kategória odolnosti proti prevádzkovému zaťaženiu
- Vynikajúca odolnosť proti nárazu
- Nekorozívny
- Cenovo výhodný a s dlhodobou životnosťou
- Bezúdržbový
- Protišmykový povrch je možný
- Bezprašný
- Dostupný vo farbách

## OSVEDČENIA/ NORMY

Spĺňa požiadavky BS 8204, EN 206/1, ACI 304.1R 96 a TR 34. UK Aston University, Správa č.: AL/AR 170298, zo dňa 17.02.98.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Odolnosť proti oteru	Trieda "Special" silná odolnosť proti oteru (menej ako < 0.05 mm hĺbky) (BS 8204 časť 2)
Reakcia na oheň	Klasifikácia A1(fl) ako je uvedené v rozhodnutí komisie (EN 96/603/EC, v znení neskorších predpisov. (EN 13501-1)

## INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Podklad	Čerstvá betónová doska (nižšie kvalita podkladu).
	Vsyp	Ručná alebo strojná aplikácia Sikafloor® ArmorTop. Vyrovnávanie povrchu pomocou strojových hladáčiek alebo laserovým pokladačom (laser screed). Konečné zahľadzenie: strojové rotačné hladičky, prostriedok na ošetrovanie povrchu.
	Ošetrovanie povrchu	Aplikácia produktu na báze rozpúšťadiel zo skupiny Sikafloor® ProSeal.

Údaje k materiálom sú uvedené v produktovom liste konkrétneho materiálu.

## INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba	~ 5 - 7 kg/m <sup>2</sup> . Táto hodnota nezahŕňa profil povrchu a straty.			
Hrúbka vrstvy	~ 2.5 až 3.0 mm pri doporučenej spotrebe ~ 5.0 - 7.0 kg/m <sup>2</sup>			
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min. / +35 °C max.			
Relatívna vlhkosť vzduchu	30 % r.v.v. min. / 98 % r.v.v. max.			
Teplota podkladu	+5 °C min. / +35 °C max.			
Schopnosť prevádzky	Teplota podkladu	+10 °C	+20 °C	+30 °C
	Pochôdzne po	18 hod.	12 hod.	8 hod.
	Úplne zaťažiteľné po	10 dňoch	7 dňoch	5 dňoch

Vyššie uvedené hodnoty závisia od toho, či betón dosiahne návrhovú pevnosť a sú ovplyvnené zmenou podmienok v okolí, predovšetkým teploty a relatívnej vlhkosti.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### KVALITA PODKLADU

Dodávky betónu musia mať stálu kvalitu. Najlepšie výsledky sa dosiahnú pri hodnote rozliatia betónu 75 až 110 mm. Doska musí byť zhotovená z betónu dobrej kvality, s minimálnym pomerom v/c. Pevnosť v tlaku musí byť minimálne 25 N/mm<sup>2</sup>. Pre dosiahnutie optimálnej kvality betónu sa doporučuje použiť superplastifikátory Sikament® alebo Sika Viscocrete® a tam, kde sa používajú vlákna, ich optimálne rozptýlenie v zmesi. Prevzdušnený betón nie je vhodný pre aplikáciu vsypov.

### APLIKÁCIA

#### Strojná aplikácia - s pomocou laserového pokladača (laser screed):

Sikafloor® ArmorTop vsypať rovnomerne do betónu v jednom kroku a v množstve ~ 5 - 7 kg/m<sup>2</sup>.

#### Ručná aplikácia:

V závislosti od podmienok na stavbe z povrchu odstrániť vodu alebo ju nechať odpariť. Sikafloor® ArmorTop sypať rovnomerne na povrch v dvoch krokoch (prvý krok: ~ 3 - 4 kg/m<sup>2</sup>; druhý krok: ~ 2 - 3 kg/m<sup>2</sup>).

Potrebné je dbať na to, aby pri aplikácii produktu nevznikli na betónovom povrchu vlny.

Nerovnomerné sypanie Sikafloor® ArmorTop alebo sypanie do diaľky viac ako 2 metre redukuje konzistenciu povrchovej úpravy.

## Zhutnenie:

Prvá vrstva musí byť zapracovaná do dosky ihneď po aplikácii a po nej musí byť okamžite zabudovaná druhá vrstva Sikafloor® ArmorTop

## Poznámky:

- Po aplikácii vsypu nikdy nepridávať na povrch vodu.
- Sikafloor® ArmorTop vedie k tomu, že povrch dosky je "tuhý" skôr, ako zvyčajne. Pozdĺž okrajov, ku ktorým sa majú nalievať susedné dosky, musí byť vykonaná opatrná úprava.
- Finálne zahľadenie pre uzatvorenie pórov a odstránenie vln sa dá dosiahnuť ručne alebo strojovou hladíčkou.

## Čas aplikácie

Čas aplikácie vsypov je silne závislý od akejkoľvek zmeny, ktorá ovplyvňuje pokládku betónu a môže sa preto líšiť pri zmene podmienok v okolí.

Strojnú aplikáciu automatickým laserovým pokladačom je možné začať takmer ihneď po vyrovnaní betónu a umožniť hydratáciu vsypu. Zhutnenie hladíčkou môže začať akonáhle betón unesie hmotnosť hladíčky. Pri ručnej aplikácii sa musí vsyp aplikovať vtedy, keď je betón dostatočne pevný, že po vstúpení na povrch nevznikne stopa hlbšia ako 3-5 mm.

Pravidelná kontrola podmienok a vývin vlastností betónu určuje čas pre každú fázu a postupnosť aplikácie.

## VYTVRDZOVANIE

Sikafloor® ArmorTop ošetriť a uzatvoriť ihneď po zahľadení pomocou ošetrovacieho prostriedku z rady Sikafloor® ProSeal (informácie k produktu v príslušnom produktovom liste).

Nanášať valčekom alebo nízko tlakovým postrekovačom. Všetky kaluže roztriahnuť po ploche valčekom.

Škára: Po ukončení všetkých pracovných krokov a po narezaní škár vyčistiť všetky zvyšky maziva. Škára je možné vytmeliť pomocou Sikaflex® PRO-3 alebo iným vhodným tmelom Sikaflex® v súlade s požiadavkami návrhu podlahy.

## ČISTENIE NÁRADIA

Náradie a aplikačné zariadenia očistiť ihneď po aplikácii vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky.

## OŠETROVANIE

### ČISTENIE

Na udržanie vzhľadu podlahy po aplikácii Sikafloor® ArmorTop musia byť všetky rozliate kvapaliny ihneď odstránené a podlaha musí byť pravidelne čistená pomocou rotačných kief, strojov, sušičiek, vysokým tlakom vody, strojmi na umývanie a odsávanie atď. za súčasného použitia vhodných čistiacich prostriedkov a voskov.

## LIMITY

- Pri aplikácii vsypu zabrániť silnému vetru alebo prievanu.
- Nepoužívať betón, kde bol cement nahradený popolčekom, pretože táto zmes je lepkavá a menej funkčná.
- Zmeny v charakteristikách betónu, ako napríklad obsah vody alebo kvalita cementu, môžu viesť k miernym farebným rozdielom.
- Vsypy dodávajú betónu povrchovú úpravu s určitými farebnými rozdielmi v dôsledku prirodzenej variability betónu, na ktorý sa nanášajú.
- Pre zaistenie optimálneho farebného odtieňa je nevyhnutné, aby bola pokládka čo najčistejšia a chránená pred okolitým prostredím.
- Farebné zmeny počas vytvrdzovania sú pre tento systém normálne a dajú sa očakávať.
- Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie pre zabezpečenie rovnomernej aplikácie Sikafloor® ArmorTop. Správne načasovanie a techniky hladenia sú nevyhnutné.
- Pri nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu (pod 40 %) sa môžu objaviť na povrchu výkveti.
- Pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu (nad 80 %) môže dôjsť k rozmiešaniu zmesi, pomalšiemu vytvrdzovaniu a tým nutnosti realizácie ďalších dokončovacích pracovných krokov.
- Protišmykovosť je možné dosiahnuť pomocou chemického prostriedku. Detaily sú uvedené v dokumente Sika Information Manual.
- Nenášať na prevdzušený betón alebo na betón s obsahom pórov viac ako 3 %.

## PLATNOSŤ HDNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrobkom.

### Produktový list

Sikafloor® ArmorTop

Október 2020, Verzia 01.01

020815010010000005

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

### Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e  
831 06 Bratislava  
Tel.: +421 2 4920 0403  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



### Produktový list

SikaFloor® ArmorTop  
Október 2020, Verzia 01.01  
020815010010000005

SikaFloorArmorTop-sk-SK-(10-2020)-1-1.pdf