

## PRODUKTOVÝ LIST

# Sarnaplast®-2235

Tmel na Sarnafil® ploché strešné systémy

### POPIS PRODUKTU

Sarnaplast®-2235 je jednokomponentný, elastomérny silikónový tmel na opracovanie detailov pri použití výrobkov Sarnafil® na plochých strechách.

### POUŽITIE

Sarnaplast®-2235 môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

Tmel na tmelenie:

- Prestupových spojov
- Dilatačných škár
- Tesnenie po obvode

### VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Odolný voči UV žiareniu
- Aplikácia na pevných, hladkých aj nerovných podkladoch
- Prídržnosť k väčšine stavebných materiálov
- Aplikácia pomocou aplikačnej pištole na tmel



## ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Silikón s neutrálnym systémom vytvrdzovania (Alkoxy)
Balenie	310 ml kartuša, 12 kartuší v krabici
Vzhľad/ farba	číra
Doba skladovania	21 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Produkt sa musí skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom balení. Skladovať v suchom prostredí pri teplotách od +5 °C do +30 °C. Do- držiať informácie uvedené na balení.
Hustota	~ 0,98 g/cm <sup>3</sup> (+25 °C)

## INFORMÁCIE O SYSTÉME

Kompatibilita	Kompatibilné povrchy/produkty	betón, tehla, kov, sklo, keramika, omietka, Sarnafil® TG/TS, Sarnafil® G/S
	Doplnkové produkty	Primer T-501 Primer-110 Sarna® Cleaner

## INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min
Teplota podkladu	+5 °C min
Čakacia doba medzi vrstvami	Vytvorenie povrchovej kože ~ 30 minút. Úplné vytvrdnutie ~7 dní.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## ĎALŠIE DOKUMENTY

### Pokyny pre zabudovanie

Podľa platných inštrukcií pre zabudovanie Sarnafil® a Sikaplan® membrán pre ploché strechy.

## LIMITY

Materiál môžu zabudovávať iba firmou Sika® zaškolení profesionáli.

- Zabudovanie niektorých pomocných produktov napr. kontaktných lepidiel/ čističov sa môže vykonať iba pri teplote nad +5°C. Prosím preštudujte si príslušné produktové listy.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrob-

kom.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### KVALITA PODKLADU

Podklad musí mať dostatočnú pevnosť, aby odolával tlaku vyvolanému tmelom počas pohybu.

### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť čistý, suchý, bez prachu, mastnoty a ďalších nežiadúcich látok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na prídržnosť tmelu k podkladu. Všetky nečistoty musia byť odstránené ešte pred aplikáciou aktivátorov, primeru a tmelu.

### APLIKÁCIA

#### Pokladanie membrány

Postupujte presne podľa príslušnej dokumentácie pre zabudovanie strešných membrán ako sú návody na zabudovanie a spracovateľská príručka.

#### Tmelenie

##### Primer

Naneste na podklad Primer 110 (Sarnafil® G/S) alebo Primer T 501 (Sarnafil® TG/TS) a nechajte vysušiť.

#### Aplikácia

Odrežte koniec uzáveru na kartuši, vložte do aplikačnej pištole a nasadte aplikačnú trysku. Vytlačte Sarnaplast®-2235 do alebo okolo spoja a uistite sa, že

tmel je celoplošne v kontakte s podkladom a hranami spoja bez obsahu vzduchových medzier.

#### **Ukončenie**

Tmel musí byť správne pritlačený ku stranám spoja ihneď po aplikácii, aby sa zabezpečila jeho prílnavosť po celej ploche. Na opracovanie tmelu použite adekvátny nástroj a vodu. Nepoužívajte nástroje a predmety, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

#### **ČISTENIE NÁRADIA**

Náradie môže byť očistené pomocou Sarna Cleanera okamžite po použití. Vytvrdený materiál môže byť odstránený už iba mechanicky.

#### **MIESTNE OBMEDZENIA**

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## **PRÁVNE OZNÁMENIE**

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



**Produktový list**

**Sarnaplast®-2235**

Január 2021, Verzia 01.01

02094507215000002

Sarnaplast-2235-sk-SK-(01-2021)-1-1.pdf

