

PRODUKTOVÝ LIST

Sikalastic®-891 HM Primer

Základný náter na báze epoxidovej živice pre oceľové mosty podľa ZTV-ING 6-4

POPIS PRODUKTU

2-komponentná epoxidová živica obsahujúca železofluorid s vynikajúcou priľnavosťou k pripravenej oceli.

POUŽITIE

Sikalastic®-891 HM Primer sa používa ako základný náter testovaného hydroizolačného systému podľa ZTV-ING 6-4 Design 1 Variant 1 na výstavbu mostných konštrukcií na oceľových mostoch s ortotropnými doskami.

Produkt je určený výhradne na použitie profesionálnymi aplikátormi.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- High protection of steel
- Robustný a tvrdý and hard
- VYNIKAJÚCA prídržnosť ku oceli Excellent adhesion to steel
- Listed by BASt according to TL/TP BEL-ST (ZTV-ING 6-4)

OSVEDČENIA/ NORMY

Tested according to TL/TP BEL-ST for use in accordance with ZTV-ING 6-4.

ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	25 kg ready-mixed (AB): ▪ 22.5 kg Component A ▪ 2.5 kg Component B
Farba	Red-brown
Doba skladovania	24 months from date of production
Podmienky skladovania	Cool, dry, not below +8°C. Containers must be originally sealed and undamaged.
Hustota	~1.6 kg/l

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Spotreba	0.30 kg/m ²
----------	------------------------

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	System structure according to ZTV-ING 6-4, Design 1 Variant 1: ▪ Sikalastic-891 HM Primer (Primer coat) ▪ Sikalastic-892 HM Mastic (Bonding layer) ▪ Sikalastic-826 HT (Adhesive layer)
-----------------	---

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

Nariadenie (EU) č. 1907/2006 (REACH) - Povinné školenie

Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava - školenie. **Kontaktujte svojho bezpečnostného technika alebo pracovnú zdravotnú službu.**

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKÁCIA

All application details, such as:

- Mixing ratios
- Consumption
- Mixing instructions
- Temperature range
- Dry film thicknesses
- Waiting times, etc

Reference must be made to the Sika® Method Statement: Steel Bridge (BDW)-Sikalastic®-892 HM Mastic

ČISTENIE

Clean all tools with Thinner C immediately after use. Hardened material can only be removed mechanically.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sikalastic®-891 HM Primer

Január 2026, Verzia 01.01

020706401000243183

Sikalastic-891HMPimer-sk-SK-(01-2026)-1-1.pdf