

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnatape®-200

Hliníková butylkaučuková lepiaca páska pre strešné membrány Sarnafil® MT

POPIS PRODUKTU

Sarnatape®-200 je jednostranná lepiaca tesniaca páska z butylkaučuku. Skladá sa z vrchného vrstvy laminovanej membrány z hliníka/HDPE s lepiacou vrstvou z butylkaučuku vloženou medzi membránu a odnímateľnú fóliu.

POUŽITIE

Tento produkt smú používať iba skúsení odborníci.

- Spojenia a ukončenia a detaily podstrešných membrán Sarnafil® MT (FPO) a parozábranových vrstiev Sarnavap® (polyetylén).

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Odnímateľná ochranná vrstva
- Vysoká priľnavosť a dlhodobá adhézia
- Vysoká odolnosť



ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Páska: Kompozitná fólia z hliníka/HDPE; Lepidlo: Butylkaučuk
Balenie	1 rolka v krabici. Varianty balenia nájdete v aktuálnom cenníku.
Vzhľad/ farba	Hladký plochý profil. Vrchná vrstva: hliníkovo sivá, Lepidlo: sivé
Doba skladovania	2 roky od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v pôvodnom, neotvorenom, nepoškodenom a uzatvorenom obale. V suchých podmienkach, pri teplote medzi +5 °C a +25 °C. Vždy sa riadte pokynmi na obale.
Dĺžka	20,0 m (-0 m / +0,1m)
Šírka	200 mm (±2 mm)
Hrúbka	1,10 mm (±0,1 mm)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pevnosť v ťahu	> 100 N / 25 mm	(EN 14410)
Predĺženie pri pretrhnutí	> 50 %	(EN 14410)

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Kompatibilné systémové produkty: ▪ Podstrešné membrány Sarnafil® MT ▪ Parozábrana Sarnavap® PE ▪ Sarnavap®-5000E SA Doplňkové produkty: ▪ Primer-130
Kompatibilita	Nie je kompatibilný pri priamom kontakte s PVC, dechtom, asfaltom, horúcim bitúmenom, prostriedkami na ochranu dreva s povrchovo aktívnymi látkami a látkami obsahujúcimi olej, rozpúšťadlá alebo zmäčadlá. Tieto materiály môžu nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti výrobku.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Pokyny na inštaláciu: Membrány Sarnafil® na hydroizoláciu šikmých striech.

LIMITY

Inštalračné práce smú vykonávať iba dodávateľia vyškoľení a schválení spoločnosťou Sika®, ktorí majú skúsenosti s týmto typom aplikácie.

- Použitie Sarnatape®-200 je obmedzené na geografické lokality s priemernými mesačnými minimálnymi teplotami -30 °C. Trvalá teplota okolia počas používania je obmedzená na +50 °C.
- Použitie niektorých doplnkových produktov, ako sú lepidlá, čistiacie prostriedky a rozpúšťadlá, je obmedzené na teploty nad +5 °C. Dodržujte teplotné obmedzenia uvedené v jednotlivých technických listoch produktov.
- Vzhľadom na bezpečnostné požiadavky v súlade s národnými predpismi môžu byť pri inštalácii pri teplote okolia nižšej ako +5 °C povinné osobitné opatrenia.
- Vyžaduje sa lepenie bez napätia.
- Nepoužívajte, ak je vystavený trvalému UV žiareniu.
- Nepoužívajte na lepenie, ak je vystavené mechanickému zaťaženiu.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia.

K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Podklad musí byť štruktúralne pevný, povrch musí byť suchý, čistý a bez akýchkoľvek nečistôt, ako je prach, špina, olej, mastnota a zle priľnuté nátery, ktoré by mohli ovplyvniť priľnavosť.

Na lepenie sú vhodné nasledujúce podklady:

- Drevo, preglejka, OSB, betón, kov, PP, PE

PRÍPRAVA PODKLADU

Pred nalepením pásky je potrebné z povrchov úplne odstrániť všetok prach, voľný a sypký materiál. Pred nalepením pásky je potrebné porézne podklady ošetriť základným náterom Primer 130 (pozri technický list produktu).

APLIKÁCIA

V prípade potreby je potrebné odkazovať na ďalšiu dokumentáciu, ako napríklad príslušné metodické vyhlásenie, aplikačnú príručku a inštalračné alebo pracovné pokyny.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sarnatape®-200

Január 2026, Verzia 01.01

020945051200000006

Sarnatape-200-sk-SK-(01-2026)-1-1.pdf