

PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-54 Booster

Urýchľovač vytvrdzovania pre epoxidové živice

POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-54 Booster je rýchlo vytvrdzujúce činidlo navrhnuté na urýchlenie vytvrdzovania Sikafloor® epoxidových podkladových náterov/ primerov.

POUŽITIE

Sikafloor®-54 Booster môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

Produkt sa používa na urýchlenie / skrátenie času vytvrdzovania nasledujúcich Sika epoxidivých živíc:

- Sikafloor®-150
- Sikafloor®-151
- Sikafloor®-156
- Sikafloor®-161
- Sikafloor®-264 N
- Sikafloor®-1590
- Sikafloor®-2650

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Terciárny amín
Balenie	Krabica s fľašami 10 × 150 ml Krabica s fľašami 8 x 600 ml
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení v suchom prostredí pri teplote medzi +5 °C až +30 °C. Produkt chrániť pred priamym slnečným žiarením. Vždy overte informácie uvedené na obale produktu. Ohľadom bezpečnej manipulácie a skladovania si preštudujte informácie uvedené v aktuálnych kartách bezpečnostných údajov.
Hustota	~0.98 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Pomer miešania	Produkt	Balenie	Sikafloor-54 Booster
	Sikafloor®-150	10 kg	300 ml (2 x 150 ml)
	Sikafloor®-150	25 kg	750 ml (5 x 150 ml)
	Sikafloor®-151	30 kg	450 ml (3 x 150 ml)
	Sikafloor®-264 N	25 kg	450 ml (3 x 150 ml)
	2 % Booster: Sikafloor®-1590; Sikafloor®-2650	30 kg	600 ml (1 x 600 ml)
	4 % Booster: Sikafloor®-1590; Sikafloor®-2650	30 kg	1200 ml (2 x 600 ml)
	2 % Booster: Sikafloor®-1590; Sikafloor®-2650	10 kg	200 ml (odmerať / odliat' z balenia)
	4 % Booster: Sikafloor®-1590; Sikafloor®-2650	10 kg	200 ml (odmerať / odliat' z balenia)

Aktuálny sortiment balení overiť v Cenníku materiálov.

Teplota okolitého vzduchu Pozri produktový list používaného produktu.

Teplota podkladu Pozri produktový list používaného produktu.

Čakací čas/ Pretierateľnosť Keď sa pridá Sikafloor®-54 Booster do Sikafloor®-150/-151/-156 /-161/-264 N:

Teplota	Minimálne	Maximálne
+10 °C	13 hodín	2 dni
+20 °C	4 hodiny	1 deň

Pre materiály Sikafloor®-1590/-2650 si čakacie časy overte v produktových listoch materiálov.

Poznámka: Časy sú približné a sú ovplyvnené zmenou podmienok v okolí, ako je teplota a relatívna vlhkosť.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

MIEŠANIE

Dôležité

Penenie z dôvodu exotermickej reakcie

Po konci doby spracovateľnosti produktu vzniká exotermická reakcia a materiál začína peniť.

1. Pri konci doby spracovateľnosti produktu nádobu úplne zaplniť kremičitým pieskom, čím sa reakcia zastaví.

Sikafloor®-54 Booster sa pridáva do Sikafloor® epoxi-

dových živíc priamo na mieste počas aplikácie.

1. Zmiešajte komp. A a komp. B Sikafloor® epoxidovej živice podľa produktového listu materiálu.
2. Dôležité: Predávkovanie materiálu spôsobuje krehnutie. Postupne pridajte správne množstvo Sikafloor®-54 Booster do zmiešanej živice.
3. Miešajte ďalšie 2 minúty, až pokým nedosiahnete homogénnu zmes.
4. Pre zaistenie správneho zmiešania prelejte materiál do inej čistej nádoby a miešajte opäť, až pokým nedosiahnete homogénnu zmes.
5. Počas finálnej fázy miešania stiahnite materiál dlhou hladkou stierkou z bokov a zo dna materiálu minimálne raz, čím sa dosiahne úplné premiešanie.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sikafloor®-54 Booster

August 2023, Verzia 04.01

020816220010000010

Sikafloor-54Booster-sk-SK-(08-2023)-4-1.pdf