

Produktový list
 Vydanie: 03/2011
 Identifikačné č.:
 02 09 45 03 200 0 000001
 Verzia č. 03
 Sarnafil® T pofóliovaný plech

Sarnafil® T pofóliovaný plech

Plechý a zvitky plechu povrstvené Sarnafil® T strešnou hydroizolačnou fóliou

Popis produktu Sarnafil® T pofóliovaný plech je galvanizovaná oceľová tabuľa alebo zvitok plechu pokrytý Sarnafil® T strešnou hydroizolačnou fóliou na báze flexibilného polyolefínu (FPO). Povrch spodnej strany je pokrytý epoxidovou ochranou.

Použitie - na výrobu profilov určených na ukončenia a napojenia strešných hydroizolačných fólií

Charakteristiky / prednosti

- UV stabilný
- FPO fóliová vrstva je zvárateľná horúcim vzduchom
- plech je možné strihať a ohýbať priamo na stavbe alebo vo výrobní
- kompatibilný so všetkými Sarnafil® T fóliami
- odolný voči bežným environmentálnym vplyvom
- trvalá príľnavosť vrchného laminátu na plech

Skúšky

Osvedčenia / normy Splňa požiadavky normy DIN EN 10346: galvanizované plechy
 Systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001/14001

Údaje o produkte

Forma

Vzhľad Povrch: hladký

Hrúbka plechu:

Sarnafil® T laminát: 1,1 mm

Galvanizovaný kov: 0,6 mm

Celková hrúbka: 1,7 mm

Farba Vrchná strana - FPO vrstva – béžová alebo RAL 7040 (okenná šedá)
 Iné farby na požiadanie
 Spodná strana – plech - (natretý epoxidovou ochranou)

Balenie Sarnafil® T pofóliovaný plech

Baliaca jednotka: 100 tabúl plechu na palete

Dĺžka: 2,00 m

Šírka: 1,00 m

Hmotnosť: 5,80 kg/m

Hmotnosť tabule: 11,60 kg

Baliaca jednotka: 70 tabúl plechu na palete

Dĺžka: 3,00 m

Šírka: 1,00 m

Hmotnosť: 5,80 kg/m

Hmotnosť tabule: 17,40 kg



Sarnafil® T zvitok pofóliovaného plechu

Baliaca jednotka: 4 zvitky na palete
Dĺžka: 30,00 m
Šírka: 1,00 m
Hmotnosť: 5,80 kg/m
Hmotnosť zvitku: 174,00 kg

Skladovanie

Sklad. podmienky / životnosť Sarnafil® T pofóliovaný plech a zvitky treba skladovať v suchom prostredí. Pri správnom skladovaní je produkt bez expirácie.

Technické údaje

Chemická báza Vrchná vrstva: vysoko kvalitný flexibilný polyolefín (FPO) nevystužený
Spodná vrstva: galvanizovaná oceľ (kvalita DX51D Z275) s epoxidovou ochranou

Informácie o systéme

Skladba systému Dostupné sú nasledovné doplnkové produkty:

- Sarnaplast® 2235
- Primer T 501
- S-Sealing Tape 10 mm x 10 mm 2 mm

Kompatibilné produkty:

- Sarnafil® TG 66 typy
- Sarnafil® TG 76 typy
- Sarnafil® TG 77 typy
- Sarnafil® T 66-15 D

Aplikačné podmienky/ limity

Teplota Použitie Sarnafil® T pofóliovaného plechu je obmedzené pre geografické lokality s priemernou mesačnou minimálnou teplotou -50°C. Trvalá teplota vzduchu počas použitia je limitovaná na +50°C.

Pokyny pre aplikáciu

Aplikačné metódy/ Náradie

Aplikačná metóda:
Podľa platných inštrukcií na zabudovanie Sarnafil® T plochých strešných hydroizolačných fólií.

Náradie:

Náradie na strihanie plechu musí byť v dobrom stave.

Pri strihaní Sarnafil® T pofóliovaného plechu do požadovaného tvaru profilu musí byť ukončujúci polomer ohybu 3-násobný ako hrúbka povrstvenia plechu. Nadmerný tlak na hrane (okraji) plechu by mohol poškodiť laminát.

Fixácia:

Minimálna vzdialenosť fixácie je stanovená podľa miestnych požiadaviek.

Spájanie:

Sarnafil® T pofóliovaný plech alebo jeho profily musia byť umiestnené a zafixované tak, aby ostala medzi nimi medzera aspoň 3 – 5 mm.

Poznámky ku aplikácii / limity

Tento materiál môžu zabudovávať iba firmou Sika zaškolení profesionáli!

Teplotné limity pre zabudovanie fólie:

Teplota podkladu: -30 °C min./ +60°C max.

Teplota vzduchu: -20 °C min./ +60°C max.

Zabudovanie niektorých pomocných produktov napr. kontaktných lepidiel/ čističov sa môže vykonať iba pri teplote nad +5°C. Prosím preštudujte si príslušné produktové listy.

Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej ako +5°C kvôli bezpečnostným opatreniam v súlade s národnou legislatívou.

Poznámky Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.

Miestne obmedzenia Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny produktový list pre presný popis aplikácie.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Pre tento produkt nie je potrebné vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa nariadenia ES č. 1907/2006, článok 31 pri uvádzaní produktu na trh, preprave alebo použití. Produkt nepoškodzuje životné prostredie pri uvedenom použití.

REACH **Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)**

Tento produkt je výrobok v zmysle Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. Preto nie je potrebné registrovať látky vo výrobku v súlade s článkom 7.1 tohto nariadenia.

Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) z kandidátskeho zoznamu publikovaného Európskou chemickou agentúrou v koncentrácii viac ako 0,1 % (w/w).

Ochranné opatrenia Pri práci (zváraní) v uzatvorených miestnostiach musí byť zabezpečená ventilácia čerstvého vzduchu.

Musia byť dodržané všetky miestne bezpečnostné opatrenia.

Prepravná trieda Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečná vec z hľadiska dopravných predpisov.

Likvidácia Tento materiál je recyklovateľný. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnou legislatívou. Prosím kontaktujte miestne obchodné oddelenie spoločnosti Sika pre viac informácií.

Právne oznámenia Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory
Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42 e-mail: sika@sk.sika.com
Fax: 02 / 49 20 04 44 http://www.sika.sk

Redigoval: Ing. Rippelová
Dňa: 10.11.2011

