

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnacol[®]-2121

Lepidlo na vodnej báze určené na lepenie hydroizolačných strešných membrán z rady Sarnafil[®] G a Sarnafil[®] G Felt

POPIS PRODUKTU

Sarnacol[®]-2121 je 1-komponentné lepidlo zo syntetickej živice na vodnej báze.

POUŽITIE

Lepenie hydroizolačných membrán typu Sarnafil[®] G a Sarnafil[®] G Felt na horizontálne plochy so spádom $\leq 10^\circ$.

Podklady vhodné na lepenie:

- Betón, murivo, omietky
- Lahčový betón (jedine pri použití membrány Sarnafil[®] G Felt)
- OSB dosky, preglejkové dosky
- Cetris dosky
- PUR/PIR izolačné dosky s lamináciou (sklené alebo minerálne vlákna)

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Prilnavosť k nasiakavým, pevným, drsným a čistým povrchom
- Dobrá prídržnosť k rôznym podkladom
- Aplikácia valčekom alebo stierkou

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Syntetická živica na vodnej báze	
Balenie	Plechový kontajner	20 kg
	Baliaca jednotka	Euro paleta alebo samostatné balenie
Doba skladovania	18 mesiacov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom balení v suchých podmienkach pri teplotách od +5 °C do +30 °C. Vždy si pozrite informácie uvedené na balení.	
Hustota	~1,04 kg/l (+20 °C)	
Konzistencia	Kvapalina	

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba	Nenasiakavé/ málo nasiakavé podklady	~500–800 g/m ²
	Nasiakavé podklady	~1000 g/m ²
Spotreba závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu. Tieto údaje sú teoretické a nezahŕňajú žiadny ďalší materiál v dôsledku pórovitosti povrchu, profilu povrchu, rozdielov v úrovni alebo plytvaní atď.		
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min	
Teplota podkladu	+5 °C min	

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

- Neaplikovať na izolačné dosky EPS/XPS, dosky z minerálnych vlákien, bitúmenové podklady, hydroizolačné fólie (termoplasty/elastoméry) s výnimkou mäkkého PVC
- Použitie niektorých doplnkových produktov, ako sú lepidlá, čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, je obmedzené na teploty nad +5 °C. Dodržujte teplotné obmedzenia uvedené v príslušných produktových listoch.
- Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote okolia nižšej ako +5 °C z dôvodu bezpečnostných požiadaviek v súlade s národnými predpismi.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Podklad musí mať dostatočnú pevnosť a príľnavosť, aby odolal silám generovaným saním vetra.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pevný, čistý, suchý alebo mierne vlhký, zbavený oleja, mastnoty, prachu, ošetrovacích prostriedkov, stojatej vody, zvyškov bitúmenu a voľných drobných častíc.

APLIKÁCIA

V prípade potreby je potrebné nahliadnúť do ďalšej dokumentácie, ako je Návod na zabudovanie, Aplikčný manuál pre danú stavbu a pod.

Všeobecné informácie

Sarnacol®-2121 sa musí pred použitím dôkladne premiešať. Vždy, keď lepidlo nepoužívate, nechajte nádobu na lepidlo zatvorenú, aby ste zabránili vytváraniu kože na povrchu materiálu.

Zvyšky lepidla na membráne musia byť odstránené vodou alebo čističom Sarna Cleaner.

Všeobecný postup lepenia - Mokrý lepenie

Lepidlo sa nanáša rovnomerne na podklad pomocou syntetického nanášacieho valčeka alebo gumovej stierky, čím sa zabezpečí, že v nanesených vrstvách nebudú žiadne hrudky. Naviňte strešnú fóliu do rolky a vložte do mokrého lepidla. Pevne zatlačte na membránu pomocou vhodného prítlačného valca, ako je valec naplnený vodou alebo ťažký oceľový valec s hmotnosťou 40–50 kg. Membránu zaistíte proti zdvihu vetra, kým lepidlo nezatuhne.

ČISTENIE NÁRADIA

Ihneď po použití očistite všetky nástroje a aplikačné zariadenia vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť pomocou čističa Sarna Cleaner.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list

Sarnacol®-2121

Máj 2022, Verzia 01.01
02094507200000012

Sarnacol-2121-sk-SK-(05-2022)-1-1.pdf