

## PRODUKTOVÝ LIST

# Sikagard®-905 W

### OŠETRENIE POVRCHOV PROTI VÝKVETOM A PROTI VLHKOSTI

#### POPIS PRODUKTU

Sikagard®-905 W je akrylová impregnácia na báze vody. Na ošetrovanie pórovitých podkladov ako sú napr. omietky, prírodný kameň. Vytvára fyzickú bariéru, ktorá zabraňuje vzniku machov, plesní, výkvetov. Pripravená na okamžité použitie.

#### POUŽITIE

Sikagard®-905 W sa používa:

- Ako uzatvárací náter a základný náter na omietnutých plochách;
- Ochrana proti vlhkosti na omietnutých plochách;
- Prostriedok na spevnenie slabých a prachových povrchov;
- Ochrana a ošetrovanie proti machom, plesniam a výkvetom;
- Ochrana kameňa a lícových tehál;
- Vhodný do interiéru aj do exteriéru;
- Hydroizolácia rustikálnych povrchov na mramorových a žulových podlahách;

#### VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Vysoká schopnosť penetrácie;
- Za sucha takmer neviditeľná;
- Natierateľná alebo prekryvateľná tapetami;
- UV odolná;
- Chráni a ošetruje nátery na stenách;
- Chráni povrch proti vlhkosti a vnikaniu agresívnych prostriedkov;
- Zabraňuje vzniku škvrn z dôvodu vsakovania vody na podlahách z prírodného kameňa, ako sú napr. mramor a žula;
- Efektívna pri ochrane proti vzliňajúcej vlhkosti.

#### ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	2 l bandaska
Vzhľad/ farba	Mliečne biela kvapalina
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v neotvorenom, nepoškodenom originálnom balení.
Podmienky skladovania	Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom pri teplote vyššej ako +5°C. Chrániť pred prehriatím.
Hustota	1.01 kg/l

#### INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba	Všeobecne 0.2 až 0.3 l/m <sup>2</sup> na náter v závislosti od nasiakavosti podkladu.
Teplota okolitého vzduchu	+5°C min. / +35°C max.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Z podkladu odstrániť existujúce nátery, tapety alebo farby, ktoré boli pred ošetrením poškodené vlhkosťou. Odstrániť akékoľvek viditeľné stopy výkvetov, machu a plesní.

- podklad dôkladne očistiť kefou
- očistiť čistou vodou
- povrch nechať pred aplikáciou vyschnúť.

### MIEŠANIE

Sikagard®-905 W je dodávaný v stave pripravenom na okamžité použitie. Pred použitím bandasku pretriať.

### APLIKÁCIA

Sikagard®-905 W aplikovať štetkou alebo valčekom tak, aby sa zabezpečilo úplné nasýtenie podkladu. Na silne nasiakavých podkladoch je potrebné zvážiť aplikáciu druhej vrstvy. Pred nanášaním druhej vrstvy nechať prvú vyschnúť.

### ČISTENIE NÁRADIA

Náradie a aplikačné zariadenie ihneď po použití očistiť vodou.

### LIMITY

- Sikagard®-905 W nezabráni poškodeniu spôsobenému vplyvom kondenzácie na studených stenách (napr. v slabo odvetraných miestnostiach).
- Sikagard®-905 W sa nemôže použiť na veľmi poškodených podkladoch, ktoré vyžadujú kompletnú opravu (napr. poškodenú mäkkú omietku, atď).
- Ak nie je pretretý, v niektorých prípadoch môže Sikagard®-905 W jemne zmeniť vizuálny aspekt podkladu – vždy vykonajte predbežné testy pred celkovou aplikáciou.
- Pred natieraním ďalšieho náteru alebo lepením tapiet nechajte Sikagard®-905 W úplne vyschnúť.
- Pri lepení tapiet použite lepidlo navrhnuté na nepórovité podklady.
- Pri lepení umývateľných tapiet použite lepidlo odolné voči machom.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list  
Sikagard®-905 W

Jún 2020, Verzia 02.01  
02189010000000056

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

### DIRECTIVE 2004/42/CE - OBMEDZENIE EMISÍ VOC

Podľa nariadenia EU-Directive 2004/42, je maximálny povolený obsah rozpúšťadiel VOC (kategória produktu IIA / g typ wb) v stave pripravenom na použitie 30 g/l (Limit 2010).

Maximálny obsah VOC v Sikagard®-905 W je približne 0.0 g/l v stave pripravenom na okamžité použitie.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

Sikagard-905W-sk-SK-(06-2020)-2-1.pdf