

PRODUKTOVÝ LIST

Sikalastic® Primer PVC

POPIS PRODUKTU

Sikalastic® Primer PVC je jednozložkový, číry červený polyuretánový základný náter, ktorý zabezpečuje spoľahlivú a trvalú priľnavosť medzi strešnými membránami Sarnafil® / Sikaplan® z PVC a strešnými systémami Sika® Liquid Applied Membrane (LAM)

POUŽITIE

Sikalastic® Primer PVC môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

Základný náter pre detailné práce so strešnými systémami Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) na strešných fóliách Sarnafil® a Sikaplan z PVC

Vhodné podklady: Nové inštalácie (mladšie ako 3 roky) nasledujúcich membrán:

- Sikaplan G , SG, SGK, S
- Sikaplan VG, VGW, VGWT
- Sarnafil G 410, G 476
- Sarnafil S 327
- Ostatné PVC membrány musia prejsť skúškami

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Jednozložkový – jednoduchý a pripravený na použitie
- Zlepšenie priľnavosti k PVC membránam Sarnafil®
- Rýchle vytvrdzovanie – ďalší náter je možný už po 2 hodinách

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Polyuretánová zmes na báze rozpúšťadla
Balenie	Hliníkové fľaše s objemom 1000 ml, 4 hliníkové fľaše v balení
Vzhľad/ farba	Červená
Doba skladovania	9 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať správne v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom obale v suchom prostredí pri teplotách v rozmedzí od +5 °C do +30 °C. Vyššie skladovacie teploty môžu skrátiť trvanlivosť výrobku. Je potrebné zohľadniť aj odporúčania týkajúce sa skladovania uvedené v bezpečnostnom liste.
Hustota	~0.83 kg/l (23 °C)
Viskozita	~1 mPa·s (+23 °C / 50 % r.h.)
Obsah tuhých látok hmotnostne	6 %

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba	70 - 100 ml/m ²
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min. / +35 °C max.
Rosný bod	Dávajte pozor na kondenzáciu. Podklad a nevytvrdený materiál musia mať

	teplotu o ≥ 3 °C vyššiu ako je rosný bod.
Teplota podkladu	+5 °C min. / +35 °C max.
Obsah vlhkosti podkladu	Viditeľne bez vlhkosti a kondenzácie
Čakací čas/ Pretierateľnosť	30 minút až 24 hodín (môže sa líšiť v závislosti od poveternostných podmienok)

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

- Neaplikujte za daždivého počasia ani na mokré povrchy.
- Pri použití základného náteru Sikalastic® Primer PVC výlučne na detailné úpravy – v kombinácii so strešnými systémami Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) – platia určité obmedzenia týkajúce sa prostredia.
- Nepoužívajte na strechách s opačným poradím vrstiev.
- Pri aplikácii sa môžu vyskytnúť aj iné materiály – prečítajte si prosím technický list príslušného strešného systému Sika® Liquid Applied Membrane (LAM).
- Nepoužívajte na miestach, kde hrozí dlhodobé stojaté zadržiavanie vody.
- Teploty povrchu, ktoré pravdepodobne pravidelne prekročia 80 °C, môžu skrátiť životnosť.
- Ak je to možné, používajte strešné systémy Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) v svetlých farbách, aby ste znížili povrchovú teplotu.
- Strechy musia byť správne navrhnuté tak, aby mali sklon v súlade s miestnymi normami; ten sa zvyčajne stanovuje na 2 % alebo 1:40.
- Neaplikujte v blízkosti prívodného otvoru bežiacej klimatizácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Povrchy musia byť čisté, suché, bez zvyškov odstraňovačov náterov a bez oleja, mastnoty, silánov, solí, silikónu, siloxánov a iných chemikálií, ktoré by mohli spôsobiť zlé príľnutie.

PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky povrchy určené na nanosenie náteru je potrebné dôkladne očistiť bežnými prostriedkami. Pred nanosením základného náteru Sikalastic® Primer PVC povrch očistite prípravkom Sarna Cleaner alebo Sika-Trocal Cleaner L100 a nechajte ho vyschnúť minimálne 15 minút pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti 50 %. V závislosti od klimatických podmienok môže vytvrdzovanie prebiehať rýchlejšie alebo pomalšie. **Podrobné informácie týkajúce sa kvality a prípravy podkladu, ako aj prehľad základných náterov nájdete v návode na zabudovanie.**

APLIKÁCIA

Pred nanosením plechovku s prípravkom Sikalastic® Primer PVC poriadne pretrepte. Naneste tenkú, ale úplne kryciu vrstvu prípravku Sikalastic® Primer PVC pomocou štetca odolného voči rozpúšťadlám alebo handričky. Prípravok Sikalastic® Primer PVC sa nanáša iba raz. Je potrebné dbať na to, aby táto jediná aplikácia zabezpečila dostatočné a rovnomerné pokrytie. Pred nanosením ďalšej vrstvy nechajte základný náter dostatočne vyschnúť (pozri tabuľku čakacích dôb / nanášania ďalších vrstiev). **Podrobné informácie o úpravách membrán z PVC/TPO nájdete v návode na zabudovanie.**

ČISTENIE NÁRADIA

Všetky náradie a aplikačné zariadenia ihneď po použití očistite čističom Thinner C.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sikalastic® Primer PVC

Jún 2026, Verzia 03.01

02091595100000022

SikalasticPrimerPVC-sk-SK-(06-2026)-3-1.pdf

