

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Metal Sheet/coil

Plechý a zvitky laminované strešnou hydroizolačnou fóliou Sarnafil® T

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Metal Sheet/coil je pozinkovaný oceľový plech alebo zvitok laminovaný flexibilnou polyolefínovou (FPO) strešnou hydroizolačnou membránou Sarnafil® T.

POUŽITIE

Výroba profilov pre obvodové spojovacie prvky a spoje.

- Strešné hydroizolačné systémy Sarnafil® T (FPO)

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Odolnosť voči UV žiareniu
- Dá sa rezať a tvarovať na stavbe alebo v kovodielni
- Na pofóliovanú vrstvu plechu Sarnafil® T je možné sa navariť horúcim vzduchom

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza

Vrchná vrstva:

Flexibilné polyolefíny (FPO) nevystužené

Spodná strana:

Pozinkovaná oceľ (kvalita DX51D Z275) s epoxidovou ochranou

Balenie

Sarnafil® T Metal Sheet

| | | |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| balenie | 100 plechov na paletu | 70 plechov na paletu |
| dĺžka | 2,00 m | 3,00 m |
| šírka | 1,00 m | 1,00 m |
| hmotnosť | 5,70 kg/m ² (+/-8 %) | 5,70 kg/m ² (+/-8 %) |
| hmotnosť plechu | 11,40 kg (+/-8 %) | 17,10 kg (+/-8 %) |

Sarnafil® T Metal Coil (zvitok)

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| balenie | 4 zvitky na paletu |
| dĺžka | 30,00 m |
| šírka | 1,00 m |
| hmotnosť | 5,70 kg/m ² (+/-8 %) |
| hmotnosť zvitku | 171 kg (+/-8 %) |

Varianty balenia nájdete v aktuálnom cenníku

Doba skladovania

5 rokov od dátumu výroby

Podmienky skladovania

Výrobok sa musí skladovať v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom uzavretom obale v suchých podmienkach pri teplote od +5 °C do +30 °C. Počas prepravy alebo skladovania neukladajte palety s kovovými plechmi alebo zvitkami na seba ani pod palety s inými materiálmi. Vždy sa riadte

pokynmi na obale.

| | | |
|----------------------|---------------------------------|--|
| Vzhľad/ farba | Povrch: | hladký |
| | Hrúbky: | |
| | Sarnafil® T pofóliovaná vrstva: | 1,10 mm (-0,055 mm / +0,110 mm) |
| | Pozinkovaný plech: | 0,60 mm (+/-0,060 mm) |
| | Celková hrúbka: | 1,70 mm (-0,115 / +0,170 mm) |
| | Farba: | |
| | Vrchná vrstva: | bežová šedá (podobné RAL 7040) biela (podobné RAL 9016) antracit (podobné RAL 7016) svetlá šedá (podobné RAL 7035) |
| | | iné farby na vyžiadanie |
| | Spodná strana: | Kov: rezaný (s epoxidovou ochrannou vrstvou) |

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému

V závislosti od konštrukcie strechy je potrebné zväziť použitie nasledujúcich výrobkov:

- Sarnaplast®-2235
- Primer T 501
- S-Sealing Tape (10 mm × 10 mm × 25 m)
- Sarnafil® TG 66 typ
- Sarnafil® TG 76 typ
- Sarnafil® TS 77 typ
- Sarnafil® T 66-15 D

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu -20 °C min. / +60 °C max.

Teplota podkladu -30 °C min. / +60 °C max.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

Montážne práce musia vykonávať len spoločnosťou Sika® vyškolení a schválení zhotovitelia, ktorí majú skúsenosti s týmto typom aplikácie.

- Zabezpečte, aby sa zabránilo priamemu kontaktu fólií Sarnafil® T Metal Sheet/coil a zvitkov s nekompatibilnými materiálmi
- Použitie fólií a zvitkov Šv(názov) je obmedzené na geografické lokality s priemernými minimálnymi mesačnými teplotami -30 °C Trvalá teplota okolia počas používania je obmedzená na +50 °C
- Používanie niektorých pomocných výrobkov, ako sú lepidlá, čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, je obmedzené na teploty nad +5 °C. Dodržiavajte teplotné obmedzenia uvedené v príslušných kartách údajov o výrobku
- Pri inštalácii pod teplotou okolia +5 °C môžu byť z dôvodu bezpečnostných požiadaviek v súlade s vnútro-

štátnymi predpismi povinné osobitné opatrenia

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

V prípade potreby sa musí uviesť odkaz na ďalšiu dokumentáciu, ako je príslušný návod na zabudovanie, návod na použitie alebo pracovné pokyny.

Nástroje na spracovanie

Rezné nástroje musia byť v dobrom stave. Pri ohýbaní plechov alebo zvitkov Sarnafil® T Metal Sheet/coil do požadovaného profilovaného tvaru musí byť polomer ohybu 3-násobok hrúbky obloženia. Nadmerný tlak na hrany by mohol poškodiť laminovanie.

Upevňovanie

Upevnite plech alebo zvitok Sarnafil® T Metal Sheet/coil v minimálnych upevňovacích vzdialenostiach v súlade s miestnymi špecifikovanými konštrukčnými požiadavkami.

Spájanie

Plech alebo zvitok Sarnafil® T Metal Sheet/coil sa musí umiestniť a upevniť tak, aby sa na koncoch zachovala medzera aspoň 3 - 5 mm.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0441
www.sika.sk



Produktový list

Sarnafil® T Metal Sheet/coil
Apríl 2024, Verzia 01.01
02094503200000001

SarnafilTMetalSheetcoil-sk-SK-(04-2024)-1-1.pdf