

PRODUKTOVÝ LIST

SikaProof® Adhesive-02

Cementom modifikované, 2-komp. lepidlo pre hydroizolačný systém SikaProof® A+

POPIS PRODUKTU

SikaProof® Adhesive-02 je cementom modifikované, 2-komp. lepidlo. SikaProof® Adhesive-02 je súčasťou dodatočne zabudovaného systému SikaProof A+ a používa sa na nalepenie membrány SikaProof® A+ na betónový podklad.

POUŽITIE

Produkt sa používa na:

- Nalepenie hydroizolačných membrán SikaProof® A+ 08 alebo SikaProof® A+ 12 na betónový podklad, čím vzniká celoplošne nalepený hydroizolačný membránový systém.

Upozornenie:

- Výrobok môžu používať len skúsení a školení profesionáli.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Dobrá prídržnosť na betónových podkladoch
- Aplikácia možná aj na matne vlhkých betónových povrchoch
- Rýchle a jednoduché miešanie a aplikácia
- Vysoká odolnosť proti podtekaniu vody / migrácii vody medzi fóliou a povrchom betónu
- Nízky obsah VOC

ENVIRONMENTÁLNE INFORMÁCIE

- Environmentálne vyhlásenie k produktu (EPD) podľa EN 15804. EPD overovaný nezávislým inštitútom Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

OSVEDČENIA/ NORMY

- CE značka a Vyhlásenie o parametroch podľa EN 1504-2:2004 Produkty a systémy na ochranu a opravu betónu — Systémy na ochranu betónového povrchu - Nátery

ÚDAJE O PRODUKTE

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| Chemická báza | Komp. A | Polymérna disperzia na báze vody |
| | Komp. B | Portlandský cement, vybrané plnivé a prísady |
| Balenie | Komp. A | 5.0 kg bandaska |
| | Komp. B | 15.625 kg vrece |
| | Komp. A a Komp. B | 20.625 kg pripravené balenie |
| Možnosti balenia sú uvedené v aktuálnom verejnom cenníku. | | |
| Doba skladovania | 12 mesiacov od dátumu výroby. | |

Podmienky skladovania

Výrobok sa musí skladovať v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení v suchom prostredí a pri teplote medzi +5 ° C a +30 ° C. Viac informácií na obale.
Viac informácií k bezpečnej manipulácii a skladovaniu je uvedených v aktuálnej karte bezpečnostných údajov / KBÚ.

| | | |
|---------|------------------------------------|-----------------|
| Farba | Komp. A | biela kvapalina |
| | Komp. B | biely prášok |
| Hustota | 1.9 g/cm ³ (pri +20 °C) | |

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | | |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| Prídržnosť | 2.1 N/mm ² | (EN 1542) |
| Reakcia na oheň | A2-s1,d0 | (EN 13501-1) |

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému

SikaProof® A+ dodatočne zabudovaný systém:

| Funkcia: | Produkt: |
|----------|--------------------------------------|
| Primer | SikaProof® Primer-02 |
| Lepidlo | SikaProof® Adhesive-02 |
| Membrána | SikaProof® A+ 08 SikaProof® A+ 12 |
| Páska | SikaProof® ExTape-100 |

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Pomer miešania A:B = 32:100 (v hmotnostných dieloch)

Spotreba

≥ 2.8 kg/m²

Poznámka: Tieto údaje sú teoretické a nezahŕňajú žiadny dodatočný materiál spôsobený pórovitosťou povrchu, profilom povrchu, odchýlkami v úrovni alebo stratami atď.

Naneste výrobok na skúšobnú plochu, aby ste vypočítali presnú spotrebu pre konkrétne podmienky podkladu a navrhované aplikačné zariadenie.

Teplota produktu +5 °C min. / +35 °C max.

Teplota okolitého vzduchu +5 °C min. / +35 °C max.

Teplota podkladu +5 °C min. / +35 °C max.

Doba spracovania
~40 min. pri +20 °C
~30 min. pri +30 °C

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBÚ). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsa-

huje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dôležité

Dôsledne dodržiavajte inštalčné postupy

Striktne dodržiavajte postupy inštalácie definované v Návodoch na zabudovanie, príručkách na použitie a pracovných pokynoch, ktoré musia byť vždy prispôbené aktuálnym podmienkam na stavenisku.

Produktový list

SikaProof® Adhesive-02
September 2022, Verzia 02.01
02072030820000005

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť dôkladne pripravený a opatrený primerom SikaProof® Primer-02. Pre ďalšie informácie si preštudujte aktuálny produktový list ku SikaProof® Primer-02 a Návod na dodatočné zabudovanie SikaProof® A+.

MIEŠANIE

Dôležité

Miešať iba celé balenia komp. A a komp. B

1. Komp. A (biela kvapalina) dôkladne pretriasť až pokým nebude kvapalina rovnomerne rozmiešaná.
2. Komp. A naliať do vedra na miešanie.
3. **Dôležité** Miešať pomocou elektrického zariadenia so špirálovou lopatkou (≥ 500 ot./min.). Počas miešania pridať približne 3/4 komp. B (prášku).
4. Miešať 1 minútu.
5. Pridať zvyšné množstvo komp. B.
6. Miešať rovnomerne 3 minúty až pokým nevznikne rovnomerná, hladká konzistencia zmesi bez pórov.

APLIKÁCIA

Pre viac informácií a usmernení si preštudujte aktuálny Sika® Návod na zabudovanie: Dodatočne zabudovaný SikaProof® A+ a Aplikačný manuál: Dodatočne zabudovaný SikaProof® A+.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

SikaProof® Adhesive-02

September 2022, Verzia 02.01

02072030820000005

SikaProofAdhesive-02-sk-SK-(09-2022)-2-1.pdf