

PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor® Multicryl Plus

Farebný, 1-komp., ochranný náter záchytných vaní na vykurovací olej podľa WHG a DWA (TRWS)

POPIS PRODUKTU

1-komponentný, farebný, vodou riediteľný, vysoko účinný akrylátový náter.

POUŽITIE

Na betónové a cementové podklady v interiéri aj v exteriéri. Na anhydritové, magnezitové potery a potery z liateho asfaltu (AS-IC 10 alebo 15) iba v interiéri. Do pivníc, obchodných priestorov, na schodiská pri ľahkom zaťažení. Nevhodný na trvalo pojazďované plochy a na plochy s trvalým zaťažením vodou. Náter záchytných vaní podľa WHG a DWA (TRWS) pre vykurovací olej, nepoužitie motorové a prevodkové oleje, zmesi nasýtených a aromatických uhľovodíkov.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- 1-komponentný, vodou riediteľný
- Rýchlo pretierateľný
- Dobrá mechanická a chemická odolnosť
- Matný povrch
- Vynikajúca krycia schopnosť
- Bez zápachu

OSVEDČENIA/ NORMY

Všeobecné stavebné osvedčenie P-57.066 Náterový systém na záchytné vane z betónu a poterov vo vnútri budov.

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Akrylát
Balenie	15 l
Vzhľad/ farba	Cca RAL 7005 a cca RAL 7032 Mierna zmena farebného odtieňa je podmienená surovinovým zložením materiálu. Všeobecné stavebné osvedčenie P-57.066 odkazuje na tu uvedené farebné odtiene.
Doba skladovania	Min. 12 mesiacov od dátumu výroby.
Podmienky skladovania	V neotvorenom originálnom balení v suchom a chladnom prostredí. Chrániť pred mrazom.
Hustota	1,29 kg/l Všetky hodnoty pri +23 °C

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Odolnosť proti chemikáliám	Odolný proti vykurovaciemu oleju podľa DIN 51603-1, nepoužitým motorovým a prevodovkovým olejom, zmesiam nasýtených a aromatických uhľovodíkov s obsahom aromátu ≤ 20 % a zápalnou teplotou > 60°C. Nové pneumatiky môžu zapríčiniť zafarbenie náteru.		
Spotreba	Skladba systému / spotreba na m² a pracovný krok:		
	Použitie	Podkladný náter	Uzatvorenie
	Pochôdzne zaťaženie	1 x Sikafloor®-Multicryl Plus + 10% vody	2 x Sikafloor®-Multicryl Plus
	Spotreba na pracovný krok	ca. 0,30 kg/m ² ca. 0,23 l/m ²	ca. 0,35 kg/m ² ca. 0,27 l/m ² na vrstvu
	Drobné povrchy Magnezitové a anhydritové potery	1 x Sikafloor®-151 / Sikafloor®-150	2 x Sikafloor®-Multicryl Plus
	Spotreba na pracovný krok	ca. 0,3 - 0,5 kg/m ² ca. 0,23 l/m ²	ca. 0,35 kg/m ² ca. 0,27 l/m ² na vrstvu
	Záchytné vane na vykurovací olej (výmena farebných odtieňov)	1 x Sikafloor®-Multicryl Plus + 10% vody	2 x Sikafloor®-Multicryl Plus
	Spotreba na pracovný krok	ca. 0,35 kg/m ² ca. 0,27 l/m ²	ca. 0,40 kg/m ² ca. 0,31 l/m ² na vrstvu
Teplota okolitého vzduchu	Minimálne + 8°C Maximálne + 30°C		
Relatívna vlhkosť vzduchu	Maximálne 80 %		
Rosný bod	Počas aplikácie a vytvrdzovania musí byť teplota podkladu min. + 3°C nad teplotou rosného bodu. Chrániť pred kondenzáciou.		
Teplota podkladu	Minimálne + 8°C Maximálne + 30°C		
Obsah vlhkosti podkladu	≤ 4 % na cementových podkladoch ≤ 0,3 % na anhydritových poteroch Aj počas používania chrániť proti vzlínajúcej vlhkosti.		
Čakacia doba medzi vrstvami	Pred pretieraním Sikafloor®-150		
	Teplota podkladu	Minimálne	Maximálne
	+10°C	24 hodín	6 dní
	+20°C	12 hodín	4 dni
	+30°C	8 hodín	2 dni
	Pred pretieraním Sikafloor® Multicryl Plus		
	Teplota podkladu	Minimálne	Maximálne
	+10°C	24 hodín	7 dní
	+20°C	9 hodín	5 dní
	+30°C	6 hodín	5 dní
Vyššie uvedené časy sú približné. Údaje sa môžu meniť v závislosti od zmeny podmienok v okolí.			
Schopnosť prevádzky	Teplota podkladu	Pochôdzne po	Úplne vytvrdené po
	+10°C	cca 24. hodinách	
	+20°C	cca 9. hodinách	cca 3 dňoch
	+30°C	cca 6. hodinách	cca 2 dňoch
	Vyššie uvedené časy sú približné. Údaje sa môžu meniť v závislosti od zmeny podmienok v okolí.		

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

CE-OZNAČENIE

Pozri Vyhlásenie o parametroch.

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI

GISCODE: BSW20

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrobkom.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

KVALITA PODKLADU

Podklad musí byť dostatočne nosný. Povrch musí byť rovný, jemne drsný, pevný, suchý, bez olejov a masťô a bez uvoľnených a prachových častíc. Odtrhová pevnosť nesmie klesnúť pod 1,0 N/mm².

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť strojne upravený napr. oguličkovaním. Cementové mlieko musí byť úplne odstránené. Povrch musí mať otvorenú štruktúru pórov. Nedostatočne nosné vrstvy a znečistenia je nutné odstrániť. Póry a iné poškodenia na povrchu musia byť vyplnené. Podklad musí byť hladký a rovný. Nerovnosti podkladu ovplyvňujú hrúbku vrstvy. Vyvýšeniny odstrániť zbrúsením. Prach, uvoľnené časti a nedostatočne pridržené vrstvy musia byť bez zvyšku odstránené, najlepšie priemyselným vysávačom.

MIEŠANIE

Sikafloor-Multicryl Plus je dodávaný v stave pripravenom na použitie. Pred aplikáciou dôkladne premiešať.

APLIKÁCIA

Aplikácia štetkou (natieraním) alebo valčekom.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

Sikafloor® Multicryl Plus

Október 2020, Verzia 02.01

020812010020000002

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie očistiť vodou. Úplne vytvrdený materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

SikafloorMulticrylPlus-sk-SK-(10-2020)-2-1.pdf