

PRODUKTOVÝ LIST

Sikalastic® EPDM Primer

1-KOMPONENTNÝ PRIMER, KTORÝ SLUŽI NA SPOJENIE PRODUKTOV SIKAROOF® MTC A SIKALASTIC® STREŠNÉ HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY A EPDM MEMBRÁNY

POPIS PRODUKTU

Sikalastic® EPDM Primer je 1-komponentný primer na báze syntetického kaučuku na rozpúšťadlovej báze.

POUŽITIE

Sikalastic® EPDM Primer môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

Primer na EPDM fólie na použitie s:

- SikaRoof® MTC
- Sikalastic® strešné systémy

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- 1-komponentný - jednoduchá aplikácia, pripravený na okamžité použitie
- Zvyšuje príľnavosť k novým aj starým EPDM fóliám
- Rýchlo schne - pretieranie je možné po 2 hodinách

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Syntetický kaučuk v uhľovodíkovom rozpúšťadle	
Balenie	3,80 L (~3,21 kg)	
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom balení, v suchom prostredí pri teplotách medzi 0°C a +30°C. Vždy sa riadte údajmi na obale.	
Hustota	~0,845 kg/l (+23 °C)	(EN ISO 2811-1)

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min. / +40 °C max.
Relatívna vlhkosť vzduchu	85 % maximum
Teplota podkladu	+5 °C min. / +40 °C max.
Rosný bod	Zabráňte vzniku kondenzácie. Teplota podkladu a nevytvrdeného náteru musí byť min. 3°C nad rosným bodom.

Teplota	Minimálny čakací čas	Maximálny čakací čas
+10 °C	~2 hodiny	7 dní
+30 °C	~30 minút	7 dní

Ak je prekročená doba > 24 hodín pred pretieraním, naneste ďalšiu vrstvu. Pre dosiahnutie optimálneho výkonu je potrebné do 24 hodín pretrieť. Poznámka: Časy sú približné a sú ovplyvnené zmenou podmienok v okolí, ako sú teplota a relatívna vlhkosť.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky povrchy, ktoré sa majú natrieť, treba dôkladne očistiť bežnými prostriedkami.

Na potvrdenie dostatočnej prípravy podkladu urobte najprv skúšku.

Podrobné informácie týkajúce sa kvality/ prípravy podkladu a tabuľky primerov sú uvedené v Návoде na zabudovanie: Sikalastic® EPDM Primer.

MIEŠANIE

Sikalastic® EPDM Primer je dodávaný v stave pripravenom na okamžité použitie. Pred použitím premiešajte 3 minúty pomocou nízkootáčkového elektrického lopatkového miešača alebo iného vhodného zariadenia. Miešajte tekutinu a všetok pigment, až kým nedosiahnete jednotné zafarbenie. Odporúča sa časté miešanie (každých 15–20 minút).

APLIKÁCIA

Dodržiavajte presne inštrukcie a postupy, ktoré sú uvedené v návodoch na zabudovanie, aplikačných manuáloch a pracovných postupoch, ktoré musia byť vždy prispôbené aktuálnym podmienkam na stavbe.

Riadte sa pokynmi na zabudovanie: Sikalastic® EPDM Primer.

Na pripravený podklad nalejte rozmiešaný primer v požadovanej spotrebe a aplikujte valčekom alebo štetcom s krátkym vlasom. Uistite sa, že podklad pokrýva súvislý náter.

Pred použitím ďalších produktov sa uistite, že ste dodržali čakací čas/ čas pretierania.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie a vybavenie ihneď po použití očistiť riedidlom Sika Thinner C. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Návod na zabudovanie: Sikalastic® EPDM Primer

LIMITY

- Neaplikujte v mokrom počasí alebo na mokré podklady.
- Nepoužívajte Sikalastic® EPDM Primer na aplikácie v interiéri.
- Nepoužívajte produkt blízko pri otvore vetracej alebo klimatizačnej jednotky.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované po-

užitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list
Sikalastic® EPDM Primer
Máj 2020, Verzia 01.01
02091595100000007

SikalasticEPDMPrimer-sk-SK-(05-2020)-1-1.pdf

