

PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor® SynTop-800

(predtým MTop 800)

Cementový vsyp na báze syntetických a minerálnych plnív

POPIS PRODUKTU

Sikafloor® SynTop-800 je vopred namiešaný vsyp pripravený na použitie. Aplikuje sa ručne. Sikafloor® SynTop-800 obsahuje hydraulické pojivo a vysokú koncentráciu špeciálne triedeného minerálneho a syntetického kameniva na báze špeciálnych silných oxidov. Upozornenie: Výrobok môžu používať len skúsení odborníci.

POUŽITIE

Sikafloor® SynTop-800 sa odporúča na priemyselné podlahy so stredným až vysokým zaťažením v:

- suterénoch
- strojírskych dielnach
- garážach pre osobné automobily, v hangároch
- skladoch, distribučných centrách
- chodbách, halách
- verejných budovách
- nákupných centrách, na parkovacích plochách

VLASTNOSTI/ VÝHODY

Sikafloor® SynTop-800 ponúka tieto výhody:

- vysoká odolnosť proti oderu
- znížené náklady na údržbu
- veľmi tesný povrch
- nízka úroveň pórovitosti vďaka maximálnej kompakt-
nosti
- ľahké čistenie
- znížená prašnosť

OSVEDČENIA/ NORMY

Cementový vsyp pre betónové podlahy podľa EN 13813. Prehlásenie o vlastnostiach s CE označením.

ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	Sikafloor® SynTop-800 je balený v 25 kg vreciach odolných voči vlhkosti, uložených na paletách po 1 050 kg.
Vzhľad/ farba	Cementovo sivá, iné farby na vyžiadanie podľa vzorkovníka.
Doba skladovania	Sikafloor® SynTop-800 sa môže skladovať 12 mesiacov v tesne uzavretých originálnych obaloch. Nepoužívajte výrobok, ak je balenie poškodené.
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom uzavretom obale v suchých podmienkach pri teplote od +5 °C do +30 °C. Vždy sa riadte údajmi uvedenými na obale. Uchovávajte v suchu a bez mrazu.
Zrornosť	0 – 3,15 mm
Hodnota pH	> 12

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Odolnosť proti oteru	BCA	AR0,5 (max. 50 µm hĺbka obrušy)
	BOHME	A3 (max. 3 cm ³ / 50 cm ²)
Odolnosť proti nárazu	Na betónovom bloku MC 0,40 (EN 1766)	Trieda II
Pevnosť v tlaku	≥ 70 N/mm ²	(EN 13982-2)
Modul pružnosti v tlaku	32,6 kN / mm ²	(EN 13412)
Pevnosť v ohybe	7 N/mm ²	(EN 13982-2)
Prídržnosť	Na betóne triedy > B 2,0	2,7 N/mm ² (zlyhanie v betóne) (EN 13892-8)
Reakcia na oheň	A1 _{fl}	

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba	Pre stredné zaťaženie: 3 – 5 kg/m ²
	Pre stredné až vysoké zaťaženie: 5 – 6 kg/m ²
	Farebné verzie vsypu: 5 – 8 kg/m ²

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

- V prípadoch, keď prevádzkové a servisné podmienky vyžadujú použitie povrchového vsypu s kovovým plnivom pre zvýšenú odolnosť voči oderu a nárazu.
- Ak sa povrch nachádza v prostredí, ktoré je vystavené kyselinám, ich soliam alebo materiálom, ktoré poškodzujú cementový betón, kontaktujte technické oddelenie.
- Neaplikujte na betón s obsahom > 3 % vzduchu.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKÁCIA

- Ukladanie betónu
 - Vyrovňovanie, konsolidácia a oddeľovanie betónu
 - Nanášanie prvého vsypu Sikafloor® SynTop-800 ručne alebo pomocou posypovača
 - Strojné zahľadenie vsypu Sikafloor® SynTop-800 Zopakujte kroky 3 až 4 vrátane (použitie druhej časti Sikafloor® SynTop-800) a následne prvé vyrovnanie a druhé / konečné vyhľadanie
 - Aplikácia uzatváracieho postreku
 - Zhotovenie dilatačných škár
 - Vyplnenie dilatačných špár PU tmelom
- Podrobné informácie o jednotlivých krokoch aplikácie nájdete v technickej príručke ku aplikácii.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sikafloor® SynTop-800

Marec 2025, Verzia 02.01

02081500000002053

SikafloorSynTop-800-sk-SK-(03-2025)-2-1.pdf