

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® MultiSeal BT

Vysoko lepivá butylová tesniaca páska

POPIS PRODUKTU

Sika® MultiSeal BT je samolepiaca, kaučukom modifikovaná tesniaca páska na báze butylu, chránená vystuženou hliníkovou fóliou.

POUŽITIE

Oprava, ochrana a tesnenie:

- Striech, vrátane oplechovaní
- Fasád
- Zlomených škridiel
- Presakujúcich strešných vpustí
- Komínov a strešných svetlíkov
- Karavanov a príviesov
- Kontajnerov
- Rôznych typov potrubí

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Veľmi jednoduché zabudovanie
- Aplikovateľná aj pri nízkych teplotách
- Široký rozsah prevádzkových teplôt
- Dobrá pridržnosť k mnohým podkladom
- Odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Veľmi dobrá teplotná stabilita
- Odolnosť proti UV žiareniu
- Samolepiaca
- Pretierateľná

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Kaučukom modifikovaný butyl		
Balenie	Dĺžka rolky	Šírka pásky	Rolky v krabici
	3 m	100 mm	12
	3 m	150 mm	8
	10 m	100 mm	3
	10 m	150 mm	2
	Typy balení sú uvedené v aktuálnom Verejnom cenníku.		
Vzhľad/ farba	Typy balení a farieb sú uvedené v aktuálnom Verejnom cenníku.		
Doba skladovania	36 mesiacov od dátumu výroby.		
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom, nepoškodenom a uzatvorenom balení, v suchu a pri teplote medzi +5 °C a +25 °C. Dodržujte údaje na balení.		
Hrúbka	~0,8 mm / 1,0 mm / 1,5 mm (vrátane hliníkovej fólie)		

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pevnosť v ťahu	Pozdĺžne	≥ 150 N/50 mm	(EN 12311-1)
	Priečne	≥ 150 N/50 mm	
Predĺženie pri pretrhnutí	Pozdĺžne	≥ 10 %	(EN 12311-1)
	Priečne	≥ 20 %	
Vystavenie UV žiareniu	Hliníkový film zabezpečuje UV odolnosť.		
Prevádzková teplota	-30 °C min. / +90 °C max.		

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min. / +40 °C max.
Teplota podkladu	+5 °C min. / +40 °C max.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

- Prídržnosť sa môže časom zvyšovať. Tento efekt je výraznejší na pórovitých podkladoch a v teplom prostredí.
- Horná strana Sika® MultiSeal BT je pretierateľná väčšinou bežných náterových systémov. Nepretierať farbami s obsahom rozpúšťadiel.
- Nepoužívať na prírodnom kameni.
- Z dôvodu obsahu bitúmenu v páske môže dôjsť k zafarbeniu náterov, plastov a prírodného kameňa.
- Na pórovitých podkladoch je možná infiltrácia vody spod pásky, čo môže ovplyvniť prídržnosť.
- Zabrániť treba priamemu kontaktu s tmelmi do škár a s lepidlami, alebo je potrebné kompatibilitu overiť na vzorovej ploche.
- Sika® MultiSeal BT nepoužívať na tesnenie škár vystavených tlakovej vode alebo trvalo zaťažených vodou.
- Nepoužívať na aplikáciu nad hlavou, ak je prevádzková teplota > +25 °C.
- Na čistenie pokožky použiť Sika® Cleaning Wipes-100 a umyť vodou a mydlom.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí byť stabilný, čistý, suchý a bez kontaminácie ako je špina, olej, mastnota, cementové mlieko, staré tmely a nedostatočne pridržené nátery, ktoré môžu zabrániť pridrženosti pásky. Podklad musí mať dostatočnú pevnosť, aby odolával tlakom vyvolaným počas pohybu. Na čistenie je možné použiť kefu, brúsenie, pieskovanie alebo vhodné mechanické náradie. Všetok prach, uvoľnené a nesúdržné časti musia byť zo všetkých povrchov úplne odstránené pred aplikáciou aktívátorov, primerov alebo pásky.

Sika® MultiSeal BT má všeobecne dobrú pridržnosť k podkladu bez primeru / podkladného náteru a / alebo aktívátora. Pre optimálne výsledky je potrebné vykonať nasledovné postupy:

Nepórovité podklady

Kovy, plasty, povrchy s nátermi, glazovaná dlažba a iné podobné povrchy očistiť a ošetriť pomocou Sika®Aktivator-205 naneseného čistou tkaninou. Pred tesnením nechať odvetrať > 15 min (max. 6 hodín).

Pórovité podklady

Betón, pórobetón a cementové omietky, malty, tehla a pod. pre zvýšenie pridrženosti predhriať.

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Odstrihnúť požadovanú dĺžku pásky, odstrániť ochranný film a pásku pevne pritlačiť ku podkladu pomocou vhodného valčeka.

Priľnavosť je možné zvýšiť nahriatím pásky Sika® MultiSeal BT alebo podkladu pred alebo počas aplikácie pomocou teplovzdušnej pištole.

Styky pásky prekryť s presahom ≥ 50 mm.

ČISTENIE NÁRADIA

Všetko náradie a aplikačné vybavenie očistiť ihneď po použití pomocou petrolejom alebo terpentínom. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

Sika® MultiSeal BT

Apríl 2021, Verzia 02.01

02051605000000016

SikaMultiSealBT-sk-SK-(04-2021)-2-1.pdf