

PRODUKTOVÝ LIST

SikaWall®-140 Exterior

Štuk vonkajší jemný

POPIS PRODUKTU

Jemná vápennocementová štuková omietka na použitie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.

POUŽITIE

Omietková zmes je určená na vykonávanie finálnych jemných štukových omietok na vonkajšie aj vnútorné použitie v hrúbke 2 mm. Je určená iba na ručné spracovanie a vhodným podkladom sú jadrové omietky zo sortimentu Sika.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Exteriér/interiér
- Ručné spracovanie
- Mrazuvzdorná
- Priedušná
- Pre steny aj stropy

OSVEDČENIA/ NORMY

Obyčajná malta pre vonkajšiu/vnútornú omietku (GP) podľa EN 998-1:2016, použitie pre ukončovacie práce na stenách, pilieroch, priečkach a stropoch. Vyhlásenie o vlastnostiach č. 42170318

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Vápenný hydrát, cement, piesok a vhodné prísady
Balenie	30 kg
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Skladovaný v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom uzavretom obale v suchých a krytých skladoch
Vzhľad/ farba	Šedý prášok
Maximálna veľkosť zrna	0-0,6 mm
Pevnosť v tlaku	1,5–5,0 N/mm ² (Kategória CS II), podľa ČSN EN 1015-1
Prídržnosť	≥ 0,18 N/mm ² (FP:A), podľa ČSN EN 1015-12
Teplná vodivosť	0,67 W/m.K (tabuľková hodnota; P=50%), podľa ČSN EN 1745
Absorpcia vody	Kategória Wc 0, podľa ČSN EN 1015-18
Priepustnosť vodnej pary	μ < 15, podľa ČSN EN 1015-19
Odolnosť proti zmrazovaniu / rozmrazovaniu	min. 15 cyklov, podľa ČSN 72 2452
Reakcia na oheň	Trieda A1, podľa ČSN EN 13501-1

Pomer miešania	7,2–7,8 l/30 kg
Spotreba/ dávkovanie	30 kg balenie vydá na cca 12 m2 omietky v hrúbke 2 mm
Hrúbka vrstvy	2 mm
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min./+25 °C max.
Teplota podkladu	+5 °C min./+25 °C max.
Doba spracovania	~ 3 hodiny (+20 °C)

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

Čerstvú vrstvu omietky je nutné trvalo chrániť pred dažďom, slnkom a silným vetrom vhodnými spôsobmi. Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia klesnúť pod +5 °C. Neaplikovať na priamom slnku, za silného vetra alebo pri očakávaných mrazoch. Dodatočné pridávanie prísad k hotovej zmesi je neprípustné.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Užívateľ si musí pred použitím akýchkoľvek výrobkov prečítať najnovšie bezpečnostné listy. Informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie s chemickými výrobkami, ich skladovanie a likvidáciu nájdú používatelia v najnovších bezpečnostných listoch obsahujúcich fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrobkom.

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov nájdete v aktuálnom vydaní Karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje tiež fyzikálne, ekologické, toxikologické a ostatné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrobkom.

POKyny PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Podklad musí byť dostatočne zatvrdnutý, suchý, zbavený prachu, voľných kúskov a výkvetov, nosný, nezmrznutý a nesmie byť vodoodpudivý. Pred nanosením štukovej omietky je vhodné zdrsniť jadrovú omietku mriežkovou škrabkou a dostatočne navlhčiť. Pre zjednotenie nasiakavosti rôznych podkladov je vhodné použiť penetráciu SikaWall®-01 Primer SK.

MIEŠANIE

Na rozmiešanie SikaWall®-140 Exteriér je možné použiť nízkootáčkové elektrické miešadlo s nadstavcom s dobou miešania minimálne 3 minúty. Použije sa pitná voda alebo voda spĺňajúca ČSN EN 1008 podľa pomeru uvedenom v tabuľke.

APLIKÁCIA

Štuková omietka sa nanese v slabej vrstve na podklad a po zavädnutí sa zatočí filcovým alebo molitanovým hladítkom.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie ihneď po aplikácii umyť vodou a pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu. Vytvorený materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list

SikaWall®-140 Exterior
Máj 2022, Verzia 01.01
021820201000000075

SikaWall-140Exterior-sk-SK-(05-2022)-1-1.pdf