

# PRODUKTOVÝ LIST

## Sarnafil® TG 66-15

Polymérna hydroizolačná membrána pre zaťažený strešný systém

### POPIS PRODUKTU

Sarnafil® TG 66-15 (hrúbka 1.5 mm) je viacvrstvová syntetická hydroizolačná fólia na báze vysoko kvalitného flexibilného polyolefínu (FPO) obsahujúca výstuž zo skleného rúna podľa EN 13956.

Sarnafil® TG 66-15 je strešná fólia zvárateľná horúcim vzduchom, UV odolná, navrhnutá na použitie vo všetkých klimatických podmienkach

### POUŽITIE

Strešná hydroizolačná fólia pre strechy so záťažou (napr. štrk, betónovou dlažbou, vegetačným substrátom) a/ alebo nechránené ploché strechy:

- voľne uložené a zaťažené strechy
- vegetačné strechy
- úžitkové strechy
- obrátené strechy

Strešná hydroizolačná fólia pre exponované strešné ukončujúce zóny:

- strešná hydroizolácia pre spojenia a krytie trhlín napr. steny a parapety, spojenia, strešné svetlíky, ktoré sú trvale odhalené spolu so strešnými hydroizolačnými systémami Sarnafil® TG 66-15 so záťažou
- strešná hydroizolácia pre ukončenia a napojenia spolu so všetkými typmi Sarnafil® TS 77 a TG 76 Felt strešných hydroizolačných systémov

### VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Dlhodobé skúsenosti a overená kvalita
- Odolná voči mikro-organizmom
- Odolná voči prerastaniu koreňov
- Vysoká rozmerová stálosť vďaka vložke zo skleného rúna
- Kompatibilné s bitúmenom
- Odolná voči permanentnému UV žiareniu
- Odolná voči nárazovému zaťaženiu a krupobitiu
- Odolná voči všetkým bežným vplyvom prostredia
- Odolná voči mechanickým vplyvom
- Zvárateľná horúcim vzduchom
- Recyklovateľná

### OSVEDČENIA/ NORMY

Sarnafil® TG 66-15 je navrhnutá a vyrobéná tak, aby spĺňala medzinárodne uznané normy.

- Polymérna fólia pre strešnú hydroizoláciu podľa EN 13956, certifikovaná oprávnenou organizáciou 1213-CPD-3914 a má CE značku
- Reakcia na oheň podľa EN 13501-1
- Oficiálne schválenie kvality a certifikáty a vyhlásenia o parametroch
- Monitorovanie a posúdenie schválenými laboratóriami
- Systém manažérstva kvality v súlade s normami EN ISO 9001/14001
- Odolnosť voči prerastaniu koreňov- test podľa FLL Skúšobný postup

## ÚDAJE O PRODUKTE

<b>Balenie</b>	Sarnafil® TG 66-15 rolky sú balené v samostatnej modrej PE fólii.	
	Dĺžka rolky:	20.00 m
	Šírka rolky:	2.00 m
	Hmotnosť:	60.00 kg
<b>Vzhľad/ farba</b>	Povrch: matný	
	<b>Farby:</b>	béžová
	Vrchná strana:	šedá (podobná RAL 7040)
	Spodná strana:	čierna
<b>Doba skladovania</b>	5 rokov od dátumu výroby v originálnom a nepoškodenom balení.	
<b>Podmienky skladovania</b>	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom balení v suchom prostredí pri teplotách od + 5 °C do + 30 °C. Skladať v horizontálnej polohe. Palety s rolkami neukladať na seba pri skladovaní ani počas prepravy. Vždy overiť informácie uvedené na balení.	
<b>Vyhľásenie o výrobku</b>	EN 13956	
<b>Viditeľné poškodenia</b>	Vyhovuje	(EN 1850-2)
<b>Dĺžka</b>	20 m (-0 % / +5 %)	(EN 1848-2)
<b>Šírka</b>	2 m (-0.5 % / +1 %)	(EN 1848-2)
<b>Účinná hrúbka</b>	1.5 mm (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)
<b>Priamost'</b>	≤ 30 mm	(EN 1848-2)
<b>Rovinnosť</b>	≤ 10 mm	(EN 1848-2)
<b>Plošná hmotnosť</b>	1.5 kg/m <sup>2</sup> (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

<b>Odolnosť proti nárazu</b>	<u>tvrdý podklad</u>	≥ 800 mm	(EN 12691)
	<u>mäkký podklad</u>	≥ 1000 mm	
<b>Odolnosť proti statickému zaťaženiu</b>	<u>mäkký podklad</u>	≥ 20 kg	(EN 12730)
	<u>tuhý podklad</u>	≥ 20 kg	
<b>Odolnosť proti prerastaniu koreňov</b>	Vyhovuje		(EN 13948)
<b>Pevnosť v ťahu</b>	<u>pozdĺžne (md)<sup>1)</sup></u>	≥ 9 N/mm <sup>2</sup>	(EN 12311-2)
	<u>priečne (cmd)<sup>2)</sup></u>	≥ 7 N/mm <sup>2</sup>	
	<sup>1)</sup> md = machine direction		
	<sup>2)</sup> cmd = cross machine direction		
<b>Predĺženie</b>	<u>pozdĺžne (md)<sup>1)</sup></u>	≥ 550 %	(EN 12311-2)
	<u>priečne (cmd)<sup>2)</sup></u>	≥ 550 %	
	<sup>1)</sup> md = machine direction		
	<sup>2)</sup> cmd = cross machine direction		
<b>Rozmerová stabilita</b>	<u>pozdĺžne (md)<sup>1)</sup></u>	≤  0.2  %	(EN 1107-2)
	<u>priečne (cmd)<sup>2)</sup></u>	≤  0.1  %	
	<sup>1)</sup> md = machine direction		
	<sup>2)</sup> cmd = cross machine direction		
<b>Odolnosť proti šmyku v spoji</b>	≥ 500 N/50 mm		(EN 12317-2)

<b>Správanie po uložení v chlade</b>	$\leq -45^{\circ}\text{C}$	(EN 495-5)
<b>Reakcia na oheň</b>	Trieda E	(EN ISO 11925-2, klasifikácia podľa EN 13501-1)
<b>Účinok kvapalných chemických látok, vrátane vody</b>	Na vyžiadanie	(EN 1847)
<b>Vystavenie bitúmenom</b>	Vyhovuje <sup>3)</sup> <small><sup>3)</sup> Sarnafil® T je kompatibilný so starým bitúmenom</small>	(EN 1548)
<b>Vystavenie UV žiareniu</b>	Vyhovuje ( $> 5000\text{ h} / \text{grade 0}$ )	(EN 1297)
<b>Prestup vodných pár</b>	$\mu = 150'000$	(EN 1931)
<b>Vodotesnosť</b>	Vyhovuje	(EN 1928)

## INFORMÁCIE O SYSTÉME

<b>Skladba systému</b>	Dostupná je široká škála doplnkových produktov napr. prefabrikované prvky, strešné drenáže, odtoky, ochranné fólie a separačné vrstvy.
<b>Odporučajú sa nasledovné materiály:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarnafil® T 66-15 D fólia na detaily</li> <li>▪ Sikaplan® T Metal Sheet</li> <li>▪ Sarnabar</li> <li>▪ Sarnafil® T Welding Cord</li> <li>▪ Sarnafil® T Prep</li> <li>▪ Sarnacol T 660</li> <li>▪ Solvent T 660</li> <li>▪ Sarnafil® T Clean</li> </ul>

<b>Kompatibilita</b>	Sarnafil® TG 66-15 môže byť zabudovaná na všetkých tepelných izoláciach a nivelačných vrstvách vhodných pre strechy. Nie je potrebná žiadna dodatočná separačná vrstva. Sarnafil® TG 66-15 je vhodná na zabudovanie priamo na existujúcu, dôkladne očistenú, vyrovnanú bitúmenovú strechu napr. nové izolácie na staré ploché strechy. V prípade priameho kontaktu s bitúmenom sa môžu vyskytnúť farebné rozdiely na fólii.
----------------------	---

## INFORMÁCIE O APLIKÁCIÍ

<b>Teplota okolitého vzduchu</b>	-20 °C min. / +60 °C max.
<b>Teplota podkladu</b>	-30 °C min. / +60 °C max.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### KVALITA PODKLADU

Povrch podkladu musí byť rovnometerný, hladký, bez akýchkoľvek výčnelkov alebo poškodení, atď. Sarnafil® TG 66-15 musí byť oddelená od všetkých materiálov, s ktorými nie je kompatibilná pomocou účinnej separačnej vrstvy, aby sa zabránilo predčasnému stárnutiu a poškodeniu fólie. Nosná vrstva musí byť kompatibilná s membránou, odolná voči rozpúšťadlám, čistá, suchá a zbavená mastnoty a prachu.

### APLIKÁCIA

Membránu môžu zabudovať iba spoločnosťou Sika zaškolení profesionáli. Použitie niektorých pomocných výrobkov, ako sú le-

pidlá, čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, je obmedzené na teploty nad +5°C. Dodržiavať teplotné obmedzenia, ktoré sú uvedené v príslušných produktových listoch. Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej ako +5°C kvôli bezpečnostným opatreniam v súlade s národnou legislatívou.

### APLICAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

#### Proces zabudovania:

Podľa platných inštrukcií uvedených v návodoch na zabudovanie pre Sarnafil® TG 66-systém pre začažené alebo celoplošne lepené systémy.

#### Fixačná metóda:

Fólia je voľne uložená a začažená. Mechanické kotvenie po obvode strechy so Sarnabar lištou vrátane Sarnafil® T Welding Cord je povinné, aby fólia ostala na mieste. Strešná hydroizolačná fólia je zabudovaná tak,

že je voľne uložená a zaťažená podľa miestneho zaťaženia vetrom.

#### Lepené strešné spojenia a prekrycia škár:

Sarnafil® TG 66-15 je lepená na podklad napr. na omietku, na betón, drevené panely, kovové platne atď. kontaktným lepidlom Sarnacol T 660. Prekrycia spojov sú zvárané horúcim vzduchom.

#### Zváracia metóda:

Pred zváraním musia byť spoje pripravené pomocou Sarnafil® T Prep. Prekrycia spojov musia byť zvarené horúcovzdušným zváracím zariadením ako sú ručné horúcovzdušné zváračky a tlakové valčeky alebo automatické horúcovzdušné zváračky s riadeným horúcim vzduchom.

#### Odporučané typy zariadenia:

- Ručné: Leister Triac PID
- Automatické: Sarnamatic 661<sup>plus</sup> / 681

Parametre zvárania vrátane teploty, rýchlosťi, prúdu vzduchu, tlaku a nastavenia zariadenia musia byť posúdené, upravené a odkontrolované na mieste pred zváraním podľa typu zariadenia a klimatických podmienok. Účinná šírka prekrytií zváraných horúcim vzduchom by mala byť minimálne 20 mm.

Spoje musia byť mechanicky odskúšané skrutkovačom, aby bola zabezpečená celistvosť/ homogenita zvaru. Akékoľvek chyby musia byť opravené zváraním horúcim vzduchom.

## LIMITY

#### Geografické / klimatické

Použitie Sarnafil® TG 66-15 membrány je limitované pre geografickú polohu s priemernou minimálnou mesačnou teplotou do - 50 °C. Trvalá vonkajšia teplota počas prevádzky je limitovaná na +50°C.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu lísiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

### NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť v výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácií viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**  
Rybničná 38/e  
831 06 Bratislava  
Tel.: +421 2 4920 0403  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



**Produktový list**  
Sarnafil® TG 66-15  
Október 2020, Verzia 02.01  
020910032000151001

SarnafilTG66-15-sk-SK-(10-2020)-2-1.pdf