

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Ucrete® Accelerator

(predtým Ucrete® Accelerator)

Prísada na rýchle vytvrdzovanie pre podlahové systémy Sika® Ucrete®.

POPIS PRODUKTU

Sika® Ucrete® Accelerator je prísada na rýchle vytvrdzovanie, ktorá sa používa s podlahovými produktmi Sika® Ucrete®. Skracuje čas návratu do prevádzky pri triedach podlahových krytín Sika® Ucrete® bez toho, aby sa zhoršili fyzikálne alebo estetické vlastnosti podlahy. Môže sa používať pri rôznych teplotách a umožňuje rýchle dokončenie projektov rekonštrukcie a opráv.

POUŽITIE

Sika® Ucrete® Accelerator sa používa v oblastiach mokrých a suchých procesov vrátane nasledujúcich oblastí použitia:

- Potravinárske a nápojové zariadenia
- Farmaceutické zariadenia
- Chemické a spracovateľské zariadenia
- Výrobné zariadenia a dielne

Upozornenie:

- Výrobok môžu používať len skúsení odborníci.

ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	Jednodielna nádoba	10 L
Dostupné varianty balenia nájdete v aktuálnom cenníku.		
Doba skladovania	Vždy sa riadte dátumom spotreby na jednotlivých obaloch.	
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom uzavretom obale v suchých podmienkach pri teplote od +5 °C do +30 °C. Vždy sa riadte pokynmi uvedenými na obale. Informácie o bezpečnom zaobchádzaní a skladovaní nájdete v aktuálnej karte bezpečnostných údajov.	

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Vhodné na aplikáciu na 7 dní starý betón a 3 dni starý polymérový poter
- Možno použiť so širokou škálou podlahových systémov Sika® Ucrete®
- Urýchlené výrobky možno vrátiť do prevádzky do 4 hodín pri teplote +10 °C
- Nezanecháva škvرنy od konca miešania

OSVEDČENIA/ NORMY

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Certifikát č. 21453-2/1/1/Y1
- Vhodné pre zariadenia na prípravu jedál a nápojov, Sika® Ucrete®, HACCP, Skúšobný protokol č. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, Certifikát č. IACG-321-01-01-2023

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota produktu	Maximum	+25 °C		
	Minimum	+5 °C		
Teplota okolitého vzduchu	Maximum	+25 °C		
	Minimum	+5 °C		
Rosný bod	Pozor na kondenzáciu. Podklad a nevytvrdnutý nanosený výrobok musia mať teplotu aspoň +3 °C nad rosným bodom, aby sa znížilo riziko kondenzácie alebo výkvetov na povrchu nanoseného výrobku. Nízke teploty a podmienky vysokej vlhkosti vzduchu zvyšujú pravdepodobnosť vzniku výkvetov.			
Teplota podkladu	Maximum	+25 °C		
	Minimum	+5 °C		
Čakacia doba medzi vrstvami	Teplota výrobku	25 ml	50 ml	100 ml
	+20 °C do +25 °C	5 hodín	-	-
	+15 °C do +20 °C	7 hodín	4 hodín	-
	+10 °C do +15 °C	10 hodín	5 hodín	4 hodín
	+5 °C do +10 °C	16 hodín	10 hodín	7 hodín
	Poznámka: Časy sú približné a môžu byť ovplyvnené meniacimi sa podmienkami okolia a podkladu.			
Čakací čas/ Pretierateľnosť	Poznámka: Časy sú približné a budú ovplyvnené meniacimi sa okolitými podmienkami, najmä teplotou a relatívnou vlhkosťou.			

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Kompatibilita

Sika® Ucrete® Accelerator sa môže používať s nasledujúcimi produktmi pri týchto teplotách materiálu:

+5 °C do +25 °C	+10 °C do +25 °C	+15 °C do +25 °C
Sika® Ucrete® UD 200	Sika® Ucrete® BC 4	Sika® Ucrete® MF
Sika® Ucrete® UD 200 SR	Sika® Ucrete® BC 6	Sika® Ucrete® MF 40 AS
Sika® Ucrete® TZ	Sika® Ucrete® BC 6 AS	
Sika® Ucrete® TZAS	Sika® Ucrete® BC 9	
Sika® Ucrete® IF	Sika® Ucrete® MT	
Sika® Ucrete® FL	Sika® Ucrete® UD 100	
	AS	
	Sika® Ucrete® PLC	
	Sika® Ucrete® PLCAS	

Sika® Ucrete® Accelerator sa môže za zvláštnych okolností používať s nasledujúcimi produktmi, konkrétne pokyny vám poskytne technický servis spoločnosti Sika:

- Sika® Ucrete® TC
- Sika® Ucrete® TC Gloss

Sika® Ucrete® Accelerator sa nesmie používať s nasledujúcimi produktmi:

- Sika® Ucrete® TCPU Clear
- Sika® Ucrete® TCCS
- Sika® Ucrete® HF 60 RT
- Sika® Ucrete® HF 100 RT
- Sika® Ucrete® TZ Cove
- Sika® Ucrete® PFS
- Sika® Ucrete® PSC
- Sika® Ucrete® RG

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

MIEŠANIE

1. Požadovanú dávku zvolte podľa teploty a použitej triedy podlahy.
2. Presne odmerajte dávku pomocou vhodnej odmerky. Poznámka: Ak je to možné, odmerka by mala zodpovedať objemu požadovanej dávky.
3. Pre dosiahnutie maximálnej doby pôsobenia pridajte Sika® Ucrete® Accelerator na konci fázy miešania.
4. Prášok pridajte do miešača a miešajte 5 až 10 sekúnd.

APLIKÁCIA

Aplikáciu musí vykonávať plne vyškolený a licencovaný aplikátor Sika® Ucrete®.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

Produktový list

Sika® Ucrete® Accelerator
December 2024, Verzia 01.01
02081400000002012

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sika® Ucrete® Accelerator

December 2024, Verzia 01.01

02081400000002012

SikaUcreteAccelerator-sk-SK-(12-2024)-1-1.pdf