

PRODUKTOVÝ LIST

SikaWall®-145 Exterior White

Štuk vnútorný jemný biely

POPIS PRODUKTU

Jemná vápenno-cementová štuková omietka s bielym cementom na použitie vo vonkajšom a vnútornom prostredí.

POUŽITIE

Omietková zmes je určená na vykonávanie finálnych jemných štukových omietok na vonkajšie aj vnútorné použitie v hrúbke 2 mm. Je určená iba na ručné spracovanie a vhodným podkladom sú jadrové omietky zo sortimentu Sika.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Exteriér/interiér
- Ručné spracovanie
- Mrazuvzdorný
- Priedušný
- Na steny a stropy

OSVEDČENIA/ NORMY

Priemyselne vyrábaná malta pre vonkajšiu / vnútornú omietku (GP) podľa EN 998-1:2016, použitie pre ukončovacie práce na stenách, pilieroch, priečkach a stroch.

Vyhlásenie o parametroch č. 59569748

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Vápenný hydrát, biely cement, piesok a vhodné prísady
Balenie	30 kg
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Skladovaný v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom uzavretom obale v suchých a krytých skladoch.
Vzhľad/ farba	Biely prášok
Maximálna veľkosť zrna	0-0,6 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pevnosť v tlaku	1,5–5,0 N/mm ² (Kategória CS II), podľa ČSN EN 1015-11
Pevnosť v ťahu	≥ 0,18 N/mm ² (FP:A), podľa ČSN EN 1015-12
Teplná vodivosť	0,67 W/m.K (tabuľková hodnota; P=50%), podľa ČSN EN 1745
Absorpcia vody	Kategória Wc 0, podľa ČSN EN 1015-18
Priepustnosť vodnej pary	μ < 15, podľa ČSN EN 1015-19

Odolnosť proti zmrazovaniu / rozmrazovaniu min. 15 cyklov, podľa ČSN 72 2452

Reakcia na oheň Trieda A1, podľa ČSN EN 13501-1

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Pomer miešania 7,2–7,8 l/30 kg

Výdatnosť 30 kg balenie vydá na cca 10 m² omietky v hrúbke 2 mm

Hrúbka vrstvy 2 mm

Teplota okolitého vzduchu +5 °C min./+25 °C max.

Teplota podkladu +5 °C min./+25 °C max.

Doba spracovania ~ 3 hodiny (+20 °C)

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

Čerstvú štukovú vrstvu je nutné trvalo chrániť pred dažďom, slnkom a silným vetrom vhodnými spôsobmi. Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia klesnúť pod +5°C. Neaplikovať na priamom slnku, za silného vetra alebo pri očakávaných mrazoch. Dodatočné pridávanie prísad k hotovej zmesi je neprípustné.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Užívateľ si musí pred použitím akýchkoľvek výrobkov prečítať najnovšie karty bezpečnostných údajov. Informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie s chemickými výrobkami, ich skladovania a likvidácie nájdu užívateľia v najnovších bezpečnostných listoch obsahujúcich fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrobkom.

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov nájdete v aktuálnom vydaní Karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje tiež fyzikálne, ekologické, toxikologické a ostatné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrobkom.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Podklad musí byť dostatočne zatvrdnutý, suchý, zbavený prachu, voľných kúskov a výkvetov, nosný, nezmrznutý a nesmie byť vodoodpudivý. Pred nanosením

štukovej omietky je vhodné zdrsniť jadrovú omietku mriežkovou škrabkou a dostatočne navlhčiť. Na zjednotenie nasiakavosti rôznych podkladov je vhodné použiť penetráciu SikaWall®-01 Primer SK.

MIEŠANIE

Na rozmiešanie SikaWall®-145 Štuk biely je možné použiť nízkootáčkové elektrické miešadlo s nastavcom s dobou miešania minimálne 3 minúty. Použije sa pitná voda alebo voda spĺňajúca STN EN 1008 podľa požadovaného pomeru miešania.

APLIKÁCIA

Štuková omietka sa nanesie v slabej vrstve na podklad a po zavädnutí sa zatočí filcovým alebo molitanovým hladidlom.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie ihneď po aplikácii umyť vodou a pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu. Vytvorený materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akého-

koľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list
SikaWall®-145 Exterior White
Február 2023, Verzia 01.01
021820201000000074

SikaWall-145ExteriorWhite-sk-SK-(02-2023)-1-1.pdf

